

UULA SAUNAKUULTO UULA COLOR

Tyyppi

Vesiohenteinen, hengittävä, muoviton ja hajuton kuullote sauna- ja pesutilojen puupintojen kuultaviin käsittelyihin.

Jättää puun syyt kauniisti esille. Ei sisällä muovisideaineita. Sideaineina uusiutuvat luonnonöljyt.

Käyttökohteet

Uudet ja vanhat käsittelemättömät sekä kalvoa muodostamattomilla kuullotteilla käsitellyt sauna- ja pesutilojen katto- ja seinäpaneeliin, hirsipintoihin, oviin, lauteisiin ja kaidepuihin. Suositellaan pesutiloissa pinnoille, jotka eivät ole suoraan vedelle alttiina. Tuote ei sovellu aiemmin parafiiniöljyllä tai vahalla käsitellyille pinnoille. Ei lattioihin.

Tekniset tiedot

Kiiltoaste: silkinhimmeä.

Tiheys n. 1,05 kg/l.

Ei sisällä MIT:ä. (2-metyyli-2H-isotiatsol-3-oni (MIT))

Ei VOC-päästöjä. Rakennusmateriaalien päästöluokka M1.

Pesunkestävyysluokka SFS 3755: yli 5000 harjausta.

MaalausRYL 2012 maalaustarvikeryhmä 519

Pohjat, sävytys & värisävyt

Väritön. Konesävytys. Sävytettävissä yleisimpien kuultovärikarttojen sävyihin.

Levitystapa & maalausolosuhteet

Sivellin (lakkasivellin), tasoittaja tai maalausharja.

Maalattavan pinnan on oltava kuiva, ilman suhteellisen kosteuden alle 80 % ja lämpötilan vähintään +10°C.

Kuivumisaika

Kosketuskuiva noin ½ tunnin kuluttua. Uusintakäsittely noin 2 tunnin kuluttua.

(+20°C ja suhteellinen ilmankosteus <80 %).

Laudepintojen kuivuminen

Käyttökuiva noin viikon kuluttua. Tuote saavuttaa lopullisen kestävyyskuukauden kuluttua käsittelystä, jonka aikana laudepinnat on suojattava laudeliinalla käytön yhteydessä.

Riittoisuus

Höylätty/sileä pinta 12–15 m²/l.

Ohenne

Vesi

Pakkauskoko

0,9 l ja 2,7 l

Työvälineiden puhdistus

Työvälineet pestään vedellä ja saippualla välittömästi työn päätyttyä.

Varastointi & ympäristöhaittojen ehkäisy

Säilytys kuivassa ja viileässä paikassa. EI SAA JÄÄTYÄ!

Tyhjät, kuivat pakkaukset voi toimittaa kierrätykseen.

Nestemäinen jäte on toimitettava ongelmajätteiden keräyspisteeseen.

Maalausohjeet

Esikäsittele

- Puhdista käsiteltävä pinta pölystä ja liasta.
- Pese likainen pinta Uula Maalinpesulla.
- Anna kuivua kunnolla ennen käsittelyä.

Väritön käsittely

- Käsittele pinta värittömällä Saunakuullolla 1–3 kertaa.
- Tee kevyt välihionta ja poista pölyt käsittelyiden välissä.

Värillinen käsittely

- Käsittele pinta värillisellä Uula Saunakuullolla 1–2 kertaa halutun peittäväksi.
- Tee kevyt välihionta ja poista pölyt käsittelyiden välissä.
- Käsittele laudoituksen suuntaisina kaistoina, jotta mahdolliset työsaumat eivät erottuisi.

Hoito-ohjeet

- Noudata alkuun (1 kk) varovaisuutta maalattujen pintojen käsittelyssä.
- Käytä puhdistuksessa aina pehmeitä, pintaa naarmuttamattomia liinoja ja sieniä.
- Käytä pesuaineina neutraaleja pesuaineita. Huuhdo pinnat huolellisesti.

Huomioitavat asiat ja maalausvinkit

- Sekoita Saunakuulto huolellisesti aina ennen maalausta ja maalauksen aikana.
- Varaa ja sekoita yhtenäistä pintaa varten riittävä maalierä samaan astiaan mahdollisten sävyerojen välttämiseksi.
- Koemaalaa valitsemallasi värisävyllä varmistaaksesi, että sävy on oikea.
- Suosittelemme koemaalauستا myös halutun peittävyden varmistamiseksi.
- Kuultavissa käsittelyissä pinnan karheus, puulaji, aikaisempi väri ja käsittelyt vaikuttavat oleellisesti lopulliseen väriin.
- Maalin kiiltoasteesta sekä sävytyspastoista, sävytyskoneista ja sävytyksistä johtuen sävyissä saattaa olla eroavaisuuksia.
- Valitse värisävy aina siinä valaistuksessa ja tilassa, johon se tulee.
- Tilan valaistus vaikuttaa värihavaintoon.
- Käänny epäselvissä tapauksissa valmistajan tai asiantuntevan jälleenmyyjän puoleen ennen maalauksen aloittamista.

Tuoteselosteen tiedot perustuvat testeihin ja käytännön kokemuksiin. Kaikki arvot ovat ohjeellisia ja riippuvat mm. alustan karheudesta, laadusta, väristä ja edellisistä käsittelyistä. Koska emme voi vaikuttaa tuotteen käyttö- ja työolosuhteisiin, vastaamme vain tuotteen laadusta ja takaamme, että se on Uula Color Oy:n korkean laadun mukaista. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjetta tai -tarkoitusta.