



weber V+ Hienotasoiite

- Kerrospaksuus 5 mm saakka/tasoituskerta
- Sileä maalattava pinta
- Kulutusta kestävä pinta

Kuvaus

Sementtiseinäineen kosteuden kestävä pohja- ja pintatasoite sisäseinien ja -kattojen tasoitukseen.

Levitystapa

- Ruiskutettava
- Käsin levitettävä

Käyttökohteet

Kuivien ja kosteiden tilojen seinä- ja kattopintojen tasoitaminen. Soveltuvat alustat ovat kiviaineiset pinnat kuten betoni sekä esim. weber TT+ Täyttötasoiteella tai weber 410 Ohutrappauslaastilla tasoitettut pinnat.

Alusta

Alustan, josta on poistettu riistees, tulee olla puhdas, kiinteä ja pölytön. Tartuntaa heikentävät aineet, esim. rasva, pöly jne. on poistettava. Kuivat ja imevät alustat kostutetaan tarvittaessa. Ikkunat ja pinnat, joita ei tasoiteta, on suojattava huolellisesti.

Alustan tyyppi

- Betoni
- Laasti
- Mineraalinen

Huomioi ennen käyttöä

Tasoiheen kulutuksenkestävyyttä ja tartuntaa esim. maala-tuilla alustoilla voidaan parantaa korvaamalla 10 % sekoitus-vedestä weber MD 16 dispersiolla. Tartuntasiltana ennen tasoi-tusta voidaan myös käyttää weber rex fix Saneerauslaastia tai pohjatasoitus voidaan tehdä suoraan weber 410 Ohutrappa-uslaastilla. Vanhan maalin sementin alkalisuudenkestävyys on varmistettava koelevityksellä.

Vedeneristettävät seinät:

Vedeneristettävät seinät tulee tasoiittaa weber MT Mär-kätilatasoiiteella. Tarvittavat oikaisut tehdään weber TT+ Täyttötasoiteella.

Sekoitus

Säkillinen (20 kg) jauhetta lisätään 5,6-6,4 litraan puhdasta vettä (28-32 % jauheen kuivapainosta). Massaa sekoitetaan 3-5 min laastisekoittimella. Tasoiitemassaa seisotetaan n. 10 min, jotta sideaineet liukenevat. Uudelleensekoituksen jälkeen tasoiitemassa on valmis käytettäväksi. Käyttöaika on n. 3 tuntia (+20 °C) veden lisäyksestä. Veden lämpötilan tulee olla +10...+40 °C. Massan lämpötilan on oltava yli +10 °C.

Työohjeet

Tasoite levitetään tasoiiteruiskulla tai käsin teräslipalla. Osittain tasoituksessa käytetään n. 30 cm leveää teräslastaa. Koko-naan tasoituksessa käytetään n. 80 cm pitkää teräslipaa ja tasoiitus suoritetaan kohtisuoraan edellistä vetoa vastaan. Ylimääräinen tasoite otetaan talteen ja käytetään uudestaan. Useampia päällekkäisiä tasoiitekerroksia vedettäessä

Tuotekuvaus

Menekki	n. 1,2 kg/m ² /1 mm:n kerros
Suosittelava kerrospaksuus	Osittain tasoiitus: enintään 5 mm, kokonaan tasoiitus: 1-3 mm/kerta
Vedentarve	n. 5,6-6,4 l/20 kg
Käyttölämpötila	Tasoiitettaessa on alustan, tasoiheen ja huoneen lämpötilan oltava yli +10 °C
Käyttöaika	n. 3 tuntia veden lisäyksestä
Kovettumisaika	Saavuttaa n. 50 % loppulujuudestaan 7 vuorokaudessa. Kylmissä olosuhteissa lujuudenkehitys hidastuu oleellisesti.
Sideaine	Sementti
Runkoaine	Kalkkikivi, < 0,4 mm
Tartuntalujuus 28 vrk	> 0,5 MPa. Tartunta betoniin (+20°C, 65 % RH)
Puristuslujuus 28 vrk	> 6 MPa (+20°C, 65 % RH)
Rasitusluokka	RL 01-05
Vesitiiviys	Vedenkestävä, ei vesitiivis
Maalaustuoteryhmä 2012	443.22 Märkätilojen tasoiheet. 813 Kuivatutasoiheet koneelliseen levitykseen RL 05.
Värisävy	Harmaa
Varastointiolosuhteet	Säilyvyysaika 12 kk valmistuspäivämäärästä (avaamaton pakkaus, kuiva tila)
Pakkaus	20 kg:n säkki
GTIN-koodit	6415910020903 (20 kg)
Tuotehyväksynnät	CE, MI, Avainlippu

on varmistuttava siitä, että edellinen tasoiitekerros on täysin kovettunut (n. 1-2 vrk) ennen seuraavan tasoiitekerroksen vetoa. Kuivunut tasoite hiotaan hienolla hiontapaperilla ennen seuraavaa tasoiitekäsitelyä. Työvälineet ja laitteet pestään vedellä heti työn päätyttyä.

Jälkihoito

Kuivissa olosuhteissa varmistetaan tasoiheen kovettuminen suorittamalla jälkikostutus vettä sumuttaen. Ohuita kerroksia (min. 1 mm) tehtäessä on kostutustarve huomioitava!

Pinnoitus

Kovettunut tasoiitepinta voidaan maalata sementin alkalisuutta kestäväällä maalilla tai tapetoida.

Huom!

V+ Hienotasoiitetta ei voida käyttää vesiliukoisten tasoiite-pintojen, kuten weber L Pohjatasoiite tai weber LR+ Pintatasoiite tai heikkojen kalkkirappausien päälle. V+ Hienotasoiite ei myöskään sovellu lattioiden oikaisuihin tai tasoiituksiin. Vedeneristysten alla tasoiiteena käytetään weber MT Mär-kätilatasoiitetta. Tasoiheen joutuminen viemäriin on estettävä tukkeutumisvaaran vuoksi.

Huolto-ohje

Likaantunut pinta voidaan tarvittaessa puhdistaa vedellä, kaikilla tavanomaisilla puhdistusaineilla tai tasoiittaa uudelleen Weberin seinätasoiiteilla.

Vastuuvapauslauseke

Tuotteen käyttöön liittyvät rajoitukset: katso tarkemmat tiedot Weberin suunnittelu- ja työohjeista sekä toimitusehdoista.

Nimikkeet								
Tuotekoodi	Nimi	Pituus	Leveys	Korkeus	Tilavuus	Paino	Lavalla	GTIN
1011519	weber V+ Hienotasoite 20 kg	531 mm	269 mm	122 mm	0,02 m³	20 kg	48	6415910020903