



webercal 148 Hydraulinen kalkkilaasti

- Pintalaasti hydraulisiin kalkkirappauksiin
- Soveltuu myös hydraulisten kalkkirappauksen korjauksiin
- Perinnelaasti julkisivuihin

Kuvaus

Hydrauliseen kalkkiin perustuva rappauslaasti. Seossuhde KKh 40/60/500, suurin raekoko n. 3 mm. Kerrospaksuus enintään 10 mm.

Levitystapa

- Käsillä levitettävä
- Ruiskutettava
- Pumpattava

Käyttökohteet

Soveltuu koneelliseen tai käsin tehtävään täyttörappaukseen tai rappauspinnan paikkaukseen kohteissa, joissa kalkkilaasti ei lujuudeltaan ole riittävä. Soveltuu erityisesti massiivisten tiiliseinien rappaukseen, jossa tartuntalaastina käytetään webercal 109 Hydraulista kalkkipohjaa. Soveltuu myös sisäpintojen rappaukseen.

Alusta

Rappausalusta pohjustetaan webercal 109 Hydraulisella kalkkipohjalla. Tartuntaa heikentävät aineet kuten suolat, sementtiliima, pöly ja ruoste on poistettava esimerkiksi vesihiekkapuhalluksella. Katolta ja julkisivun kaikkien ulkonevien osien yläpuolelta on vesi johdettava pois työn aikana ja sen jälkeen. Ennen rappausta tulee puu-, lasi- ja metallipinnat suojata. Jo suunnitteluvaiheessa on huomioitava, että sadevedet tulee johtaa hallitusti pois julkisivuilta ja ikkunoilta.

Alustan tyyppi

- Mineraalinen
- Tiili
- Laasti

Huomioi ennen käyttöä

Hyvän ja suunnitelman mukaisen lopputuloksen saamiseksi tulee rappaustyössä käyttää rappaamisen osaavaa urakoitsijaa. Tarvittaessa Weberin tekninen neuvonta avustaa rappaamiseen liittyvissä kysymyksissä.

Sekoitus

Säkillinen (20 kg) laastijauhetta sekoitetaan n. 4 litraan puhdasta vettä. Sekoitusaika nopeassa sekoittimessa on 3-4 min ja hitaassa sekoittimessa (esimerkiksi vapaapudotussekoittaja) 7-10 min. Käyttöaika on n. 2 tuntia veden lisäyksestä.

Tuotekuvaus

Menekki	n. 2 kg/m ² /mm
Enimmäiskerrospaksuus	10 mm
Vedentarve	n. 4 l/20 kg
Sideaine	Kalkki ja hydraulinen kalkki
Runkoaine	Murskattu kalkkikivi ja luonnonhiekkä, raekoko 0-3 mm
Paloluokka	AI, Palamaton (EN 13501-1)
Maalautustuoteryhmä 2012	421 Kalkkipinnoitteet RL II.13
Kalustusuusitus	Weber Rappari paketti pikkusäkeille. Staattori 50/7R, teräsvahvikeinen letku maks. 30 m.
Varastointiolosuhteet	Säilyvyysaika n. 12 kk valmistuspäivämäärästä (avaamaton pakkaus, kuiva tila)
Pakkaus	20 kg:n säkki
GTIN-koodit	7391479744551 (20 kg)
Tuotehyväksynnät	CE

Työohjeet

Rappausalustan tulee olla puhdas, luja, kiinteä ja pakka-
senkestävä. Kuivat alustat tulee kostuttaa ennen rappausta.
Rappattaessa sekä vähintään 3 vrk tämän jälkeen on alustan
ja pinnan lämpötilan oltava vähintään +5 °C. Rappausta suo-
rassa auringonvalossa tai voimakkaalla tuulella tulee välttää.
Rappaustyö on suoritettava riittävän ajoissa kesäaikaan jotta
rappaus ehtii kovettua ennen pakkasia. Laasti levitetään käsin
tai sopivalla rappauspumpulla koneellisesti enintään 10 mm:n
kerrospaksuuteen. Täyttölaastikerros oikaistaan oikolaudalla
ja hierretään tasaiseksi esim. puuhiertimellä. On varottava
hiertämästä tartuntapintaa liian sileäksi.

Jälkihoito

Rappauspinta on pidettävä kosteana vähintään 3 vrk rappauk-
sesta. Kuivalla ja lämpimällä säällä rappauspintaa jälkikastel-
laan sumuttamalla 1-2 kertaa päivässä.

Pinnoitus

148 Hydraulinen kalkkilaasti voidaan pinnoittaa webercal 152
Hydraulinen kalkkilaasti hienolla tai maalata webercal 249
Kulttuurikalkkimaalilla.

Vastuuvapauslauseke

Tuotteen käyttöön liittyvät rajoitukset: katso tarkemmat tiedot
Weberin suunnittelu- ja työohjeista sekä toimitusehdoista.

Nimikkeet

Tuotekoodi	Nimi	Pituus	Leveys	Korkeus	Tilavuus	Paino	Lavalla	GTIN
1020207	weber 148 Hydr.kalkkilaasti 20 kg	350 mm	400 mm	110 mm	0,015 m ³	20 kg	48	7391479744551