



weber quickrep Nopea korjaus- ja täyttötasoite

- Nopeat paikkaukset
- Samalla tuotteella monta käyttötarkoitusta, kolojen täytöstä lattiatasoituksiin
- Päälystettävissä 2 tunnissa
- Myös ulkokäyttöön

Kuvaus

Käsin levitettävä, nopeasti kovettuva korjausmassa seinien ja lattioiden pienten kolojen tai pintavaurioiden korjauksiin. Tuote soveltuu myös pienimuotoisiin lattiatasoituksiin ja -oikaisuihin.

Levitystapa

- Käsin levitettävä

Käyttökohteet

Sisätilojen sekä esimerkiksi ulkoterrassien, autotallien sekä parvekkeiden betonisten alustojen tasoitus, oikaisu ja reikien paikkaus. Tuotetta voidaan käyttää myös pystypinnoilla, kun halutaan nopeasti kovettuva ja päälystettävä paikkauslaasti. Kerrospaksuus 0-30 mm.

Alusta

Soveltuvia alustoja ovat lujat ja kiinteät betonilattiat. Tuotetta voidaan käyttää myös seinäpinnoilla pienten paikallisten kolojen tai vaurioiden korjaukseen. Alusta puhdistetaan huolellisesti pölystä ja liasta, jotka saattavat heikentää tartuntaa.

Alustan tyyppi

- Betoni

Sekoitus

Pussillinen (5 kg) jauhetta sekoitetaan 1,0-1,4 litraan puhdasta vettä (20-28 % laastin kuivapainosta). Vesimäärää säätämällä tasoitteen koostumusta voidaan muuttaa pastamaisesta juoksevammaksi. Sekoitus esim. porakonevispilällä, pienemät määrät voidaan sekoittaa myös huolellisesti käsin (esim. lasta tai kauha). Laastia sekoitetaan n. 5 minuuttia tasaisen koostumuksen saavuttamiseksi. Hengityssuojainta tulee käyttää sekoituksen aikana ja suojakäsineitä kaikissa työvaiheissa. Käyttöaika on normaaliolosuhteissa n. 15 min veden lisäyksestä.

Työohjeet

Olosuhteiden pitää olla kuivat sekä alustan ja ilman lämpötilan työn aikana yli +5 °C. Pinta pitää suojata sateelta, jäätymiseltä, suoralta auringonvalolta sekä tuulelta vuorokauden ajan.

Työn suoritus:

Nimikkeet								
Tuotekoodi	Nimi	Pituus	Leveys	Korkeus	Tilavuus	Paino	Lavalla	GTIN
1013722	weber QuickRep 5 kg	140 mm	190 mm	390 mm	0,005 m³	5 kg	108	6415910031589

Tuotekuvaus

Menekki	n. 1,6 kg/m²/1 mm:n kerros
Suosittelava kerrospaksuus	0-30 mm
Vedentarve	1,0-1,4 l/5 kg (20-28 % kuivapainosta)
Käyttölämpötila	+5...+25 °C. Optimi +15...+20 °C.
Kovettumisaika: Päälystekelpoisuus	2 h vesimäärällä 1,0-1,2 l/5 kg (+23 °C, 50 % RH)
Kovettumisaika: Kävelykelpoisuus	n. 1 h (+23 °C, 50 % RH)
Sideaine	Erikoissementtiseos
Täyteaine	Luonnonhiekkia ja kalkkikivijauhe, raekoko < 0,3 mm
Puristuslujuusluokka	C 30 (EN 13813)
Taivutusvetolujuusluokka	F 7 (EN 13813)
Palokäyttäytyminen	A2 _{s1} -sl (EN 13501-1)
Pakkasenkestävyys	Kyllä, soveltuu ulkokäyttöön
Värisävy	Tummanharmaa
Varastointiolosuhteet	Säilyvyysaika n. 24 kk valmistuspäivämäärästä (avamaton pakkaus, kuiva tila)
Pakkaus	5 kg:n pussi
GTIN-koodit	6415910031589 (5 kg)
Tuotehyväksynnät	CE, MI, EPD, Avainlippu

Massa levitetään teräslastalla. Pinta voidaan vielä viimeistellä n. 30 min kuluttua massan levityksestä. Työvälineet puhdistetaan vedellä heti käytön jälkeen. Kovettunut massa poistetaan työvälineistä mekaanisesti.

Päälystysaika:

Massa on kävelykelpoinen n. 1 tunnin kuluttua ja päälystettävissä n. 2 tunnin kuluttua. Kylmissä ja kosteissa olosuhteissa päälystysaika pidentyy.

Pinnoitus

Tasoitettu alusta voidaan pinnoittaa useimmilla lattiapäällysteillä, kuten keraamisilla yms. kivilaatoilla, muovi- tai tekstiilimatoilla, vinyylilaatoilla, korkilla tai lautaparketilla.

Korjattu seinä voidaan hioa, tasoittaa, maalata tai tapetoida n. 2 tunnin kuluttua.

Vastuuvapauslauseke

Tuotteen käyttöön liittyvät rajoitukset: katso tarkemmat tiedot Weberin suunnittelu- ja työohjeista sekä toimitusehdoista.