



## weber KRL 1.5 Käsirappauslaasti pinta

- Käsirappausten pintalaasti
- Pitkäikäinen ratkaisu
- Hyvä työstettävyyttä

### Kuvaus

Käsin levitettävä kalkkisementttilaasti uusien ja vanhojen julkisivujen pintarappaukseen. Pintalaastin seossuhde on KS 50/50/600.

### Levitystapa

- Käsin levitettävä

### Käyttökohteet

Kivirakenteisten julkisivujen pintarappaukseen, kun täyttörappauksena on KS 35/65 tai KS 50/50. Tuote soveltuu myös vanhojen KS-rappausten korjaukseen.

### Alusta

Alustan tulee olla puhdas, luja, kiinteä ja pakkasenkestävä. Ennen pintarappausta tehdään täyttörappaus esimerkiksi weber KRL 4.0 täyttölaastilla. Tartuntaa heikentävät aineet kuten suolat, sementtiliima, pöly ja ruoste on poistettava esimerkiksi vesihiekkapuhalluksella. Katolta ja julkisivun kaikkien ulkonevien rakennusosien yläpuolelta on vesi johdettava pois työn aikana ja sen jälkeen. Ennen rappausta tulee puu-, lasi-, metalli- yms. pinnat suojata. Kuivissa ja lämpimissä olosuhteissa alusta kostutetaan vesisumutuksella ennen rappausta.

### Alustan tyyppi

- Laasti
- Betoni
- Harkko
- Kevytbetoni
- Tiili

### Huomioi ennen käyttöä

Hyvän ja suunnitelman mukaisen lopputuloksen saamiseksi tulee rappaustyössä käyttää rappaamisen osaavaa urakoitsijaa. Tarvittaessa Weberin tekninen neuvonta avustaa rappaamiseen liittyvissä kysymyksissä.

### Sekoitus

Säkillinen (25 kg) laastijauhetta sekoitetaan n. 4 litraan puhdasta vettä. Sekoitus aika on n. 3-10 min sekoittimen tehosta riippuen.

### Tuotekuvaus

|                         |                                                                               |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Menekki                 | n. 1,6 kg/m <sup>2</sup> /mm                                                  |
| Vedentarve              | n. 4 l/25 kg                                                                  |
| Sideaine                | Kalkki ja sementti (KS 50/50/600)                                             |
| Runkoaine               | Luonnonhiekkaa, raekoko 0-1,5 mm                                              |
| Paloluokka              | AI, Palamaton (EN 13501-1)                                                    |
| Maalauustuoteryhmä 2012 | 422 Kalkkisementtipinnoitteet RL IL13                                         |
| Varastointiolosuhteet   | Säilyvyysaika n. 12 kk valmistuspäivämäärästä (avaamaton pakkaus, kuiva tila) |
| Pakkaus                 | 25 kg:n säkki                                                                 |
| GTIN-koodit             | 6415910029586 (25 kg)                                                         |
| Tuotehyväksynnät        | CE, Avainlippu                                                                |

### Työohjeet

Ennen työn aloitusta on tarkistettava, että tuote on tilatun mukainen. Pintarappausta suoritettaessa alustan on oltava täysin kuiva, mutta kuitenkin vettä imevä. Pintalaastia ei saa levittää märälle, imukyvyttömälle tai jäädyneelle alustalle. Sateen jälkeen on odotettava alustan imukyvyn palautumista ja kosteuden tasaantumista. Kuivat alustat tulee kostuttaa ennen pintarappausta. Rapattaessa sekä vähintään 3 vrk tämän jälkeen on alustan ja pinnan lämpötilan oltava vähintään +5 °C. Suositeltavin sää on pilvipoutainen, lämpötilan ollessa +10...+20 °C. Pintarappausta suorassa auringonvalossa tai voimakkaalla tuulella tulee välttää. Pintarappaus voidaan suorittaa aikaisintaan 2-3 vrk:n kuluttua täyttörappauksesta. KRL 1.5 Käsirappauslaasti levitetään käsin kauhalla lyömällä. Kerrospaksuuden tulee olla vähintään 3 mm. Ylimääräinen laasti poistetaan oikolaudalla ja laastikerros hierretään puuhiertimellä varoen sementtiliiman muodostumista pintaan.

### Jälkihoito

Rappauspinta on pidettävä kosteana 2-3 vrk pinnoituksesta. Kuivalla ja lämpimällä ilmalla rappauspintaa jälkikastellaan sumuttamalla.

### Pinnoitus

Värikköä pinnoitteena voidaan käyttää esim. webercal 249 Kulttuurikalkkimaalia tai weber Silikaattimaalia.

### Vastuuvapauslauseke

Tuotteen käyttöön liittyvät rajoitukset: katso tarkemmat tiedot Weberin suunnittelu- ja työohjeista sekä toimitusehdoista.

### Nimikkeet

| Tuotekoodi | Nimi                                          | Pituus | Leveys | Korkeus | Tilavuus            | Paino | Lavalla | GTIN          |
|------------|-----------------------------------------------|--------|--------|---------|---------------------|-------|---------|---------------|
| 1012716    | weber KRL 1.5 Käsirappauslaasti pinta 25 kg K | 490 mm | 320 mm | 125 mm  | 0,02 m <sup>3</sup> | 25 kg | 40      | 6415910029586 |