



weber 3300 Oikaisutasoite

- Erinomainen leviävyys ja työstettävyyys
- Päällystettävissä 1 vrk jälkeen 20 mm asti
- Matala-alkalinen pH 10,5-11 – suojaa mattoliimojen hajoamiselta (min. 5 mm) -> terve sisäilma
- Parantaa merkittävästi laminaatti- ja parkettilattioiden käyttömukavuutta

Kuvaus

Nopeasti päällystettävä, matala-alkalinen kuituvahvistettu lattiatasoite lähes kaikille pinnoitteille ja alustoille. Kerrospaksuus 5-30 mm.

Levitystapa

- Käsillä levitettävä
- Pumpattava

Käyttökohde

Sisätilojen lattioiden tasoitus ennen päällysteen asennusta. Tavanomaisten alustojen lisäksi tasoite soveltuu levitettäväksi mm. puulattioille, heikolle betonille, kipsilevyille ja vanhalle laatoitukselle. 3300 Oikaisutasoite soveltuu käytettäväksi alustasta irrotettuna ns. uivana rakenteena. Kaikissa uivissa rakenteissa tasoite erotetaan alustasta joko erotuskankaalla tai muulla valusuojaalla. Soveltuu käytettäväksi myös lattialämmityksen kanssa.

Alusta

Soveltuvia alustoja ovat: heikko betoni-, puu-, kipsilevy-, magneetti-, muovi-, vinyyli- ja keraamiset laatat yms. alustat. Alustan vetolujuuden on oltava < 0,5 MPa. Tasoitekerroksen vahvikkeena käytetään weberfloor 4945 Lasikuituverkkoa, joka kiinnitetään pisteittäin alustaan. Alustan käsittelystä on olemassa erilliset ohjeet, ks. weber MD 16 Dispersion tuotekortti.

Alustan tyyppi

- Betoni
- Puu
- Kipsilevy
- Laatta
- Lattiatasoite

Sekoitus

Säkillinen (20 kg) jauhetta sekoitetaan 4,0 litraan puhdasta vettä (20 % laastin kuivapainosta). Käsillä sekoitettuna sekoitus suoritetaan voimakkaan porakoneen vispilällä vähintään 1 min ajan. Pumpattaessa 3300 Oikaisutasoite sekoitetaan Weberin hyväksymällä automaattisekoittimella puhtaaseen veteen. Tasoitteen leviävyys tarkistetaan ennen pumpppauksen aloittamista ja pumpppauksen aikana (lisäohjeita Weberiltä). Käyttöaika on normaaliolosuhteissa n. 15 min veden lisäyksestä. Massan lämpötilan tulee olla vähintään +10 °C. Kylmissä olosuhteissa käytetään lämmintä vettä (maks. +35 °C). Liika vesi aiheuttaa erottumista, heikentää tasoitepinnan lujuutta ja hidastaa kuivumista.

Tuotekuvaus

Menekki	n. 1,7 kg/m ² /1 mm:n kerros
Suosittelava kerrospaksuus	5-30 mm, verkkovahvistuksella min. 10 mm, uivana rakenteena min. 20 mm
Vedentarve	4,0 l/20 kg (20 % kuivapainosta)
Käyttölämpötila	+10...+25 °C. Optimi +15...+20 °C.
Kovettumisaika: Päällystekelpoisuus	24 h 20 mm asti, 48 h 30 mm asti (+23 °C, 50 % RH)
Kovettumisaika: Kävelykelpoisuus	2-4 h (+23 °C, 50 % RH)
Sideaine	Erikoissementtiseos
Täyteaine	Kalkkikivijauhe, raekoko < 0,6 mm
Lisäaine	Tartuntaa ja leviävyyttä parantavia aineita sekä kuituja. Kaseiiniton.
Puristuslujuusluokka	C 30 (EN 13813) (+23 °C, 50 % RH)
Taivutusvetolujuusluokka	F 7 (EN 13813) (+23 °C, 50 % RH)
Kutistuma 28 vrk	< 0,4 mm/m (+23 °C, 50 % RH)
Palokäyttäytyminen	A2 _{s1} -sl (EN 13501-1)
Palonkestävyysluokka	EI 15 vaatimukset täyttyvät kerrospaksuudella 25 mm ja EI 30 vaatimukset kerrospaksuudella 35 mm.
Suojaverhuusluokka	Voidaan käyttää lattian suojaverhouksena, joka korvaa K_10 suojaverhouksen, kun kerrospaksuus on vähintään 25 mm ja joka korvaa K_30 suojaverhouksen, kun kerrospaksuus on vähintään 35 mm.
Pyörivän tuolin pyörän kestävyys, kun tasoite on päällistetty lattianpäällysteellä (RWFC)	RWFC 450. Voidaan käyttää konttoreissa. (EN 13813)
Kestävyys	Vedenkestävä (vedeneristettävissä)
pH (kovettunut materiaali)	10,5-11. Matala-alkalinen.
Värisävy	Harmaa
Varastointiolosuhteet	Säilyvyysaika n. 12 kk valmistuspäivämäärästä (avaamaton pakkaus, kuiva tila)
Pakkaus	20 kg:n säkki
GTIN-koodit	6415910032173 (20 kg)
Tuotehyväksynnät	CE, M1, ECI+, EPD, Avainlippu

Työohjeet

Rakennuksessa on oltava vesikatto sekä ikkuna- ja oviaukot suljettuina. Alustan ja ilman lämpötilan tulee tasoitetyön aikana ja viikon ajan sen jälkeen olla välillä +10...+25 °C. Lattiapinnalle syntyvää vetoa on vältettävä tasoituksen aikana ja 3 vrk ajan sen jälkeen. Alustan suhteellisen kosteuden tulee olla < 90 %. Tasoite levitetään teräslastalla tai hammastetulla lastalla. Levitystä jatketaan taukoamatta, kunnes koko tasoitettava alue on tehty. Pumpattaessa pumpattavan alueen suurin leveys on 10-12 m. Leveämmät alueet jaetaan väliaikaisilla listoilla. Puulattian päälle tasoitettaessa tasoitepaksuuden tulee olla n. 1/3 puulattian paksuudesta.

Päällystysaika:

Tasoite on kävelykelppoinen 2-4 tunnin kuluttua huoneen lämpötilan ollessa +23 °C ja suhteellisen kosteuden ollessa 50 %. Pinta voidaan tarvittaessa hioa 4-6 tunnin kuluttua tasoituksesta. 20 mm:n tasoitekerros voidaan päällistää n. 24 tunnin jälkeen. Alustan suuri kosteuspitoisuus ja huonot

kuivumisolosuhteet pidentävät päällystysaikaa. Lattiapäällystys-
teen asennuksessa tulee noudattaa RYL:n ja pinnoitevalmistaja-
n edellyttämiä pohjan kosteuden ohjearvoja.

Liikuntasaumat:

Alustan rakenteellisten liikuntasaumojen kohdalla tasotekerros
katkaistaan esim. kulmahiomakoneella heti kun tasoteipinta on
kävelykelppoinen. Saumat täytetään elastisella sauma-aineella.

Pinnoitus

Tasoitettu alusta vastaa pinnoitevalmistajan asettamia vaa-
timuksia alustan tasaisuuden suhteen ja voidaan pinnoittaa
mm. keraamisilla yms. kivilaatoilla, muovi- tai tekstiilima-
toilla, vinyylilaatoilla, korkilla, laminaatilla, lautaparketilla tai
vesiohenteisella liuotinaineettomalla epoksimaalilla (esim.
weberfloor 4736 Epoksimaali pohjustettuna weberfloor 4712
Tiivistysepoksilla - muiden maalien soveltuvuus on tarkis-
tettava maalivalmistajalta). Tasoitettu alusta voidaan myös
maalata vesiohenteisella akryylipohjaisella maalilla (esim. Tek-
nospro Binder Plus + Teknofloor Aqua Pro - muiden maalien

soveltuvuus on tarkistettava maalivalmistajalta). Alkalisuoja
saavutetaan vähintään 5 mm tasotekerroksella.

Alustaan liimattavien parkettien alla tulee olla alusvaneri tai
niiden liimauksessa käytetään joustavia STP -liimoja parketti-
valmistajan ohjeiden mukaisesti.

Massalattiat (PU-, epoksi- ja akryylipohjaiset). Tuotteen sovel-
tuvuus on tarkistettava pinnoitevalmistajalta. Akryylituotteiden
kanssa tulee käyttää weberfloor 4712 Tiivistysepoksi pohjustee-
na, ellei toisin ohjeisteta pintamateriaalivalmistajan toimesta.

Tasoitteen pintaa suositellaan hiottavaksi ennen pinnoitusta
mahdollisten epäpuhtauksien ja tartuntaa heikentävien ainei-
den poistamiseksi.

Vastuuvapauslauseke

Tuotteen käyttöön liittyvät rajoitukset: katso tarkemmat tiedot
Weberin suunnittelu- ja työohjeista sekä toimitusehdoista.

Nimikkeet

Tuotekoodi	Nimi	Pituus	Leveys	Korkeus	Tilavuus	Paino	Lavalla	GTIN
1013814	weber 3300 Oikaisutasoite 20 kg	511 mm	269 mm	122 mm	0,017 m ³	20 kg	48	6415910032173