



weber 8000 Kylpyhuonemassa

- Kylpyhuoneen lattian kallistukset ja roilojen täyttö
- Valmis pinta vedeneristeelle ilman erillistä pintasoitusta
- Vedeneristettävissä 1-3 vrk jälkeen (50 mm saakka)
- Matala-alkalinen

Kuvaus

Nopeasti kovettuva ja päällystettävä, sementtipohjainen lattiamassa. Käsien levitettävä ja hierrettävä (mahdollisesti siirto pumpulla). Kerrospaksuus 10-100 mm (paikallisesti 180 mm).

Levitystapa

- Käsien levitettävä
- Pumpattava

Käyttökohteet

Paksut täytöt ja kylpyhuoneiden lattiat linjasaneerauskohteissa.

Alusta

Soveltuvia alustoja ovat sementtipohjaiset alustat, jonka vetolujuuden on oltava < 0,5 MPa. Alustan käsittelystä on olemassa erilliset ohjeet, ks. weber MD 16 Dispersion tuotekortti.

Alustan tyyppi

- Betoni
- Lattiatasoite

Sekoitus

Säkillinen (20 kg) jauhetta lisätään 2,6 litraan puhdasta vettä (13 % laastin kuivapainosta). Tarvittaessa ohjeellista vesimäärää voidaan kasvattaa enintään 0,4 litralla / 20 kg säkki, jolloin saadaan helpommin leviävää tasoitetta. Veden lisäys ja huonot kuivumisolosuhteet pidentävät kuivumisaikaa. Massaa sekoitetaan vähintään 1 min ajan tasosekoittimella tai tehokkaalla porakoneella. Pumpattaessa on käytettävä Weberin hyväksymää automaattisekoitinta. Käyttöaika on normaaliolosuhteissa 20 min veden lisäyksestä. Massan lämpötilan tulee olla vähintään +10 °C.

Työohjeet

Alustan ja ilman lämpötilan tulee tasoitetyön aikana ja viikon ajan sen jälkeen olla välillä +10...+25 °C. Lattiapinnalle syntyvää vetoa on vältettävä tasoituksen aikana ja 3 vrk ajan sen jälkeen. Alustan suhteellisen kosteuden tulee olla < 90 %. Tasoite levitetään lastalla, linjaarilla tai hierontimellä. Työvälineet puhdistetaan vedellä heti käytön jälkeen. Kovettunut tasoite poistetaan työvälineistä mekaanisesti.

Päällystysaika:

Tasoite on kävelykelppoinen 1-2 tunnin kuluttua huoneen lämpötilan ollessa +23 °C. Pinta voidaan tarvittaessa hioa ja/tai ylitasoittaa (esim. weber 3100 Hienotasoiteella) 3-4 tunnin kuluttua tasoituksesta. Alle 20 mm paksut tasoitekerrokset

Tuotekuvaus

Menekki	n. 1,8 kg/m ² /1 mm:n kerros
Suosittelava kerrospaksuus	10-100 mm (paikoitellen maks. 180 mm)
Vedentarve	2,6 l/20 kg (13 % kuivapainosta)
Käyttölämpötila	+10...+25 °C. Optimi +15...+20 °C.
Kovettumisaika: Päällystekelpoisuus	1-3 vrk kuluttua (+23 °C, 50 % RH)
Kovettumisaika: Kävelykelppoisuus	1-2 h (+23 °C, 50 % RH)
Sideaine	Erikoisementtiseos
Täyteaine	Luonnonhiekkia ja kalkkikivijauhe, raekoko < 1,2 mm
Lisäaine	Työstettävyyttä ja tartuntaa parantavia aineita. Kaseiiniton.
Puristuslujuusluokka	C 40 (EN 13813)
Taivutusvetolujuusluokka	F 6 (EN 13813)
Kutistuma 28 vrk	< 0,3 mm/m (+23 °C, 50 % RH)
Palokäyttäytyminen	A2 _{SL} (EN 13501-1)
Palonkestävyysluokka	EI 15 vaatimukset täyttyvät kerrospaksuudella 25 mm ja EI 30 vaatimukset kerrospaksuudella 35 mm.
Suojaverhouluokka	Voidaan käyttää lattian suojaverhouksena, joka korvaa K10 suojaverhouksen, kun kerrospaksuus on vähintään 25 mm ja joka korvaa K30 suojaverhouksen, kun kerrospaksuus on vähintään 35 mm.
Pyörivän tuolin pyörän kestävyys, kun tasoite on päällystetty lattianpäällysteellä (RWFC)	RWFC 250. Ei konttoreissa. (EN 13813)
Kestävyys	Vedenkestävä
pH (kovettunut materiaali)	10,5-11. Matala-alkalinen.
Värisävy	Harmaa
Varastointiolosuhteet	Säilyvyysaika n. 12 kk valmistuspäivämäärästä (avaamaton pakkaus, kuiva tila)
Pakkaus	20 kg:n säkki
GTIN-koodit	6415910032616 (20 kg)
Tuotehyväksynnät	CE, M1, ECI+, EPD, Avainlippu

voidaan vedeneristää 1 vrk:n kuluttua, kun kuivumisolosuhteet ovat normaalit (+23 °C, 50 % RH). Paksumpien kerroksien päällystysaika on 2-3 vrk. Mikäli käytetään maksimiväsymäärää (3,0 l/20 kg), päällystysaika pidentyy muutamalla vuorokaudella. Alustan suuri kosteuspiitoisuus ja huonot kuivumisolosuhteet pidentävät päällystysaikaa.

Vedeneristys:

Tasoitettu alusta vedeneristetään Weberin Vedeneristys-työohjeiden mukaisesti.

Vastuuvapauslauseke

Tuotteen käyttöön liittyvät rajoitukset: katso tarkemmat tiedot Weberin suunnittelu- ja työohjeista sekä toimitusehdoista.

Nimikkeet

Tuotekoodi	Nimi	Pituus	Leveys	Korkeus	Tilavuus	Paino	Lavalla	GTIN
1013851	weber 8000 Linjasaneerausmassa 20 kg	490 mm	269 mm	122 mm	0,016 m³	20 kg	48	6415910032616