



weber supra rapid light fix Nopea kevytlaasti

- Nopeasti kovettuva
- Valumaton
- Kevyttuote
- Valkoinen
- Sertifioitu EPD-ympäristöseloste
- Itsestään kuivuva

Kuvaus

- Seinälaatoitukset
- Kylpyhuoneen, WC:n ja kodinhoitohuoneen laatoitus
- Keittiön välitilan laatoitus
- Lasimosaiikki ja luonnonkivi
- Soveltuu weberSafe vedeneristysjärjestelmään

Levitystapa

- Käsillä levitettävä

Käyttökohteet

Keraamisten laattojen ja luonnonkivilaattojen kiinnitys seuraaville alustoille sisätiloissa:

- Betoni (RH < 90 %), kevytbetoni, tiili, rappaus, sementtipohjaiset tasoitteet, soveltuvat levyrakenteet seinissä (kipsilevy, sementtikuitulevy), weber Vedeneristysjärjestelmät. Luonnonkivilaattojen soveltuvuus laastikiinnitykseen on varmistettava laatan valmistajalta

Alusta

Laatoitettaessa sekä vähintään 2 vrk laatoituksen jälkeen on alustan, laastin ja laattojen lämpötilan oltava yli +10 °C. Viileät olosuhteet hidastavat lujuskehitystä oleellisesti. Laatoitettavien pintojen tulee olla puhtaat, kuivat, kiinteät ja pölyttömät. Betonin kutistumasta tulee osan olla jo tapahtunutta. Rasva, sementtiliima yms. sekä vesiliukoiset tasoitteet on poistettava. Epätasaisuudet tasoitetaan tarkoitukseen soveltuvilla weber-tasoitteilla. Laatoitusalueen tulee täyttää SisäRYL 2013:n vaatimukset. Tarvittaessa alusta pohjustetaan ohennetulla weber MD 16 Dispersiolla.

Alustan tyyppi

- Betoni
- Kevytbetoni
- Tiili
- Laasti
- Kipsilevy

Sekoitus

Laastijauhe sekoitetaan puhtaaseen, juomakelpoiseen, korkeintaan +30 °C veteen porakoneeseen kiinnitetyllä vispilällä kunnes tuote on tasainen. Laastia seisoitetaan n. 10 min, jonka jälkeen sekoitetaan kevyesti uudelleen.

Tuotekuvaus

Menekki	n. 2,5 kg/m ² käytettäessä 9 x 6 x 6 mm hammastettua teräslastaa (hammaslevy, -syvyys)
Vedentarve	n. 4,2-4,35 l / 15 kg (= 0,28 - 0,29 l / kg)
Käyttölämpötila	+10...+30 °C (Asennuslämpötila)
Käyttöaika	n. 40 min veden lisäyksestä
Avoin aika	n. 10 min
Saumattavissa	Seinät: 4 h kuluttua. Lattiat: 6 h kuluttua. (+23 °C)
Kovettumisaika: Kevyt käyttö	24 h (+23 °C)
Kovettumisaika: Normaali käyttö	1 vko (T=23 °C, RH=50%)
Sideaine	Valkosementti
Tartuntalujuus 28 vrk	> 10 N/mm ² (EN 1348)
Luokitus	C1FT
Värisävy	Valkoinen
Varastointiolosuhteet	Säilyvyysaika n. 12 kk valmistuspäivämäärästä (avaamaton pakkaus, kuiva tila)
Pakkaus	15 kg:n säkki
GTIN-koodit	6415910043506 (15 kg)
Tuotehyväksynnät	CE, MI, EPD, Avainlippu

Työohjeet

Laatoittaminen:

Laasti levitetään alustalle painaen hammaslastan sileällä reunalla, jonka jälkeen laasti kammataan auki lastan hammastulla reunalla. Laastia levitettäessä on huomioitava laastin ns. avoika eli tarttuva aika. Tämän vuoksi laastia levitetään vain niin suurelle alueelle, että laatat ehditään kiinnittää tuoreeseen laastiin. Veto, korkea lämpötila ja imevä alusta lyhentävät avoikaa. Laatat painetaan laastipintaan niitä samalla liikuttaen. Laattojen asentoa voidaan korjata laatan imukyvystä riippuen n. 5 min ajan. Tänä aikana laatoituksen pinta ja saumat tasataan ja laatat naputetaan kiinni. Laatoitustyö tehdään avosaumatyönä. Laatan riittävä tartunta varmistetaan koelaatalla, joka irrotetaan ajoittain tuoreeltaan alustasta. Irrotetun laatan tulee olla tartuntapinnaltaan kokonaan laastin peitossa. Suuria laattoja asennettaessa levitetään laastia isohampaisella lastalla jotta laastin riittävästä kerrospaksuudesta voidaan varmistua. Suurilla laatoilla laatoitettaessa on laastia levitettävä myös laatan tartuntapinnalle. Laasti ei saa nousta yli saumojen puolivälin. Laatoitetulle lattialle saa astua aikaisintaan 4 h kuluttua. Työvälineet puhdistetaan vedellä heti käytön jälkeen.

Vastuuvapauslauseke

Tuotteen käyttöön liittyvät rajoitukset: katso tarkemmat tiedot Weberin suunnittelu- ja työohjeista sekä toimitusehdoista.

Nimikkeet

Tuotekoodi	Nimi	Pituus	Leveys	Korkeus	Tilavuus	Paino	Lavalla	GTIN
1017075	weber supra rapid light fix 15kg	519 mm	258 mm	104 mm	0,139 hl	15 kg	48	6415910043506