



weber PL Pikalaasti

- Nopeasti kovettuva 1-2 h, olosuhteista riippuen
- Kehitetty erityisesti linjasaneerauksiin
- Hyvä työstettävyyttä
- Kuituvahvistetun
- Voidaan levittää käsin tai laastipumpulla

Kuvaus

Sementtiseosaineinen kosteudenkestävä rappaus- ja tasointi-ohjuren asennuslaasti. Voidaan käyttää myös oikaisuissa ja kolojen täytössä 5-60 mm.

Levitystapa

- Käsin levitettävä
- Ruiskutettava

Käyttökohteet

Kun tarvitaan nopeasti kovettuvaa lastia, esim. linjasaneerauksissa ohjuren asennukseen ennen seinien rappausta tai kolojen täytössä ja paikkauksissa.

Alusta

Alustan tulee olla puhdas, kiinteä ja pölytön. Tartuntaa heikentävät aineet, esim. rasva, pöly jne. on poistettava. Kuivat ja imevät alustat kostutetaan vedellä, tai käsitellään tarvittaessa weber MD 16 Dispersiovesi-seoksella, (1:5). Ikkunat ym. pinnat, joita ei tasoteta, on suojattava huolellisesti.

Alustan tyyppi

- Betoni
- Tiili
- Harkko
- Mineraalinen

Sekoitus

Laasti sekoitetaan laastisekoittimella. Vedentarve on n. 3,2-4,0 l/20 kg kuiva-ainesta.

Työohjeet

Laasti soveltuu levittäväksi käsin lastalla tai laastipumpulla. Ohjurit asennetaan laastilla kiinni alustaan ja annetaan kovettua ennen täyttörappauksen suorittamista. Kolojen täytössä laasti painetaan puhdistettuun koloon ja tasataan pintaan.

Tuotekuvaus

Menekki	n. 1,6 kg/m ² /mm
Vähimmäiskerrospaksuus	5 mm
Enimmäiskerrospaksuus	60 mm
Käyttölämpötila	Tasoitettaessa on alustan, tasoitteen ja huoneen lämpötilan oltava yli +5 °C
Käyttöaika	n. 1/2-1 tuntia veden lisäyksestä
Kovettumisaika	Kovettuminen alkaa 1-2 tunnin kuluttua veden lisäämisestä. Saavuttaa n. 50 % loppulujuudestaan 3 vuorokaudessa. Kylmissä olosuhteissa lujuudenkehitys hidastuu.
Sideaine	Sementti
Runkoaine	Luonnonhiekkia ja kalkkikivi, < 1,0 mm
Tartuntalujuus 28 vrk	> 0,5 MPa. Tartunta betoniin (+20 °C, 65 % RH. EN-1015-12)
Puristuslujuus 28 vrk	> 10 MPa (+20 °C, 65 % RH. EN 1015-11)
Paloluokka	AI, Palamaton (EN 13501-1)
Rasitusluokka	RL 01-06
Värisävy	Harmaa
Varastointiolosuhteet	Säilyvyysaika 12 kk valmistuspäivämäärästä (avamaton pakkaus, kuiva tila)
Pakkaus	20 kg:n säkki
GTIN-koodit	6415910019778 (20 kg)
Tuotehyväksynnät	CE, MI, Avainlippu

Pinnoitus

Pinta on valmis vedeneristeelle, pintatasoitukseen, tapetoinnille tai maalaukselle.

Huolto-ohje

Likaantunut pinta voidaan tarvittaessa puhdistaa vedellä, kaikilla tavanomaisilla puhdistusaineilla tai tasoitaa uudelleen Weberin seinätasointeilla.

Vastuuvapauslauseke

Tuotteen käyttöön liittyvät rajoitukset: katso tarkemmat tiedot Weberin suunnittelu- ja työohjeista sekä toimitusehdoista.

Nimikkeet

Tuotekoodi	Nimi	Pituus	Leveys	Korkeus	Tilavuus	Paino	Lavalla	GTIN
1011267	weber PL Pikalaasti 20 kg	480 mm	269 mm	122 mm	21,56 dm ³	20 kg	48	6415910019778