



weber PTM Pikatäyttömassa

- Paksut täytöt 50 mm
- Roilojen ja kolojen täytöt
- Kovettuu jopa 3 tunnissa
- Vedeneristettävissä

Kuvaus

Erikoissementteihin perustuva nopea ja luja paikkausmassa seinien paksuihin täyttöihin ja oikaisuihin, esim. korjaustyökohteissa. Pikatäyttömassalla voidaan tehdä 5-50 mm vahvuisia kerratäyttöjä yhdellä levityksellä.

Levitystapa

- Käsillä levitettävä

Käyttökohteet

Seinien tasoittaminen, erityisesti korjauskohteissa märkätilojen tasoittamiseen ennen vedeneristystä ja laatoitusta. Soveltuvat alustat ovat kivaineiset pinnat kuten tiili-, betoni-, kevytbetoni- ja Leca harkkopinnat.

Alusta

Alustan tulee olla puhdas, kiinteä ja pölytön. Tartuntaa heikentävät aineet, esim. rasva, pöly jne. on poistettava. Tarvittaessa kuivat ja imevät alustat kostutetaan. Ikkunat ym. pinnat, joita ei tasoiteta, on suojattava huolellisesti.

Alustan tyyppi

- Tiili
- Betoni
- Kevytbetoni
- Harkko
- Laasti
- Mineraalinen

Huomioi ennen käyttöä

Tasointityössä on suositeltavaa käyttää ammattirakojen hyvän lopputuloksen saamiseksi. Epäselvissä tilanteissa ota yhteyttä Weberin tekniseen neuvontaan.

Sekoitus

Säkillinen (20 kg) jauhetta lisätään n. 4,4 litraan puhdasta vettä (22 % jauheen kuivapainosta). Massaa sekoitetaan 3-5 min porakoneen vispilillä kunnes tuote on tasainen. Käyttöaika on n. 30 min (+20 °C) veden lisäyksen jälkeen.

Työohjeet

Tasointeissa on alustan, tasoitteen ja huoneen lämpötilan oltava yli +10 °C. Tasoite levitetään teräslastalla. Useampia päällekkäisiä tasoitekerroksia vedettäessä on varmistuttava siitä, että edellinen tasoitekerros on riittävästi kovettunut (min. 2 h, +23 °C) ennen seuraavan tasoitekerroksen levittämistä. Kuivunut tasoite hiotaan tarvittaessa hiontapaperilla. Työvälineet ja laitteet pestään vedellä heti työn päätyttyä.

Tuotekuvaus

Menekki	n. 1,2 kg/m ² /1 mm:n kerros
Suosittelava kerrospaksuus	Oikaisut 5-50 mm, paikkaukset maks. 80 mm
Vedentarve	n. 4,4 l/20 kg
Käyttölämpötila	Tasointeissa on alustan, tasoitteen ja huoneen lämpötilan oltava yli +10 °C
Käyttöaika	n. 30 min veden lisäyksestä
Kovettumisaika	n. 3 h (+23 °C, kerrosvahvuus 10 mm). Kovettumisaika on kerrospaksuudesta ja lämpötilasta riippuvainen.
Sideaine	Sementti
Runkoaine	Kalkkikivi ja luonnonhiekkia, maks. 0,6 mm
Tartuntalujuus 28 vrk	> 0,5 MPa. Tartunta betoniin (+20 °C, 65 % RH)
Puristuslujuus 28 vrk	>8 MPa (+20 °C, 65 % RH)
Paloluokka	A2 (EN 13501-1)
Rasitusluokka	RL 01-06
Maalaustuoteryhmä 2012	813 Kuivatasoitteet koneelliseen levitykseen RL 05
Värisävy	Harmaa
Varastointiolosuhteet	Säilyvyysaika 12 kk valmistuspäivämäärästä (avaamaton pakkaus, kuiva tila)
Pakkaus	20 kg:n säkki
GTIN-koodit	6415910001162 (20 kg)
Tuotetietämykset	CE, M1, Avainlippu

Pinnoitus

Kovettunut tasoitepinta tasoitetaan tarvittaessa esim. weber MT Märkätilatasoitteella ennen pinnoitusta. Märkätilat tulee vedeneristää. Vedeneristystyössä noudatetaan Weberin Vedeneristys-työohjeita.

Huom!

PTM Pikatäyttömassa ei sovellu vesiliukoisten tasoitepintojen, kuten weber L Pohjatasoite, weber LR+ Pintatasoite, weber VT+ Valmistasoite tai heikkojen kalkki- tai kalkkisementtirappauksen tasoitukseen. Tasoitteen joutuminen viemäriin on estettävä tukkeutumisvaaran vuoksi.

Vastuuvapauslauseke

Tuotteen käyttöön liittyvät rajoitukset: katso tarkemmat tiedot Weberin suunnittelu- ja työohjeista sekä toimitusehdoista.

Nimikkeet

Tuotekoodi	Nimi	Pituus	Leveys	Korkeus	Tilavuus	Paino	Lavalla	GTIN
1008732	weber PTM Pikatäyttömassa 20 kg	542 mm	269 mm	122 mm	0,204 hl	20 kg	48	6415910001162