

Uniflon

TUOTESELOSTE:

Uniflon on 100 % puhtaasta teflonista (P.T.F.E.) valmistettua teflonnarua

HYVÄKSYNNÄT:

DIN-DVGW kaasu- ja vesiasennuksiin standardien

EN751-3 FRp ja GRp sekä DIN 30660 (NV-5143BP0261)

mukaisesti.

DIN-DVGW -testattu ja hyväksytty putkien säätöön enintään 45°.

DVGW-testattu ja hyväksytty enintään 100 bar paineelle

testiprotokollan EN751-3 mukaisesti (testattu lämpötilassa 23 °C).

TZW-testattu ja hyväksytty kuumalle ja kylmälle vedelle Saksan

terveysministeriön suositusten mukaisesti.

BAM-testattu ja hyväksytty käytettäväksi happikaasulle paineessa 30 bar ja 100 °C (käytetään yhdessä asennusapuaineen II-2742/2004E kanssa).

BAM-testattu ja hyväksytty käytettäväksi nestehapelle paineessa 30 bar ja 100 °C (käytetään ilman asennusapuainetta II-2742/2004E).

WRAS-listattu tuote U.K. Water Regulations Advisory Scheme -määräyksien mukaisesti käyttöön kuuman ja kylmän veden kanssa (Viite 0212515).

Läpäissyt kokeen ASTM F423 höyry- ja kylmävesisykli.

UL-listattu tiivistemateriaali 19BN Tiedosto MH26734 koskien Luonnosta 1321 käytössä asennuksiin, jotka

käsittelevät bensiiniä, maaöljyä, naftaa, propaania, butaania, bentseeniä, petroolia ja maakaasua (<300 psig).

KÄYTTÖ:

Uniflonia käytetään kierrelliitosten tiivistykseen happijärjestelmissä, kaasujärjestelmissä, lämmitysjärjestelmissä, juomavesiasennuksissa sekä laitteissa öljyille ja bensiinille. Uniflon sopii tietysti myös hyvin muiden putkistojen kierrelliitosten tiivistykseen. Esim. hydraulikkaan, paineilmalle, lämmitys- ja ilmastointi, hapot, emäkset, liuottimet jne. Uniflon sopii suurelta osin kaikille putkimateriaaleille, kuten rauta, metallit, muovit, kuidut jne. Uniflonia voidaan käyttää hyvinkin hienoihin kierteisiin, koska tuote on muotoiltu teflonnaruksi

TEKNISET OMINAISUUDET:

Uniflon on dynaaminen tiiviste, joka säätty tilaansa asennuksen aikana.

Muodostaa täydellisen tiivistyksen kokoamalla P.T.F.E.:n kalvoksi tarkalleen siihen kokoon, joka kahden kierteen väliin vaaditaan.

Ehdoton kemiallinen vastustuskyky kaikkein aggressiivimpia kemikaaleja, liuottimia, polttoaineita ja happoja vastaan.

Pysyy toiminnallisesti vakaana lämpötila-alueella -200 °C – +240 °C.

Tuote on syttymätön.

KÄYTTÖOHJE:

Aloittamalla kierteen päästä kierretään Uniflonia limittäin kierteen suuntaan.

Tiputa 2 tai 3 tippaa asennusapuainetta suoraan erillisestä levittimestä ja voitele sitä sormella suoraan P.T.F.E:n päälle. Aine ei ole vaarallista ja se on biohajoavaa.

Twineflonia levitetään vain kierteelle ja se saa peittää vain 10 - 15 mm kierteestä.

Valmistajan ohjeet kierrosten määrästä ovat:

1/2" putkelle 12 (hienot kierteet) – 18 (karkeat kierteet) kierrosta

1 1/2" putkelle 16 (hienot kierteet) – 24 (karkeat kierteet) kierrosta

Muille putkihalkaisijoille säädetään kierrosten määriä vastaavasti



Uniflon

PAKKAUS:						
		Tuotenro.	VVS-nro.	RSK-nro.	NRF-nro.	LVI-nro.
175 m jakelurasiassa	(25 kpl/laatikko)	1000800	271424150	4054028	9507877	3265375