

Tuotteen nimi	Armaflex 520	Armaflex HT625	Armaflex RS850	Armaflex SF990	Armaflex Ultima 700	Armaflex Ultima SF990
Etiketti						
Lyhyt kuvaus	Erityinen liima Armaflex	Korkean lämpötilan Industriequalitäts liimaa	Ei tippua tiksotrooppinen liima	Liuottimia sisältämätön ympäristöystävällinen liima	Erityinen liima Armaprene® synteettinen kumi	Liuottimia sisältämätön ympäristöystävällinen Armaprene® synteettinen kumi
Erityispiirteet	Standard liima	Tehokas liima erityisesti eri lämpötiloihin ja käyttökohteisiin	Tksotrooppinen liima , Valumation Liima nopeampaa ja puhtaampaa levitystä varten kanssa kestävyys	Vesipohjainen dispersioliima, liuotinta sisältämätön liima, Ei päästöjä, LEED pykälän	Suunniteltu erityisesti maksimaalinen yhteensopivuus Armaflex Ultima	Vesipohjainen dispersioliima, liuotinta sisältämätön liima, Ei päästöjä, LEED pykälän
Soveltuu	Armaflex ¹ ArmaSound ArmaComfort Armaflex Rail ZH	Armaflex ArmaSound ArmaComfort Armaflex Rail ZH	Armaflex ¹ ArmaSound ArmaComfort Armaflex Rail ZH	Armaflex ²	Armaflex Ultima Armaflex Rail SD	Armaflex Ultima Armaflex Rail SD
Väri	beige	beige	kellertävä	musta	sininen	sininen
Käyttölämpötila ³	-50°C kunnes +105°C	-50°C kunnes +150°C	-40°C kunnes +70°C	-30°C kunnes +100°C	-50°C kunnes +110°C	-30°C kunnes +100°C
Pakkaus	Laatikko 250 ml / 500 ml 1000 ml / 2500 ml	Laatikko 250 ml / 500 ml 1000 ml	Laatikko 500 ml	Muovinen pakkaus 800 ml	Laatikko 1000 ml	Muovinen pakkaus 800 ml
Minimikuivumisaika (tuuletusaika) ⁴	3–5 minuuttiin	3–5 minuuttiin	>2 minuuttiin	12–60 minuuttiin	3–5 minuuttiin	12–60 minuuttiin
Yhteystiedot kanssa pan-na tullivarastoon aika ⁴	15–20 minuuttiin	15–20 minuuttiin	10–15 minuuttiin	5–10 minuuttiin	15–20 minuuttiin	5–10 minuuttiin
Lujittumisaika ⁴	36 tuntia	36 tuntia	24 tuntia	72 tuntia	36 tuntia	72 tuntia
Työstölämpötila	ihanne 15–20°C ei alle 0°C	ihanne 15–20°C ei alle 0°C	ihanne 15–25°C ei alle +10°C	ihanne +20–25°C ei alle +15°C, ei edellä + 30°C	ihanne 15–20°C ei alle 0°C	ihanne +20–25°C ei alle +15°C, ei edellä + 30°C
Kestävyys	18 kuukautta	18 kuukautta	36 kuukautta	6 kuukautta	18 kuukautta	6 kuukautta
LEED pykälän	Ei	Ei	Ei	Kyllä	Ei	Kyllä

¹ Ei saa käyttää HT/ArmaFlex

² Ei saa käyttää HT/ArmaFlex ja tuotteet, jotka perustuvat synteettiseen Armapreniin

⁴ Alle -50 °C lämpötiloista ota yhteys asiakas-palveluumme ja pyydä tarvittavat tekniset tiedot.

⁵ suunta arvoja standardiolosuhteissa +20°C