

CELLO

kronospan

Kronoflooring GmbH
Mühlbacher Straße 1
01561 Lampertswalde/Germany
Ph. +49 3522 33 30 • Fax: +49 3522 33 399
info@kronoflooring.com

Tekniset tiedot Hybrid floor

Lattiat joissa O.R.C.A. -roiskevedeltä suojaava teknologia, käyttöluokitus, EN 13329: **23/33 – AC5**



Asuintilat / kova käyttö



Julkiset tilat / kova käyttö



*



MITAT

Mitat	Paksuus (d)	$8 \pm 0,50 \text{ mm} \cdot d_{\max} - d_{\min} \leq 0,50 \text{ mm}$		
	Pituus	$635 \pm 0,50 \text{ mm}$		
	Leveys (b)	$327 \pm 0,10 \text{ mm} \cdot b_{\max} - b_{\min} \leq 0,20 \text{ mm}$		
pontti	pitkä sivu	twin clic	lyhyt sivu	1clic 2go pure
sauma	pitkä sivu		lyhyt sivu	

TOLERANSSI

suorakulmaisuus	EN 13329	$\leq 0,20 \text{ mm}$
suoruus	EN 13329	$\leq 0,30 \text{ mm}$
mikronaarmuuntumisenkesto	EN 13329	$\leq \text{MSR-B2}$
tasaisuus poikittais suunnassa	EN 13329	koveruus: $\leq 0,15\%$ · kuperuus: $\leq 0,20\%$
tasaisuus pituussuunnassa	EN 13329	koveruus: $\leq 0,50\%$ · kuperuus: $\leq 1,00\%$
rako lautojen välillä	EN 13329	keskiarvo: $\leq 0,15 \text{ mm}$ · enimmäismäärä: $\leq 0,20 \text{ mm}$
lautojen välinen korkeusero	EN 13329	keskiarvo: $\leq 0,10 \text{ mm}$ · enimmäismäärä: $\leq 0,15 \text{ mm}$
kohdistustarkkuus		$\pm 2 \text{ mm}$

TESTI

kulutuksenkesto		EN 13329	AC5 (≥ 6000 rpm)
iskunkesto		EN 13329	pieni kuula ≥ 15 N · suuri kuula ≥ 1000 mm
tahrantumisenkesto	ryhmä 1 & 2	EN 13329	luokka 5
	ryhmä 3		≥ luokka 4
tuolinpyörä-testi		EN 13329	ei näkyviä vaurioita, EN 425 mukaisesti
tuolinjalan kesto		EN 13329	ei näkyviä vaurioita, testi tuolinjalan tyypillä 0
varautuminen		EN 13329	≤ 0,05 mm
valonkesto		EN 13329	harmaa-asteikko ≥ 4 siniasteikkio 6
mittamuutokset suhteellisen kosteuden muuttuessa		EN 13329	pituussuunnassa ≤ 0,9 mm · poikittaisuunnassa ≤ 0,9 mm
lukuituksen vahvuus		EN 13329	Pituus ≥ 1 kN/m · Leveys ≥ 2 kN/m
pinnan lujuus		EN 13329	≥ 1,25 N/mm²

YMPÄRISTÖ

formaldehydiemissiot	EN 16516	luokka E1
----------------------	----------	-----------

FYYSINEN KÄYTTÄYTYMINEN

paloluokka	EN 13501-1	Bfl s1
liukastumisen esto	EN 13893	tekninen luokka DS
lämmöneristävyys	EN 12667	$0,073 \text{ (m}^2\text{K)/W} \pm 15\%$
lämmönjohtavuus	EN 12664	$0,110 \text{ W/(m}^2\text{K)} \pm 15\%$
antistaattisuus	EN 1815	varautuminen $\leq 2 \text{ kV}$

Takuu kattaa asuintilojen lattiat takuuehtojen mukaisesti.

Teknisiä tietoja päivitetään jatkuvasti uusimpien teknisten standardien vaatimusten mukaisesti. Tämä versio korvaa kaikki edelliset sekä kaikki päiväämättömät versiot. Tämä versio astuu voimaan tehoketkellä. Tämän lomakkeen perustana on englanninkielinen versio. Versio 02/2023