

CELLO

kronospan

Kronoflooring GmbH
Mühlbacher Straße 1
01561 Lampertswalde/Germany
Ph. +49 3522 33 30 • Fax: +49 3522 33 399
info@kronoflooring.com

Tekniset tiedot Hybrid floor+

Lattiat joissa O.R.C.A. -roiskevedeltä suojaava teknologia, käyttöluokitus, EN 16511: **23/34**



Asuintilat / kova käyttö



Julkiset tilat / kova käyttö



MITAT

Mitat	Paksuus (d)	$7 \pm 0,50 \text{ mm} \cdot d_{\max} - d_{\min} \leq 0,50 \text{ mm}$		
	Pituus	$1288 \pm 0,50 \text{ mm}$		
	Leveys (b)	$189 \pm 0,10 \text{ mm} \cdot b_{\max} - b_{\min} \leq 0,20 \text{ mm}$		
pontti	pitkä sivu	twin clic+	lyhyt sivu	1clic 2go pure+
sauma	pitkä sivu		lyhyt sivu	

TOLERANSSI

suorakulmaisuus	EN 16511	$\leq 0,20 \text{ mm}$
suoruus	EN 16511	$\leq 0,30 \text{ mm}$
tasaisuus poikittais suunnassa	EN 16511	koveruus: $\leq 0,15\%$ · kuperuus: $\leq 0,20\%$
tasaisuus pituussuunnassa	EN 16511	koveruus: $\leq 0,50\%$ · kuperuus: $\leq 1,00\%$
rako lautojen välillä	EN 16511	keskiarvo: $\leq 0,15 \text{ mm}$ · enimmäismäärä: $\leq 0,20 \text{ mm}$
lautojen välinen korkeusero	EN 16511	keskiarvo: $\leq 0,10 \text{ mm}$ · enimmäismäärä: $\leq 0,15 \text{ mm}$

TESTI

kulutuksenkesto		EN 16511	Menettely ≥ 7000 Vallankumoukset
iskunkesto		EN 16511	suuri kuula ≥ 1800 mm
mikronaarmuuntumisenkesto		EN 16511	≤ MSR-B2
tahrantumisenkesto	ryhmä 1 & 2	EN 16511	luokka 5**
	ryhmä 3		≥ luokka 4
tuolinpyörä-testi		EN 16511	25.000 Vallankumoukset
tuolinjalan kesto		EN 16511	ei näkyviä vaurioita, testi tuolinjalan tyyppillä 0
varautuminen		EN 16511	≤ 0,15 mm
valonkesto		EN ISO 105-BO2:2014-08	harmaa-asteikko ≥ 5
lukituksen vahvuus		EN 16511	Pituus ≥ 1 kN/m · Leveys ≥ 3,5 kN/m

YMPÄRISTÖ

formaldehydiemissiot	EN 16516	luokka E1
----------------------	----------	-----------

FYYSINEN KÄYTTÄYTYMINEN

paloluokka	EN 13501-1	Cfl s1
liukastumisen esto	EN 13893	tekninen luokka DS
lämmöneristävyyss	EN 12667	$0,062 \text{ (m}^2\text{K)/W} \pm 15\%$
iskuäänän vaimennus	EN ISO 10140-3:2010 + A1:2015-06	16 dB

*Takuu kattaa asuintilojen lattiat takuuehtojen mukaisesti.

**Orgaanisia liuottimia lukuun ottamatta

Teknisiä tietoja päivitetään jatkuvasti uusimpien teknisten standardien vaatimusten mukaisesti. Tämä versio korvaa kaikki edelliset sekä kaikki päiväämättömät versiot. Tämä versio astuu voimaan tekohelellä. Tämän lomakkeen perustana on englanninkielinen versio. Versio 02/2023