

Kiilto KL Kuitulaasti 3–15 (30) mm



Kuituvahvisteinen märkätila- ja oikaisutasoite kiviaineisille seinäpinnoille sisällä ja ulkona. Soveltuu verkotukseen ja pinnoitettuna sokkeleihin ja ulkoseiniin. Osittain tasoittamisessa 3–30 mm, ylitasoituksissa 3–15 mm. Sementtiseideaineinen.



- kuituvahvisteinen, ruiskutettavissa
- kiviseinien verkottamiset, sokkelin tasoitukset
- riittoisuus 1,5 kg/m²/mm
- päällystettävissä 1–3 vrk
- sisätilat, pinnoitettuna myös ulos

KÄYTTÖALUE

Kiilto KL on oikaisutasoite kiviaineisille seinäpinnoille. Tasoitetta voidaan käyttää sekä vedeneristettävien ja laatoitettavien seinien oikaisuun että harkkoseinien verkottamiseen. Pinnoitettuna sitä voidaan käyttää myös ulkoseinissä ja sokkeleissa.

KÄYTTÖOHJE

Tasoitettavien pintojen tulee olla riittävän lujat, puhtaat ja pölyttömät. Kuivat pinnat kostutetaan ennen tasoittamista. Uutta kerrosta vedettäessä on edellisen kerroksen oltava riittävästi kovettunut. Lisäksi pinta tulee tarvittaessa hioa ja puhdistaa huolellisesti ennen uuden tasoitekerroksen levittämistä. Ulkona on vältettävä suoraa auringonpaistetta ja tuulisia olosuhteita.

Kiilto KL sirotellaan hitaasti, jatkuvasti sekoittaen viileään (+18–20 °C) puhtaaseen veteen, kunnes muodostuu tasainen massa. Valmiin massan annetaan seistä 10–15 minuuttia, jonka jälkeen sekoitetaan vielä kerran. Kiilto KL levitetään ruiskuttamalla tai käsin voimakkaasti alustaan painaen. Ruiskutettu pinta voidaan oikaista esimerkiksi teräslastalla. Pinta voidaan hiertää.

Verkotettaessa Kiilto Rappausverkko painetaan tuoreeseen laastikerrokseen ja pinta tasataan teräslastalla niin, että verkko on mahdollisimman hyvin laastikerroksen keskellä. Edellisen kerroksen kovettunutta levitetään toinen kerros. Kuivissa olosuhteissa laastipinnan kovettumista voidaan tehostaa sumuttamalla sitä vedellä.

LISÄTIETOJA

Tässä tuote-esitteessä annetut tiedot perustuvat suorittamiimme testeihin sekä käytännön kokemukseemme. Annetut tekniset arvot on määritetty vakioituissa olosuhteissa. Mikäli paikalliset olosuhteet poikkeavat niistä, vaikuttaa se saavutettaviin arvoihin ja tuotteen toimivuuteen. Lopputulokseen vaikuttaa merkittävästi myös työn suoritustapa. Kiilto Oy vastaa siitä, että tuotteen laatu on laatujärjestelmämme mukainen. Emme voi vaikuttaa työn asialliseen suorittamiseen ja vallitseviin olosuhteisiin, emmekä näin ollen voi vastata lopputuloksesta. Tuotteen oikea käyttö edellyttää tutustumista työohjeeseen ja mahdolliseen menetelmäoppaaseen.

ALUSTAN KOSTEUS	betoni < 90 % RH
KERROSVAHVUUS	Ylitasoituksissa 3–15 mm, osittain tasoitus 3–30 mm
KOVETTUMISNOPEUS	n. 1–3 vrk (+18 °C). (riippuen kerrospaksuudesta ja olosuhteista)
KÄYTTÖOLOSUHTEET	suositus: +18–20 °C, alin käyttölämpötila +5 °C
MAX. RAEKOKO	1,5 mm
PURISTUSLUJUUS	luokka CSIV (EN 998-1)
RIITTOISUUS	1 mm kerros/m ² kuiva-ainetta painaa n. 1,5 kg
SEKOITUSSUHDE	4,2–4,8 l vettä 20 kg tasoitetta
TARTUNTALUJUUS	> 0,5 MPa (EN 998-1)
TYYPPI/SIDEAINE	Polymeeri-sementti-hiekkapohjainen jauhe
TYÖSKENTELYAIKA	n. 2–3 tuntia (+18 °C)
VÄRIT	Harmaa
PAKKAUSKOOT	20 kg, säkki
VARASTOINTI	Avaamattomana kuivassa tilassa 1 vuosi



YMPÄRISTÖ JA TURVALLISUUS

Vältä tarpeetonta ihokosketusta ja altistumista tuoreen tuotteen kanssa, käytä suojakäsineitä. Tutustu tuotteen käyttöturvallisuustiedotteeseen. Tuotteen ja pakkauksen hävityksestä lisää nettisivuillamme.