

Kiilto OT Light Kevyt oikaisutasoite 5–30 (50) mm

Kevyt, hyvin täyttävä seinien oikaisutasoite kuiviin ja märkätiloihin. Ruiskutettava. Erittäin vähäinen kuivumiskutistuma. Pinnoitettuna myös ulos. Osittain tasoittamisessa 5–50 mm, ylitasoituksissa 5–30 mm. Sementtiseideaineinen.



The product is listed in the portal for building products that can be used in Nordic Swan Ecolabelled buildings.

- kevyt työstää, erittäin vähäinen kuivumiskutistuma
- ylitasoitukset, täytöt
- riittoisuus 1,3 kg/m²/mm
- päällystettävissä 1–3 vrk
- sisätilat, pinnoitettuna myös ulos

KÄYTTÖALUE

Kiilto OT Light on oikaisutasoite kiviaineisille seinäpinnoille. Valmis tasoitepinta voidaan maalata tai laatoittaa. Kun tarvitaan sileämpää pintaa esim. vedeneristeen alle, tasoitepinta voidaan tarvittaessa joko ylitasoittaa Kiilto SK Märkätilatasoiteella tai viimeistellä teräslastalla hiertämällä.

KÄYTTÖOHJE

Tasoitettavien pintojen tulee olla riittävän lujat, puhtaat ja pölyttömät. Kuivat pinnat kostutetaan ennen tasoittamista. Uutta kerrosta vedettäessä on edellisen kerroksen oltava kuivunut. Lisäksi pinta tulee tarvittaessa hioa ja puhdistaa huolellisesti ennen uuden tasoitekerroksen levittämistä.

Kiilto OT Light sirotellaan hitaasti, jatkuvasti sekoittaen viileään (+18–20 °C) puhtaaseen veteen, kunnes muodostuu tasainen massa. Valmiin massan annetaan seistä 10–15 minuuttia, jonka jälkeen sekoitetaan vielä kerran. Tasoitemassa ruiskutetaan ja tasoitetaan teräslastalla. Tasoite soveltuu hyvin ruiskutettavaksi yleisimmin käytössä olevilla tasoiteruiskuilla, kun suuttimen koko on riittävän suuri.

LISÄTIETOJA

Tässä tuote-esitteessä annetut tiedot perustuvat suorittamiimme testeihin sekä käytännön kokemukseemme. Annetut tekniset arvot on määritetty vakioituissa olosuhteissa. Mikäli paikalliset olosuhteet poikkeavat niistä, vaikuttaa se saavutettaviin arvoihin ja tuotteen toimivuuteen. Lopputulokseen vaikuttaa merkittävästi myös työn suoritus tapa. Kiilto Oy vastaa siitä, että tuotteen laatu on laatujärjestelmämme mukainen. Emme voi vaikuttaa työn asialliseen suoritamiseen ja vallitseviin olosuhteisiin, emmekä näin ollen voi vastata lopputuloksesta. Tuotteen oikea käyttö edellyttää tutustumista työohjeeseen ja mahdolliseen menetelmäoppaaseen.

YMPÄRISTÖ JA TURVALLISUUS

Vältä tarpeetonta ihokosketusta ja altistumista tuoreen tuotteen kanssa, käytä suojakäsineitä. Tutustu tuotteen

ALUSTAN KOSTEUS	betoni < 90 % RH
KERROSVAHVUUS	osittain tasoitus 5–50, ylitasoitus 5–30 mm
KOVETTUMISNOPEUS	n. 1–3 vrk (+18 °C) (riippuen kerrosvahvuudesta ja olosuhteista)
KÄYTTÖOLOSUHTEET	suositus: + 18–20 °C, alin käyttölämpötila +5 °C
MAX. RAEKOKO	2 mm
PURISTUSLUJUUS	luokka CSIII (EN 998-1)
RIITTOISUUS	1 mm kerros/m ² kuiva-ainetta painaa n. 1,3 kg
SEKOITUSSUHDE	4,2–5,0 l vettä, 20 kg tasoitetta
TYÖSKENTELYAIKA	n. 2 tuntia (+18 °C)
VÄRIT	harmaa
PAKKAUSKOOT	20 kg, säkki
VARASTOINTI	Avaamattomana kuivassa tilassa 1 vuosi



käyttöturvallisuustiedotteeseen. Tuotteen ja pakkauksen hävityksestä lisää nettisivuillamme.