

Kiilto LH

Pintatasoite 1–2 mm

Liimasideaineinen pintatasoite seinien ja kattojen tasoituksiin kuivissa sisätiloissa. Myös roiskekatot. Maksimikerrospaksuus ylitasoituksissa 2 mm.



The product is listed in the portal for building products that can be used in Nordic Swan Ecolabelled buildings.

- liimasideaineinen, vaalea
- seinä- ja kattopintojen pintatasoitukset, roiskekatot
- riittoisuus 1,2 kg/m²/mm
- päällystettävissä 2 mm/1 vrk
- kuivat sisätilat

KÄYTTÖALUE

Kiilto LH pintatasoite kuiville seinä- ja kattopinnoille sisätiloihin. Soveltuu myös kattoruiskutusten tekoon. Karkeat pinnat tasoitetaan ensin esim. Kiilto TT, Kiilto SK tai Kiilto LK -tasoitteilla täyttötarpeesta riippuen. Valmis pinta voidaan maalata tai tapetoida. Ennen tapetointia tasoitepinta suositellaan pohjamaalattavaksi. Ei sovellu laatoituksen eikä muovipinnoitteiden alustaksi.

KÄYTTÖOHJE

Tasoitettavien pintojen tulee olla puhtaat, kuivat ja pölyttömät. Uutta kerrosta vedettäessä on edellisen kerroksen oltava kuivunut. Lisäksi pinta tulee tarvittaessa hioa ja puhdistaa huolellisesti ennen uuden tasoitekerroksen levittämistä.

Kiilto LH sirotellaan hitaasti, jatkuvasti sekoittaen viileään (+18 °C) puhtaaseen veteen, kunnes muodostuu tasainen massa. Valmiin massan annetaan seistä n. 15 minuuttia, jonka jälkeen sekoitetaan vielä kerran. Tasoitemassa levitetään käsinlevityksenä teräslastalla tai koneellisesti tasoiteruiskulla. Myös ruiskulla levitetty massa tasoitetaan käsin teräslastalla. Jos valmista tasoitetta jää seuraavaksi päiväksi, on sen kuivuminen estettävä peittämällä tasoiteastia.

LISÄTIETOJA

Tässä tuote-esitteessä annetut tiedot perustuvat suorittamiimme testeihin sekä käytännön kokemukseemme. Annetut tekniset arvot on määritetty vakioituissa olosuhteissa. Mikäli paikalliset olosuhteet poikkeavat niistä, vaikuttaa se saavutettaviin arvoihin ja tuotteen toimivuuteen. Lopputulokseen vaikuttaa merkittävästi myös työn suoritus tapa. Kiilto Oy vastaa siitä, että tuotteen laatu on laatu järjestelmämme mukainen. Emme voi vaikuttaa työn asialliseen suorittamiseen ja vallitseviin olosuhteisiin, emmekä näin ollen voi vastata lopputuloksesta. Tuotteen oikea käyttö edellyttää tutustumista työohjeeseen ja mahdolliseen menetelmäoppaaseen.

ALUSTAN KOSTEUS	betoni < 90 % RH
KERROSVÄHVYYS	1–2 mm
KOVETTUMISNOPEUS	n. 1 vrk (+18 °C) (riippuen olosuhteista)
KÄYTTÖOLOSUHTEET	suositus: +18–20 °C, alin käyttölämpötila +10 °C
LUOKITUKSET JA SERTIFIOINNIT	maalattavien pintojen rasisluokat RL01... RL03 (MaalausRYL 2012)
MAX. RAEKOKO	0,25 mm
RIITTOISUUS	1 mm kerros/m ² kuiva-ainetta painaa n. 1,2 kg
SEKOITUSSUHDE	7,0–7,5 l vettä 20 kg tasoitetta
TARTUNTALUJUUS	> 0,3 MPa (EN 15824)
TYYPPI/SIDEAINE	Polymeeri-kalkkikivipohjainen jauhe
TYÖSKENTELYAIKA	n. 24 tuntia (+18°C)
VÄRIT	Vaalea
PAKKAUSKOOT	20 kg, säkki
VARASTOINTI	Avaamattomana kuivassa tilassa 1 vuosi



YMPÄRISTÖ JA TURVALLISUUS

Vältä tarpeetonta ihokosketusta ja altistumista tuoreen tuotteen kanssa, käytä suojakäsineitä. Tutustu tuotteen käyttöturvallisuustiedotteeseen. Tuotteen ja pakkauksen hävityksestä lisää nettisivuillamme.