

Kiilto Pro Lightfix Saneerauslaasti



Valumaton ja riittoisa kevyttäytteinen saneerauslaasti keraamisten laattojen ja erityisesti isojen seinälaattojen kiinnitykseen. Myös ulos. C2TES1.



The product is listed in the portal for building products that can be used in Nordic Swan Ecolabelled buildings.

- nopea, kevyt työstää, riittoisa
- keraamiset laatat, isot seinälaatat, sisustuskivet, kivet ja marmorit
- riittoisuus 1,5–2,2 kg/m²
- saumattavissa seinät 8 h, lattiat 12 h
- sisä- ja ulkotilat

KÄYTTÖALUE

Kiilto Pro Lightfix on valumaton ja riittoisa kevyttäytteinen saneerauslaasti keraamisten laattojen ja kivien, jotka eivät ole kosteuserkkiä kiinnitykseen muovi-, maali-, kaakeli-, klinkkeri-, ja tavanomaisille kiviainepinnoille sekä Kiilto vedeneristeillä tai Kiilto Kosteussululla käsitellyille pinnoille, kuten esim. kipsikartonkilevy. Laatoittaminen voidaan tehdä ilman laatoitusnarua. Soveltuu käytettäväksi sisä- ja ulkotiloissa. Ei suositella kohteisiin, jotka ovat jatkuvasti veden alla (esim. uima-altaat).

Laatoitettavien pintojen tulee olla puhtaat ja pölyttömät. Vesiliukoiset tasoitteet on poistettava. Kuivat ja imevät alustat on kostutettava vedellä tai pohjustettava ohennetulla Kiilto Start Primerilla. Levypinnat käsitellään ohentamattomalla Start Primerilla. Lattialämmitys on kytkettävä pois n. 1 vrk ennen laatoitusta. Muovi-, maali-, kaakeli- ja klinkkeripintoja laatoitettaessa huomioitavaa:

- pinnoite on riittävän kiinteä laatoituspohjaksi
- pinnoitteen tartunta alustaansa
- vaha, rasva ja lika pestään laatoitettavalta pinnalta Kiilto Maalarinpesulla ja huuhdotaan hyvin. Pinnan kuivuttua se tarvittaessa karhennetaan hiomapaperilla ja poistetaan hiontapöly.

KÄYTTÖOHJE

Laastijauhe sirotellaan hitaasti jatkuvasti sekoittaen viileään, puhtaaseen veteen, kunnes muodostuu tasainen massa. Annetaan seistä 10–15 min, jonka jälkeen sekoitetaan vielä kerran kevyesti. Tämän jälkeen laasti levitetään laatoitettavalle pinnalle samalla voimakkaasti painaen ja kammataan auki niin suurelta alalta kerrallaan, kuin ehditään 15–20 min aikana laatoittaa. Laatat painetaan voimakkaasti alustaansa vasten ja naputetaan välittömästi hyvin kiinni. Niiden asentoa voi korjata 15 min ajan. Riittävän tartunnan varmistamiseksi irrotetun laatan tulee olla tartuntapinnaltaan lähes kokonaan laastin peittämä (seinälaatat 70–75

ALUSTAN KOSTEUS	- betoni;< 90 % RH
AVOIN AIKA	yli 0,5 MPa / 30 min (EN1346)
KÄYTTÖLÄMPÖTILA	suositus +18–20 °C, minimi +5 °C
LUOKITUKSET JA SERTIFIOINNIT	C2TES1 (EN12004), M1
MAX. RAEKOKO	0,5 mm
MUODONMUUTOSKYKY	yli 2,5 mm (EN12002)
PAKKASENKESTÄVYYS	Pakkasenkestävä
PALOLUOKKA	E
RIITTOISUUS	n. 2,2 kg/m ² levitettäessä normaaliympärisellä lastalla (hammaskoko: lev. 6 mm, väli 6 mm, kork. 6 mm) n. 1,5 kg/m ² levitettäessä mosaiikkilastalla (hammaskoko: lev. 4 mm, väli 4 mm, kork. 4 mm)
SEKOITUSSUHDE	7,0 l vettä / 15 kg jauhetta (seinät) 8,0 l vettä / 15 kg jauhetta (lattiat)
TARTUNTALUJUUS	yli 1,0 MPa (EN 1348)
TYYPPI/SIDEAINE	Polymeeri-sementti-kevyttäyte / hiekkaperustainen jauhe
TYÖSKENTELYAIKA	käyttöaika veden lisäyksestä n. 3 tuntia
VALUMA	alle 0,5 mm (EN1308)
PAKKAUSKOOT	15 kg säkki



% ja lattialaatat 80–90 %). Ulkotiloissa laatoitettaessa tartuntapinnan tulee olla kokonaan laastin peittämä. Siksi laastin levityslaston hampaiden koko on aina valittava kiinnitettävän laatan koon ja tartuntapinnan mukaan.

VARASTOINTI

Avaamattomana kuivassa tilassa 1 vuosi

Laastiherrat poistetaan tuoreeltaan vedellä ja kostealla rievulla. Kuivunut laasti voidaan poistaa vain mekaanisesti.

Saumaus Kiilto Saumalaastilla voidaan seinäpinnoilla suorittaa 8 tunnin kuluttua laattojen kiinnittämisestä, lattioissa 12 tunnin kuluttua. Normaalin rasituksen laasti kestää noin viikon kuluttua laatoittamisesta. Alhainen lämpötila ja korkea ilmankosteus hidastavat laastin kovettumista ja kuivumista.

Elementti- ja levyseinien nurkat, seinä- ja lattialaatoituksen väliset saumat ja muut liikuntasauamat saumataan Kiilto Saniteettisilikonilla. Kiilto Fixbinder-ohjeen mukaisella lisäaineen käytöllä voidaan parantaa laastin muodonmuutoskykyä (CE-merkki C2TS2).

Useiden millimetrien epätasaisuuksien korjaamiseen soveltuvat parhaiten Kiilto seinä- ja lattiatasoitteet.

LISÄTIETOJA

Tässä tuote-esitteessä annetut tiedot perustuvat suorittamiimme testeihin sekä käytännön kokemukseemme. Annetut tekniset arvot on määritetty vakioituissa olosuhteissa. Mikäli paikalliset olosuhteet poikkeavat niistä, vaikuttaa se saavutettaviin arvoihin ja tuotteen toimivuuteen. Lopputulokseen vaikuttaa merkittävästi myös työn suoritustapa. Kiilto Oy vastaa siitä, että tuotteen laatu on laatujärjestelmämme mukainen. Emme voi vaikuttaa työn asialliseen suorittamiseen ja vallitseviin olosuhteisiin, emmekä näin ollen voi vastata lopputuloksesta. Tuotteen oikea käyttö edellyttää tutustumista työohjeeseen ja mahdolliseen menetelmäoppaaseen.

YMPÄRISTÖ JA TURVALLISUUS

Vältä tarpeetonta ihokosketusta ja altistumista tuoreen tuotteen kanssa, käytä suojakäsineitä. Tutustu tuotteen käyttöturvallisuustiedotteeseen. Tuotteen ja pakkauksen hävityksestä lisää nettisivuillamme.