

# Kiilto Superfix DF Vaalea Saneerauslaasti



The product is listed in the portal for building products that can be used in Nordic Swan Ecolabelled buildings.

Vähäpölyinen, vaalea, valumaton ja riittoisa kevyttäyteinen saneerauslaasti keraamisten laattojen kiinnitykseen. Erityisesti isoille seinälaatoille. Pidennetty avoin aika. Myös ulos. C2TES1. C2ES2 Kiilto Fixbinder lisäyksellä.

- vaalea, vähäpölyinen, kevyt työstää, riittoisa
- keraamiset laatat, lasimosaiikit, sisustusketet ja marmorit
- riittoisuus 1,5–2,2 kg/m<sup>2</sup>
- saumattavissa seinät 12 h, lattiat 24 h
- sisä- ja ulkotilat

## KÄYTTÖALUE

Valumaton ja riittoisa väriltään vaalea kevyttäyteinen saneerauslaasti keraamisten laattojen ja kivien, jotka eivät ole kosteusherkkiä kiinnityksiin muovi-, maali-, kaakeli-, klinkkeri- ja tavanomaisille kiviainepinnoille sekä Kiilto vedeneristeillä tai Kiilto Kosteussululla käsitellyille pinnoille, kuten esim. kipsikartonkilevy. Uuden teknologian ansiosta tuote on sekoitettaessa lähes pölymätön. Laatoittaminen voidaan tehdä ilman laatoitusnarua. Soveltuu käytettäväksi sisä- ja ulkotiloissa, mutta ei kohteissa, jotka ovat jatkuvasti veden alla (esim. uima-altaat).

Laatoitettavien pintojen tulee olla puhtaat ja pölyttömät. Vesiliukoiset tasoitteet on poistettava. Kuivat ja imevät alustat on kostutettava (ei levytintoja). Lattialämmitys on kytkettävä pois n. 1 vrk ennen laatoitusta. Muovi-, maali-, kaakeli- ja klinkkeripintoja laatoitettaessa huomioitavaa:

- pinnoite on riittävän kiinteä laatoitus pohjaksi
- pinnoitteen tartunta alustaansa
- vaha, rasva ja lika pestään laatoitettavalta pinnalta Maalarinpesulla ja huuhdotaan hyvin. Pinnan kuivuttua se tarvittaessa karhennetaan hiomapaperilla ja poistetaan hiontapöly.

## KÄYTTÖOHJE

Laastijauhe sirotellaan hitaasti jatkuvasti sekoittaen viileään, puhtaaseen veteen, kunnes muodostuu tasainen massa. Annetaan seistä 10–15 min, jonka jälkeen sekoitetaan vielä kerran kevyesti. Tämän jälkeen laasti levitetään laatoitettavalle pinnalle samalla voimakkaasti painaen ja kammataan auki niin suurelta alalta kerrallaan, kuin ehditään 15–20 min aikana laatoittaa. Laatat painetaan voimakkaasti alustaansa vasten ja naputetaan välittömästi hyvin kiinni. Niiden asentoa voi korjata 15 min ajan. Riittävän tartunnan varmistamiseksi irrotetun laatan tulee olla tartuntapinnaltaan lähes kokonaan laastin peittämä (kaakelit 70–75 % ja klinkkerit 80–90 %). Ulkotiloissa laatoitettaessa tartuntapinnan tulee

|                              |                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ALUSTAN KOSTEUS              | - betoni;< 90 % RH                                                                                                                                                                                                         |
| AVOIN AIKA                   | yli 0,5 MPa / 30 min (EN 1346)                                                                                                                                                                                             |
| KÄYTTÖLÄMPÖTILA              | suositus +18–20 °C, minimi 5 °C                                                                                                                                                                                            |
| LUOKITUKSET JA SERTIFIOINNIT | C2TES1 (EN 12004), M1                                                                                                                                                                                                      |
| MAX. RAEKOKO                 | 0,5 mm                                                                                                                                                                                                                     |
| MUODONMUUTOSKYKY             | yli 2,5 mm (EN12002)                                                                                                                                                                                                       |
| PAKKASENKESTÄVYYS            | Pakkasenkestävä                                                                                                                                                                                                            |
| PALOLUOKKA                   | E                                                                                                                                                                                                                          |
| RIITTOISUUS                  | n. 2,2 kg/m <sup>2</sup> levitettäessä normaalihammaisella lastalla (hammaskoko: lev. 6 mm, väli 6 mm, kork. 6 mm) n. 1,5 kg/m <sup>2</sup> levitettäessä mosaiikkilastalla (hammaskoko: lev. 4 mm, väli 4 mm, kork. 4 mm) |
| SEKOITUSSUHDE                | 5,5 l vettä / 15 kg jauhetta (seinät) 6,5 l vettä / 15 kg jauhetta (lattiat)                                                                                                                                               |
| TARTUNTALUJUUS               | yli 1,0 MPa (EN 1348)                                                                                                                                                                                                      |
| TYYPPI/SIDEAINE              | Muovi-valkosementti-kevyttäyte / kvartsiperustainen jauhe                                                                                                                                                                  |
| TYÖSKENTELYAIKA              | käyttöaika veden lisäyksestä n. 3 tuntia                                                                                                                                                                                   |
| VALUMA                       | alle 0,5 mm (EN1308)                                                                                                                                                                                                       |
| PAKKAUSKOOT                  | 4 kg muoviastia, 15 kg säkki                                                                                                                                                                                               |

olla kokonaan laastin peittämä. Siksi laastin levityslastan hampaiden koko on aina valittava kiinnitettävän laatan koon ja tartuntapinnan mukaan.

VARASTOINTI

Avaamattomana kuivassa tilassa 1 vuosi

Laastitahrat poistetaan tuoreeltaan vedellä ja kostealla rievulla. Kuivunut laasti voidaan poistaa vain mekaanisesti. Saumaus voidaan seinäpinoilla suorittaa 12 tunnin kuluttua laattojen kiinnittämisestä, lattioissa 24 tunnin kuluttua. Saumaukseen soveltuvat Kiilto saumauslaastit. Normaalin rasituksen laasti kestää noin viikon kuluttua laatoittamisesta. Alhainen lämpötila ja korkea ilmankosteus hidastavat laastin kovettumista ja kuivumista.

Elementti- ja levyseinien nurkat, seinä- ja lattialaatoituksen väliset saumat ja muut liikuntasaumot saumataan Kiilto saniteettisilikonilla.

Kiilto Fixbinder-ohjeen mukaisella lisäaineen käytöllä voidaan parantaa laastin muodonmuutoskykyä ( CE-merkki C2ES2).

Soveltuu alustan vähäisten epätasaisuuksien korjaamiseen ennen laatoitusta useiden millimetrin epätasaisuuksien korjaamiseen soveltuvat parhaiten Kiilto seinä- ja lattiatasoitteet.

#### HAMMASLASTAT

9 mm | ~2,5 kg/m<sup>2</sup>6 mm | ~2,2 kg/m<sup>2</sup>4 mm | ~1,5 kg/m<sup>2</sup>

#### LISÄTIETOJA

Tässä tuote-esitteessä annetut tiedot perustuvat suorittamiimme testeihin sekä käytännön kokemukseemme. Annetut tekniset arvot on määritetty vakioituissa olosuhteissa. Mikäli paikalliset olosuhteet poikkeavat niistä, vaikuttaa se saavutettaviin arvoihin ja tuotteen toimivuuteen. Lopputulokseen vaikuttaa merkittävästi myös työn suoritustapa. Kiilto Oy vastaa siitä, että tuotteen laatu on laatujärjestelmämme mukainen. Emme voi vaikuttaa työn asialliseen suorittamiseen ja vallitseviin olosuhteisiin, emmekä näin ollen voi vastata lopputuloksesta. Tuotteen oikea käyttö edellyttää tutustumista työohjeeseen ja mahdolliseen menetelmäoppaaseen.

#### YMPÄRISTÖ JA TURVALLISUUS

Vältä tarpeetonta ihokosketusta ja altistumista tuoreen tuotteen kanssa, käytä suojakäsineitä. Tutustu tuotteen käyttöturvallisuustiedotteeseen. Tuotteen ja pakkauksen hävityksestä lisää nettisivuillamme.