

CELLO

kronospan

Kronoflooring GmbH
Mühlbacher Straße 1
01561 Lampertswalde/Germany
Ph. +49 3522 33 30 • Fax: +49 3522 33 399
info@kronoflooring.com

Tekniset tiedot - 6+1 mm (cork)

Lattiat joissa O.R.C.A -roiskevedeltä suojaava teknologia, käyttöluokitus EN 13329: **23/32 – AC5**



Asuintilat / kova käyttö



Julkiset tilat / normaali käyttö



Mitat

Mitat	Paksuus (d)	6+1 ± 0,50 mm · dmax - dmin ≤ 0,80 mm		
	Pituus	1288 ± 0,50 mm		
	Leveys (b)	195 ± 0,10 mm · bmax - bmin ≤ 0,20 mm		
pontti	pitkä sivu	twin clic +	lyhyt sivu	1clic 2go pure +
sauma	pitkä sivu	V-ura	lyhyt sivu	V-ura

Toleranssi

suorakulmaisuus	EN 13329	≤ 0,20 mm
suoruus	EN 13329	≤ 0,30 mm
tasaisuus poikittais suunnassa	EN 13329	koveruus: ≤ 0,15% · kuperuus: ≤ 0,20%
tasaisuus pituussuunnassa	EN 13329	koveruus: ≤ 0,50% · kuperuus: ≤ 1,00%
rako lautojen välillä	EN 13329	keskiarvo: ≤ 0,15 mm · max: ≤ 0,20 mm
lautojen välinen korkeusero	EN 13329	keskiarvo: ≤ 0,10 mm · max: ≤ 0,15 mm
kohdistustarkkuus		± 2 mm

Testi

kulutuksenkesto	EN 13329	AC5 (≥ 6000 rpm)
iskunkesto	EN 13329	pieni kuula ≥ 70 mm · suuri kuula ≥ 1000 mm
tahraantumisenkesto	ryhmä 1 & 2 ryhmä 3	EN 13329
		luokka 5 ≥ luokka 4
tuolinpyörä-testi	EN 13329	ei näkyviä vaurioita, EN 425 mukaisesti
tuolinjalan kesto	EN 13329	ei näkyviä vaurioita, testi tuolinjalan tyyppillä 0
varautuminen	EN 13329	≤ 0,05 mm
valonkesto	EN 13329	harmaa-asteikko ≥ 4 siniasteikkio 6
mittamuutokset suhteellisen kosteuden muuttuessa	EN 13329	pituussuunnassa ≤ 0,9 mm · poikittais suunnassa ≤ 0,9 mm
lukuksen vahvuus	EN 13329	pituus ≥ 1 kN/m · leveys ≥ 2 kN/m
pinnan lujuus	EN 13329	≥ 1,25 N/mm²

Ympäristö

formaldehydiemissiot	EN 16516	luokka E1
----------------------	----------	-----------

Fyysinen käyttäytyminen

paloluokka	EN 13501-1	Bfl s1
liukastumisen esto	EN 13893	tekninen luokka DS
askeläänen vaimennus	IHD-W 431	31%
iskuäänen vaimennus	DIN EN ISO10140-3	14 dB
lämmöneristävyyys	EN 12667	0,071 (m²K)/W ± 15%

Teknisiä tietoja päivitetään jatkuvasti uusimpien teknisten standardien vaatimusten mukaisesti. Tämä versio korvaa kaikki edelliset sekä kaikki päiväämättömät versiot. Tämä versio astuu voimaan tehoketellä. Tämän lomakkeen perustana on englanninkielinen versio. Versio 04/2023