

SCHÖNOX® ZZ

Hienojakoinen, nopeasti sitoutuva, synteettinen hartsi-modifioitu, luja, monikäyttöinen tasoite

Olomuoto säädettävissä joko paikkakorjaukseen tai pintojen viimeistelyyn. Soveltuu erityisesti nopeaan korjaukseen juuri ennen pinnoitteiden asennusta seinillä ja lattiassa. Erillistä pohjustusta ei yleensä vaadita.



Tuotteen ominaisuudet

- EC 1^{PLUS}: erittäin pienet päästöt
- sisäkäyttöön
- voidaan käyttää ilman pohjustetta
- erittäin luja
- hyvä täyttyvyys
- erittäin hienorakeinen
- Olomuoto säädettävissä
- Nopeasti viimeisteltävissä
- kuivuu nopeasti
- monikäyttöinen ja turvallinen
- sisältää runsaasti synteettistä hartsia
- erittäin riittoisa
- hyvä joustavuus
- erittäin kova ja kestävä
- Kristallisoitu sekoitusvettä runsaasti
- kerrospaksuus 0-5 mm
- pienijännitteinen
- vähähuokoinen pinta
- soveltuu lattialämmitysjärjestelmiin
- standardin DIN EN 12529 mukainen tuolinpyörien kesto
- REACH:n mukainen matala kromipitoisuus

Käyttöalueet

SCHÖNOX ZZ soveltuu paikkakorjaukseen sekä ylitasoitukseen ja täyttämiseen, kuten esim:

- sementti- ja kalsiumsulfaattipohjaisten tasoitteiden työstöjäljet ja epätasaisuudet
- saumat/liitokset esim. kuivat tasoitelattiat, lastulevyt, OSB-levyt, puulattiat.
- portaikit ja tasanteet
- vanhat vedenkestävät liimajäämät
- vanhat päällysteet, kuten keraamiset laatat, kivilaatat, PVC:t, luonnon- ja synteettiset kumit, hienosilmukkapintaistekstiilimatot
- maalaus ja pinnoitetöissä alustan korjauksiin

SCHÖNOX ZZ soveltuu seuraavien parokettien liimaamiseen:

- metalliliitokset ja kulmaprofiilit
- porraskulmien korjaamiseen (e.g. Küberit)

Alustat

SCHÖNOX ZZ soveltuu täyttämiseen, tasoittamiseen ja korjaamiseen:

- betoni
- sementti- ja kalsiumsulfaattipohjaiset lattiatasoiteet
- sementti- ja pikasementtitasoiteet
- kalsiumsulfaattipohjaiset laastit
- valuasfalttilaasti (kokonaan hiottu) IC 10 ja IC 15 standardin EN 13 813 mukaisesti
- tasoiteet, lastulevyt, OSB-levyt
- vanhat alustat kuten keraamiset laatat, luonnonkivilaatat ja terrazzo
- vanhat päällysteet, kuten neulahuopa, PVC, CV, luonnon- ja synteettinen kumi, ohut tekstiilimatot
- Vanhat alustat, joissa on vanhan vedenkestävän liiman jäämiä
- vanhat epoksipohjaiset pinnoitteet
- magnesiumoksidilaastit
- puulaudat, puuportaat
- metallialustat, kuten turkkilevyt levyt

Alustavaatimukset

- Riittävä kestävyys, kantokyky, muoto- ja tarkkuus ja pysyvä kuivuus
- Alustan tulee olla vapaa tarttuvuutta heikentävistä kerroksista, kuten pölystä, liasta, öljystä, rasvasta tai irtoavista aineksista.
- Irtonaiset kerrokset, sementtiliima ja muut vastaavat tartuntaa haittaavat tekijät tulee poistaa soveltuvin menetelmin kuten hiomalla hiekkapaperilla, harjaamalla, sinkopuhalluksella, jyrsimällä tai huolellisella puhdistuksella.
- Vanhat, irronneet ja heikot tasoitekerrokset on poistettava mekaanisesti.
- Epävarmat, vanhat pinnoitteet tulee poistaa.
- Sementtitasoitteiden, jotka päällystetään lattiapäällysteillä, tulee olla jään- ja kosteudeltaan $\leq 2,0$ p-% (lämpö-

Tekniset tiedot

- Väri valkoinen
 - Astia-aika n. 5 - 10 minuuttia lämpötilan ollessa 20 °C
 - Kävelynkestävä n. 20 - 30 minuutin kuluttua
 - Päällystettävissä¹
 - 0,5 mm:iin asti n. 30 minuutin kuluttua
 - 5 mm:iin asti n. 1 - 1,5 tunnin kuluttua
- Päällystettävissä kosteudelle herkillä päällysteillä, kuten parketti ja korkki, sekä maalattavissa aikaisintaan 12 tunnin kuluttua.
- Jos SCHÖNOX ZZ halutaan päällystää nopeasti, kiinnitä erityistä huomiota vallitseviin olosuhteisiin. Alhainen lämpötila ja/tai korkea ilmankosteus viivästyttävät päällystyskelpoisuuden saavuttamista.
- Työstölämpötila (lattia) ei saa olla alle: 5 °C
 - Materiaalin menekki n. 1,1 kg/m²/mm

¹Lämpötila 15 ja suhteellinen ilmankosteus #2#, alustan lämpötila $\geq$ #3# °C

Tiedot ovat suuntaa-antavia arvoja, jotka vaihtelevat olosuhteiden mukaan.



SCHÖNOX® ZZ

laastien $\leq 1,8$ p-%), kalsiumsulfaatti-pohjaisten tasoitteiden $\leq 0,5$ p-% (lämpölaastien $\leq 0,3$ p-%).

- Vesiliukoiset liimat, kuten sulfiittijätelipeäliima, on poistettava mekaanisesti. Liimajäämät on pohjustettava tuotteella SCHÖNOX EG.
- Vanhat vedenkestävät liimajäämät on poistettava mekaanisesti mahdollisimman hyvin.
- Vanhat lattiat, kuten keraamiset laatat, on puhdistettava perusteellisesti ja hiottava.
- Tilat, joiden alla ei ole kellaritiloja, on suojattava nousevalta kosteudelta määräysten mukaisesti.
- Päälystemateriaalivalmistajan teknisissä tuotetiedoissa on tietoa päälystekohteisista alustavaatimuksista.

Pohjustus

- Sisätilojen seiniä ja lattiaita ei tarvitse pohjustaa ei tarvitse pohjustaa
- Alustan jäännöspölyn sitomiseksi on suositeltavaa pohjustaa alusta SCHÖNOX KH FIXillä (kuivumisaika ≥ 60 min.).

Epävarmoissa tapauksissa suosittelemme koepinnan asentamista tai lisätietojen pyytämistä.

Sekoitusuhde

- 4,5 kg:aan tuotetta SCHÖNOX ZZ n. 1,35 - 1,50 l vettä
- 1 kg:aan tuotetta SCHÖNOX ZZ n. 0,30 - 0,33 l vettä

Tilavuusosat:

- **3 osaa SCHÖNOX ZZ - 1 osaa puhdasta vettä**
- Koko paketin sekoittamista kerralla ei suositella lyhyen kovettumisajan vuoksi.
- Kun sekoitat suurempia määriä, lisää maksimi määrä vettä.

Asennussuositus

- Käytä puhdasta sekoitusastiaa, annostelevesi astiaan ja lisää SCHÖNOX ZZ veden sekaan saavuttaaksesi tasalaatuisen massan.
- Tasoite levitetään, tasoitetaan ja muotoillaan tasoitustasalla.

- Jatkokäsittely mm. hionta, tasoitus tai uudelleentäyttö SCHÖNOX ZZ:lla on mahdollista.
- Materiaalia sekoitetaan vain sellainen määrä, joka pystytään käyttämään n. 5 - 10 minuutissa.
- Jo asettunutta materiaalia ei saa sekoittaa veteen tai jauheeseen.
- Paikallisissa tasoituksissa, kiinnitä huomiota pintamateriaalin alkaalisuuden sietokykyyn.
- Tuotteella SCHÖNOX ZZ tasoitettuja pintoja ei saa maalata mineraalimaaleilla.
- Ennen maalausta tai synteettisten hartsirappausten ja tapettien asennusta, ota huomioon materiaalivalmistajan ohjeistukset alustan esikäsittelyn suhteen.
- Työkalut voidaan puhdistaa vedellä heti käytön jälkeen.

Pakkaus

- 4,5 paperipussi muoviasiassa
- Sekoitustastia tulee mukana

Varastointi

- SCHÖNOX ZZ varastoidaan viileässä ja kuivassa.
- Säilyvyys: 6 kuukautta.
- Avatut pakkaukset tulee sulkea välittömästi ja sisältö tulee käyttää mahdollisimman pian.

Jätteiden käsittely

- Pakkaukset on tyhjennettävä täysin ja hävitettävä määräysten mukaisesti.
- Tuotejäämien, pesuvien ja astioiden, joissa on kuivuneita tuotejäämiä, hävittämisessä on noudatettava paikallisia viranomaismääräyksiä.

EMICODE

- EC 1^{PLUS}: erittäin pienet päästöt

EPD - Ympäristöseloste

Ohje

- Tiedot koskevat vakio-olosuhteita ja jatkamatonta tasoitusta.
- SCHÖNOX ZZ sisältää sementtiä. Tuote reagoi kosteuteen emäksisesti, joten iho, silmät ja hengitystiet on suojattava. Pölyä ei saa joutua hengitysteihin. Jos

tuotetta joutuu iholle, ihoalue on huuhdeltava huolellisesti vedellä. Jos tuotetta joutuu silmiin, on käännyttävä lääkärin puoleen.

- Jos PU-tiivistettyjä tai PU-pinnoitettuja päällysteitä ei voi poistaa kemiallisilla puhdistusaineilla, tuotteen SCHÖNOX ZZ kiinnittyvyys voi kärsiä.
- Oheistuotteiden tuoteselosteita on noudatettava. Epävarmoissa tapauksissa hanki lisätietoja valmistajalta.
- Kulloinkin voimassa olevien määräysten, ohjeiden ja tuoteselosteiden vaatimuksia on noudatettava.
- ZP1 - sementtituotteet, pieni kromi IV - pitoisuus

SCHÖNOX® ZZ

Tuotteisiin liittyviä suosituksia, ohjeita, DIN EN -standardeja ja käyttöturvallisuustiedotteita sekä rakennusmääräyksiä on noudatettava. Takaamme, että tuotteemme ovat tehtaalta toimitettaessa virheettömiä. Käyttösuosituksemme perustuvat testeihin ja käytännön kokemukseen, mutta ne on tarkoitettu vain yleisohjeiksi eivätkä ne takaa tuotteelle tiettyjä ominaisuuksia, sillä emme pysty vaikuttamaan käyttökohteen olosuhteisiin, työskentelytapaan tai tuotteen käsittelyyn. Tämä tuoteseloste korvaa kaikki aiemmat versiot.



The Sika management system is certified to ISO 9001 and 14001 by SQS

Oy Sika Finland Ab
 Koskelontie 23 C / PL 49
 02920 Espoo
 Puh. 09 511 431
 E-mail: sukunimi.etunimi@fi.sika.com
www.schonox.fi