

Tekninen tuoteseloste



Sovellutus: Vedeneristyskermit – Osa 1:
Epäjatkuvien katteiden aluskate EN 13859-1

Sovellutus: Vedeneristyskermit – Osa 2: Seinien
aluskerrokset EN 13859-2

Mallin/Tyyppin nimi **1560B**
Tukikerroksen tyyppi **HDPE**

Kieli **Suomalainen**
Soveltuu/Aiottu **Suomi**



OMINAISUUS	MENETELMÄ	YKSIKÖT	NIMELLINEN	MINIMI	MAKSIMI
TOIMINNALLISUUS: VESIHÖYRYN LÄPÄISEVYYS, VESITIIVEYS, SÄÄNKESTO, PALOLUOKITUS					
Vesihöyrynläpäisykerroin (Sd)	EN ISO 12572 (C)	m	0,015	0,005	0,03
Lämpötilankesto	-	°C	-	-40	+100
Kylmätaivutettavuus	EN 1109	°C	-	-	-40
UV-altistus	-	kuukautta	-	-	4
Tuotteen- / Toiminnallisen kerroksen paksuus	-	µm	175 / 175	-	-
Vesitiiveys	EN 1928 (A)	luokka	W1	-	-
Vesipatsas	EN 20811	m	-	1,5	-
Paloluokka	EN ISO 11925-2	luokka	E (*)	-	-
FYYSISET JA MEKAANISET OMINAISUUDET					
Neliöpaino	EN 1849-2	g/m²	58	54	62
Vetolujuus (pituussuunta)	EN 12311-1	N/50mm	165	125	205
Venymä (pituussuuntaan)	EN 12311-1	%	10	6	14
Vetolujuus (poikkisuunta)	EN 12311-1	N/50mm	140	115	165
Venymä (poikkisuuntaan)	EN 12311-1	%	16	11	21
Naulanvarren repäisylujuus (pituussuunta)	EN 12310-1	N	65	45	85
Naulanvarren repäisylujuus (poikkisuunta)	EN 12310-1	N	60	40	80
OMINAISUUDET VANHENUKSEN JÄLKEEN					
UV- ja lämpövanhennus:	EN 1297 & EN 1296	jäännösarvo			
Vesitiiveys	EN 1928 (A)	luokka	W1	-	-
Vetolujuus (pituussuunta)	EN 12311-1	%	90	-	-
Venymä (pituussuuntaan)	EN 12311-1	%	85	-	-
Vetolujuus (poikkisuunta)	EN 12311-1	%	90	-	-
Venymä (poikkisuuntaan)	EN 12311-1	%	75	-	-
MUUT OMINAISUUDET					
Pituus (asiakaskohtainen, ilmaistuna metreissä)	EN 1848-2	poikkeama prosenteissa	0	0	-
Leveys (asiakaskohtainen, ilmaistuna mm:ssä)	EN 1848-2	poikkeama prosenteissa	0	-0,5	+1,5
Suoruus	EN 1848-2	mm/10m	-	-	30
Mittapysyvyys (pituussuuntaan & poikkisuuntaan)	EN 1107-2	%	-	-	1
Ilmanläpäisyn vastus	EN 12114	m³/(m² h 50Pa)	-	-	0,25
Tuulenpitävä / Tuulitiivis	-	-	kyllä	-	-

(*) : mineraalivillalla ja puulla

Voimaantulon päivämäärä: 29/09/2014

Ensimmäinen CE: 18/07/2006

DuPont de Nemours (Luxembourg) S.à r.l.
Rue General Patton, L-2984 Luxembourg

Tel +352 3666 5885
Fax +352 3666 5021
tyvek.info@lux.dupont.com
www.construction.tyvek.com

Joitakin testimenetelmiä on sovellettu EN 13859-1:2014 & EN 13859-2:2014 ja/tai DuPont ISO 9001:2008 sertifioitujen laatujärjestelmän mukaan (lisätietojen saamiseksi, ota yhteyttä paikalliseen DuPontin edustajaan). Kaikki arvot perustuvat rullan keskiarvoon. Tämä tieto vastaa nykyistä tietämystämme aiheesta. Tämä tieto annetaan rakennusalan tuotteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 305/2011, annettu 9 päivänä maaliskuuta 2011, rakennustuotteiden kaupan pitämistä koskevien ehtojen yhdenmukaistamisesta ja neuvoston direktiivin 89/106/ETY kumoamisesta. Näiden tietojen ei ole tarkoitus korvata minkäänlaista testausta joka mahdollisesti pitää suorittaa määrittää tuotteiden soveltuvuus johonkin muuhun käyttötarkoitukseen kuin tässä on määritetty. Tämä tieto saattaa muuttua kun uutta tietoa ja kokemusta tulee saataville. Koska emme voi ennakoida kaikkia lopullisen käyttöympäristön vaihteluita, DuPont ei anna minkäänlaisia takuita eikä hyväksy minkäänlaisia vastuuta liittyen tämän informaation käyttöön muissa kuin tässä dokumentissa määritellyn käyttötarkoitukseen. Mitään tässä julkaisussa ei tule pitää lupana toimia vastoin, tai kehoituksena rikkoa minkäänlaista patenttioikeutta. Tuotteen turvallisuusinformaatio on saatavissa pyynnöstä. Tämä tuoteseloste on painettu dokumentti ja sellaisenaan voimassa ilman allekirjoitusta.

the
Original
proven since 1990



Tyvek.