

WEBER READY MIX GLUE



- Käyttövalmis
- Seinälaattojen kiinnitykseen sisätiloissa
- Joustava

KUVAUS

weber ready mix glue on käyttövalmis laattaliima keraamisten laattojen kiinnitykseen seinille sisätiloissa. Tuote on erittäin joustava ja tarttuu hyvin eri alustoille.

KÄYTTÖKOhteet

Laattojen kiinnitys seinäpinnoille kuivissa sisätiloissa.

ALUSTA

Soveltuvia alustoja ovat betoni (RH<90%), kevytbetoni, kipsikartonkilevyt, tasoitettut muuratut rakenteet ja sementtipohjaiset tasoitteet.

ESIKÄSITTELY

Alustan täytyy olla soveltuva laattojen kiinnitykseen. Alustan tulee olla puhdas, kuiva ja tasainen eikä siinä saa olla tartuntaa heikentäviä aineita kuten pölyä. Voimakkaasti imevät alustat pohjustetaan weber MD 16 Dispersiolla tuotekortin ohjeiden mukaisesti.

NIMIKKEET

Tuotekoodi	Nimi	Pituus	Leveys	Korkeus	Paino	Lavalla	GTIN
1027241	weber ready mix glue Kaakeliiliima 5 kg	197 mm	197 mm	156 mm	5 kg	96	7054960616057

TUOTEKUVAUS

Menekki	4 mm hammaslasta n. 2,2 kg / m ² . 6 mm hammaslasta n. 3,0 kg / m ² . 8 mm hammaslasta n. 3,8 kg / m ² .
Enimmäiskerros paksuus	5 mm
Käyttölämpötila	+10 ... +25 °C
Avoin aika	n. 15 min (+20 °C ja 50% RH)
Kuivumisaika	1-2 vrk kuivumisolosuhteista riippuen
Saumattavissa	1-2 vrk laatoituksesta
Sideaine	Muovidispersio
Luokitus	D1 (EN 12004)
Varastointiolosuhteet	Säilyvyysaika 12 kk valmistuspäivämäärästä, avoimattomassa pakkauksessa. Säilytettävä kuivassa ja lämpimässä. Ei saa jäättyä.
Pakkaus	5 kg purkki
GTIN-koodit	7054960616057 (5 kg)
Tuotehyväksynät	CE

TYÖOHJEET

Laasti levitetään alustalle painaen hammaslastan sileällä reunalla ja kammataan auki lastan hammastetulla reunalla. Laatat kiinnitetään märkään liimapintaan niitä samalla liikuttaen. Liiman tarttuvuus tarkistetaan aika ajoin. Laatan tartuntapinnan tulee olla täysin liiman peitossa.

HUOM!

Imevillä alustoilla ja korkeissa lämpötiloissa avoinaika lyhenee. Viileässä liiman kuivumisaika pitenee.

KIERRÄTYS

Tutustu tuotteen käyttöturvallisuustiedotteeseen.

VASTUUVAPAUslauseke

Tuotteen käyttöön liittyvät rajoitukset: katso tarkemmat tiedot Weberin suunnittelu- ja työohjeista sekä toimitusehdoista.