



TIKKURILA

KIVITEX BRICK HOUSE PAINT

SILIKAATTIMAALI TIILIJULKISIVUILLE.

TYYPPI

Vesiohenteinen silikaattimaali tiilijulkisivuille.

KÄYTTÖKOhteet

Asuin-, liike-, teollisuus-, varasto- ym. rakennukset.

SOVELTUVUUS

Soveltuu savi- ja kalkkiehkekatilipintojen käsittelyyn. Soveltuu myös aiemmin kalkki-, kalkkisementti-, sementti- ja silikaattimaaleilla käsitellyille tilipinnoille. Ks. Käyttöohjeet.

Ylläannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentäviksi tai täydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen käytöstä. Tiedot perustuvat laboratorio-testeihin ja käytännön kokemuksiin, ja ne on annettu parhaan tietämyksemme mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toiminta-järjestelmämme, joka täyttää ISO 9001 -tasaisen laatu-järjestelmän ja ISO 14001 ympäristöhallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitä olosuhteita, joissa tuotetta käytetään, tai kaikkia niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat tuotteen käyttöön. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjeita tai tarkoitusta. Varaamme oikeuden muuttaa yllä olevia tietoja.

KIVITEX BRICK HOUSE PAINT

TEKNISET TIEDOT

Maalaustuoteryhmä 2012	414 Silikaattimaalit RL 11...13.
Perusmaalit	SSA perusmaali, SSC perusmaali
Värit	Voidaan sävyttää Tikkurilan peittäviin ulkoväreihin.
Kiilto	Täyshimmeä. 6/RT-luokitus.
Riittoisuus	N. 6–7 m²/l kertalevitys sileille, imemättömille pinnoille. Riittoisuuteen vaikuttavat maalattavan pinnan karheus ja huokoisuus sekä maalausmenetelmä ja -olosuhteet. Huom! Karkeilla tiilipinnoilla maalin menekki on tyypillisesti korkeampi kuin sileillä tiilipinnoilla, jolloin maalin menekkilaskennassa on suositeltavaa käyttää menekkiä 4–5 m²/l.
Pakkaukset	SSA perusmaali: 0.9 l, 2.7 l, 9 l, 18 l SSC perusmaali: 0.9 l, 2.7 l, 9 l, 18 l
Työtapa	Sively, telaus tai ruiskutus.
Kuivumisaika	Päällemaalattavissa 4 tunnin kuluttua.
Tiheys (kg/l)	N.1,5 kg/l, ISO 2811
Vesihöyrynvastus (EN 7783)	s _{d,H2O} < 0,14 m.
Varastointi	Suojattava pakkaselta.

KIVITEX BRICK HOUSE PAINT

KÄYTTÖOHJEET

Käsittelyolosuhteet

Maalattavan pinnan on oltava puhdas, kuiva ja kiinteä, ilman ja pinnan lämpötilan vähintään +5 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %. Maalaustyötä ei saa suorittaa voimakkaassa auringonpaisteessa tai sateessa kirjavuuden välttämiseksi.

Pinnan esikäsittely

Maalaamaton pinta:

Käsittelemättömän pinnan tulee olla riittävästi kuivunut ja kovettunut ennen pintakäsittelyä. Erityisesti tulee huolehtia että tiilipinnan saumat ovat kuivuneet ja kovettuneet ennen pintakäsittelyä.

Puhdista maalaamattomat pinnat liasta, pölystä ja suoloista. Pese homehtuneet, sammaloituneet ym. pinnat alhaalta ylöspäin Tikkurilan Homeenpoistolla käyttöohjeen mukaisesti.

Aikaisemmin maalattu pinta:

Puhdista pinnat liasta, pölystä ja suoloista. Pese homehtuneet, sammaloituneet ym. pinnat alhaalta ylöspäin Tikkurilan Homeenpoistolla käyttöohjeen mukaisesti. Poista aikaisemmin maalattulta pinnalta hilseilevät ja heikosti kiinni olevat tai jauhemaiset maalikerrokset.

Paikkaus

Paikkaa avatut halkeamat, kolot ja kuopat ympäröivän pinnan tasoon. Varmista paikkauksien perusteellinen kovettuminen ja anna niiden kovettua ennen pintakäsittelyä.

Pohjustus

Pohjusta pinnat "märkää-märälle" –menetelmällä Kivitex Pohjusteen ja veden seoksella, sekoitussuhde 1:1.

Maalaus

Huokoiset pinnat, välimaalaukset:

Tee välimaalaukset pohjustuksen sitouduttua vähintään 12 h. Välimaalaukseen varten Kivitex Brick House Paint -tiilitalomaali voidaan ohentaa max. 10 % vedellä.

Huokoiset pinnat, pintamaalaus:

Tee pintamaalaus välimaalauksen sitouduttua vähintään 4 h. Pintamaalaukseen varten Kivitex Brick House Paint -tiilitalomaali voidaan ohentaa max. 10 % vedellä.

Huomioitavaa

Sekoita Kivitex Brick House Paint -tiilitalomaali perusteellisesti ennen käyttöä.

Varaa yhtenäistä pintaa varten riittävä määrä samaa valmistuserää olevaa maalia mahdollisten värierojen välttämiseksi. Mikäli joudut kuitenkin turvautumaan eri valmistuserään, maalaa erien rajakohdat uuden ja vanhan erän seoksella 1 osa vanhaa maalierää ja 1 osa uutta maalierää.

Pyri järjestämään työ niin, että rajakohta tulee mahdollisimman huomaamattomaan kohtaan.

Valitse levitysmenetelmä alustan rakenteen, halutun ulkonäön ja saumojen syvyyden mukaan. Esim. pitkänukkainen tela ulottuu helpommin syviin saumoihin, jolloin työ nopeutuu, mutta samalla nukan pitoisuuden vaikutus lopulliseen ulkonäköön on otettava huomioon.

Maali tulee levittää keskeytyksettä isoilla pinnoilla työsaumojen välttämiseksi.

Ylläannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentyviksi tai täydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen käytöstä. Tiedot perustuvat laboratorio-testeihin ja käytännön kokemuksiin, ja ne on annettu parhaan tietämyksen mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toiminta-järjestelmämme, joka täyttää ISO 9001 -tasoisien laatujohtajärjestelmän ja ISO 14001 ympäristöhallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitä olosuhteita, joissa tuotetta käytetään, tai kaikkia niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat tuotteen käyttöön. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjeita tai tarkoitusta. Varamme oikeuden muuttaa yllä olevia tietoja.

KIVITEX BRICK HOUSE PAINT

Suojaa maalaamattomiksi tarkoitetut pinnat, kuten ikkunalasit, luonnonkivi- tai klinkkerilaatoitetut osat ja metallipinnat maalaustyön ajaksi. Poista maaliroiskeet välittömästi puhtaalla vedellä.

Isoilla pinnoilla maali tulee levittää keskeytyksettä, työsaumojen välttämiseksi.

Maalattavan alustan erilainen huokosrakenne sekä kosteus- ja lämpötilavaihtelut maalin levityksen ja kuivumisreaktion aikana voivat aiheuttaa värin kirjavuutta.

Maalatussa pinnassa mekaaninen rasitus saattaa aiheuttaa näkyviä jälkiä. Tämä on himmeille maaleille tyypillinen tuoteominaisuus, jolla ei kuitenkaan ole vaikutusta tuotteen tekniseen toimivuuteen.

Työvälineiden puhdistus

Työvälineet pestään vedellä. Hieman kovettuneen tuotteen poistoon suositellaan Tikkurilan Pensselipesua.

Hoito-ohjeet

Likaantunut Kivitex Brick House Paint -tiilitalomaalilla maalattu ulkopinta voidaan pestä varovasti painepesulla ilman pesuainetta aikaisintaan yhden kuukauden kuluttua pintakäsittelystä. Pintaan saattaa jäädä pysyvä jälki pesusta, joten pesualue tulee rajata huomaamattomasti rakenteen linjojen mukaan. Irtonainen lika on suositeltavinta puhdistaa kuivana kevyesti pehmeällä harjalla ilman hankausta.

Huoltokäsittely

Kivitex Brick House Paint -tiilitalomaalilla maalattu pinta voidaan huoltomaalata Kivitex Brick House Paint -tiilitalomaalilla, ks. kohdat Pinnan esikäsittely ja Maalaus.

Ympäristönsuojelu ja jätehuolto

Ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään. Toimita nestemäinen jäte vaarallisten jätteiden keräyspisteeseen. Vie tyhjt, kuivat pakkaukset kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa laita ne lajittelemattomaan sekajätteeseen.

Käyttöturvallisuus

Tuotetta ei luokitella vaaralliseksi muutetun asetuksen (EY) 1272/2008 mukaisesti. Käytä suojakäsineitä.

Ylläannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentäviksi tai täydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen käytöstä. Tiedot perustuvat laboratorio-testeihin ja käytännön kokemuksiin, ja ne on annettu parhaan tietämyksemme mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toiminta-järjestelmämme, joka täyttää ISO 9001 -tasoisien laatu-järjestelmän ja ISO 14001 ympäristöhallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitä olosuhteita, joissa tuotetta käytetään, tai kaikkia niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat tuotteen käyttöön. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjeita tai tarkoitusta. Varamme oikeuden muuttaa yllä olevia tietoja.