



SPRAY SEAL



KORKEA TÄYT-TÖTEHO

YLIMAALATTAVA SPRAY

SÄÄNKESTÄVÄ

JOUSTAVA

KOVUUS



PUHDISTA HARJALLA




3 MIN RAVISTA



5-25 CM ETÄISYYS



5 MIN KERROSTEN VÄLINEN AIKA



4 LAYERS KERROKSET



PUHDISTA



2H KOSKETUSKUIVA



24H KÄSITTELYKUIVA



LIUOTINPOHJAINEN KUMI LIUOTINPOHJAINEN

Maston SpraySeal® on helppokäyttöinen kumipohjainen tiivistepinnoite, joka täyttää pienet halkeamat ja reiät sekä pysäyttää vuodot heti.

SpraySeal® muodosta joustavan vesitiiviin kerroksen, joka estää kosteuden tunkeutumisen ja tarjoaa suojan ruostetta ja korroosiota vastaan. Korkea viskositeetti ja kerrospaksuus takaavat, että halkeamat, raot ja reiät täyttyvät nopeasti. Pinnoite säilyttää joustavuutensa eri lämpötiloissa, eri materiaalien liitoskohdissa ja UV-säteilyssä. Maston SpraySeal® sisältää lähes kolminkertaisen määrän kiintoaineita verrattuna perinteisiin tuotteisiin. Siksi pinnoite tiivistää nopeasti ja sitä voi suihkuttaa tarpeeksi tuhlaamatta aikaa edellisen kerroksen kuivumisen odotteluun.

Maston SpraySeal® sopii monille materiaaleille, kuten bitumi, tiili, metalli, vinyyli, muovi, PVC, betoni ja muut pinnat. Tämä monipuolinen pinnoite voidaan maalata millä tahansa maalilla kun se on kuivunut.

SIDEAINE: Kumi

KIILTOARVO (DIN 67530 60 °):
matt 0-25 gloss units

LÄMMÖNKESTO: 90°C

VARASTOINTIKESTÄVYYS: 60 kuukautta

KOKO: 500ml

MYYNTERÄ:
500ml: 0 kpl , 6 kpl

KÄYTTÖOHJEET:

Puhdista pinta öljyistä, rasvasta, liasta, noesta ja irtonaisesta ruosteesta. Ravista hyvin ennen käyttöä. Maalaa noin 15 - 25cm etäisyydeltä. Tee koemaalaus ensin esimerkiksi sanomalehdelle, jotta voit tarkistaa maalausetaisyyden ja -tekniikan. Maalaa yksi paksu kerros ensin. Anna pinnoitteen kuivua noin 5 minuuttia, kunnes pinta on tahmea. Tarkista sen jälkeen, että kaikki pinnan aukot tai reiät ovat peittyneet pinnoitteella. Toista tarvittaessa. Puhdista suutin lopuksi kääntämällä purkki ylösalaisin ja suihkuta kunnes vain ponneainetta tulee ulos.

Yksi peitekerros noin 1,0m² riippuen pinnan huokoisuudesta ja kerroksen paksuudesta.

PÄÄLLEMAALAUUS: aina 5 minuuttia kerrosten välissä

TEKNISEET TIEDOT:

Puhdista pinta öljyistä, rasvasta, liasta, noesta ja irtonaisesta ruosteesta. Ravista hyvin ennen käyttöä. Maalaa noin 15 - 25cm etäisyydeltä. Tee koemaalaus ensin esimerkiksi sanomalehdelle, jotta voit tarkistaa maalausetaisyyden ja -tekniikan. Maalaa yksi paksu kerros ensin. Anna pinnoitteen kuivua noin 5 minuuttia, kunnes pinta on tahmea. Tarkista sen jälkeen, että kaikki pinnan aukot tai reiät ovat peittyneet pinnoitteella. Toista tarvittaessa. Puhdista suutin lopuksi kääntämällä purkki ylösalaisin ja suihkuta kunnes vain ponneainetta tulee ulos.

Yksi peitekerros noin 1,0m² riippuen pinnan huokoisuudesta ja kerroksen paksuudesta.

MASTON Spray seal

Tuotenumero	MASTON Spray seal	Väri	EAN
1970121-EU	Spray Seal Black 500ml	●	6412490035884
1970806-EU	Spray Seal Dark Brown 500ml	●	6412490045838
1970800-EU	Spray Seal Dark Grey 500ml	●	6412490035891
1970121	Spray Seal Musta 500ml	●	6412490032715

Tuotenumero	MASTON Spray seal	Väri	EAN
1970805-EU	Spray Seal Terracotta Red 500ml		6412490045524
1970805	Spray Seal Tiilenpunainen 500ml		6412490032739
1970800	Spray Seal Tummanharmaa 500ml		6412490032746
1970806	Spray Seal Tummanruskea 500ml		6412490032753
1970221	Spray Seal Valkoinen 500ml		6412490032722
1970221-EU	Spray Seal White 500ml		6412490036423