



ARDEX P4 READY

Pohjustusaine sisä- ja ulkotiloihin

- Pohjustusaine seinä-, katto- ja lattiapinnoille
- Huokoisille ja tiiville pinnoille
- Erityisesti ennen kiinnityslaasteja tai seinä- ja lattiatasoitteita
- Nopea kuivuminen
- Liuotteeton
- Yksikomponenttinen



Käyttöalue

Ulko- ja sisätiloissa. Huokoisille ja tiiville lattia-, seinä- ja kattopinnoille kuten:

- betoni
- sementti- ja kalkkisementtirappaus
- betoni- ja kalsiumsulfaattialusta
- magnesiittilattia
- valuasfaltti
- mosaiikkibetoni
- keraaminen laatta
- vedenkestävä dispersiomaali
- vanha vedenkestävä päällysteliima
- PVC-päällyste
- tasoite
- OSB-levy
- lakattu puulattia
- lastulevy
- ARDEX-epoksihöyrynsulku.

Ennen kiinnityslaasteja tai lattia- ja seinätasoitteita.

Tyyppi

Liuotteeton, valkoinen keinohartsiseos sisältäen lisäaineita ja kvartsi-hiekkaa. Tiksotrooppinen ja valumaton koostumus.

Alustan esikäsitteleminen

Alustan pitää olla kuiva, luja, pölytön, puhdas ja riittävän kantokykyinen tulevalle päällysteelle ja rasitukselle.

Työskentely

ARDEX P4 READY on käyttövalmis ja se voidaan levittää telalla tai pensselillä.

Levitetään tasaisesti kauttaaltaan. Annetaan kuivua vaaleaksi kalvoksi ennen seuraavaa työvaihetta.

Huokoisilla alustoilla (ei kuitenkaan magnesiittipinnoilla) voidaan ARDEX P4 READY laimentaa 10 % vettä.

Kuivumisaika riippuu alustan huokoisuudesta ja on yleensä +20 °C lämpötilassa noin 15–60 minuuttia. Matalammissa lämpötiloissa ja tiiviillä pinnoilla voi kuivumisaika pidentyä ja korkeammissa lämpötiloissa ja huokoisilla pinnoilla lyhentyä.



ARDEX P4 READY

Pohjustusaine sisä- ja ulkotiloihin

Avattu astia suljetaan huolellisesti. Vajaa astia on käyttökelpoinen muuttaman päivän astian avauksesta.

Astiat ja työkalut voidaan välittömästi työn jälkeen pestä vedellä.

Voidaan käyttää yli 5 °C lämpötiloissa.

Huomaa

Veteen löystyvät tasoite-, maali- ja liimajäämät poistetaan.

Kalsiumsulfaatti- ja anhydriittivalupinnoilla annetaan pohjustuksen kuivua 12 tuntia ennen keraamisten laattojen asentamista.

PVC-pintojen pitää olla hyvin kiinni ja ne puhdistetaan hyvin ennen pohjustusta.

ARDEX P4 READY -pohjustusainetta ei voida käyttää altaissa.

Epävarmoissa tilanteissa suosittelemme koetyötä.

Tekniset tiedot ARDEX-laatuvaatimusten mukaan:

Menekki:	n. 130–500 g/m ² huokoisilla pinnoilla n. 80–130 g/m ² tiiviillä pinnoilla alustasta ja käytetystä työvälineestä riippuen
Kuivumisaika (+20 °C):	Tiiviillä pinnoilla n. 60 min. Huokoisilla pinnoilla n. 15–60 min. Kalsiumsulfaatti- ja anhydriittivalupinnoilla väh. 12 h ennen kiinnityslaastia.
EMICODE:	EC1
Pakkaus:	astia 8 kg netto
Varastointi:	n. 12 kk pakkaselta suojattuna avaamattomassa alkuperäispakkauksessa. Avattu astia suljetaan huolellisesti ja käytetään muutaman päivän sisällä.