

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS – TECHNICAL DATA SHEET
a) DIMENSIONES – DIMENSIONS

Característica <i>Characteristic</i>	Norma <i>Norm</i>	Valor medio <i>Average value</i>
Longitud y anchura <i>Length and width</i>	EN ISO 10545-2	± 0.9 mm
Espesor <i>Thickness</i>	EN ISO 10545-2	± 0.5 mm
Rectitud de lados <i>Straightness of sides</i>	EN ISO 10545-2	± 0.75 mm
Ortogonalidad <i>Rectangularity</i>	EN ISO 10545-2	± 0.75 mm
Planitud de la superficie <i>Surface flatness</i>		
Curvatura central <i>Central curvature</i>	EN ISO 10545-2	± 0.75 mm
Curvatura lateral <i>Side curvature</i>		± 0.75 mm
Alabeo <i>Warp</i>		± 0.75 mm

b) PROPIEDADES FÍSICAS – PHYSICAL PROPERTIES

Característica <i>Characteristic</i>	Norma <i>Norm</i>	Valor medio <i>Average value</i>
Absorción de agua <i>Water absorption</i>	EN ISO 10545-3	< 0.5 % (BI_a)
Fuerza de rotura <i>Breaking of rupture</i>	EN ISO 10545-4	> 1300 N
Resistencia mecánica <i>Modulus of rupture</i>	EN ISO 10545-4	> 35 N/mm ²
Resistencia a la abrasión superficial (PEI) <i>Resistance to surface abrasion (PEI)</i>	EN ISO 10545-7	4
Resistencia al rayado (MOHS) <i>Scratch hardness (MOHS)</i>	EN 101	7
Coefficiente de dilatación térmica lineal <i>Linear thermal expansion coefficient</i>	EN ISO 10545-8	6.5*10 ⁻⁶ /°C
Resistencia al choque térmico <i>Resistance to termal shock</i>	EN ISO 10545-9	Garantizada <i>Guaranteed</i>
Resistencia al cuarteo <i>Crazing resistance</i>	EN ISO 10545-11 ASTM C424	Garantizada <i>Guaranteed</i>

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS – TECHNICAL DATA SHEET

Característica <i>Characteristic</i>	Norma <i>Norm</i>	Valor medio <i>Average value</i>
Resistencia a la helada <i>Frost resistance</i>	EN ISO 10545-12	Garantizado <i>Guaranteed</i>
Resistencia al deslizamiento <i>Slip resistance</i>		
Ángulo crítico de deslizamiento (pie calzado) <i>Ramp test (shoes)</i>	DIN 51130	R10
Ángulo crítico de deslizamiento (pie descalzo) <i>Ramp test (bare foot)</i>	DIN 51097	B
Test del péndulo <i>Pendulum test</i>	UNE ENV 12633	Clase 2
Test del péndulo <i>Pendulum test</i>	BS EN 13036-4:2011	40
Coefficiente de fricción DCOF (húmedo) <i>Coefficient of Friction DCOF(wet)</i>	ASTM BOT3000	≥ 0.42
Coefficiente de fricción (húmedo) <i>Coefficient of Friction DCOF (wet)</i>	ASTM C-1028	≥ 0.60
Destonificación <i>Shade Variation</i>	---	V2
Reacción al fuego <i>Reaction to fire</i>	---	A1 _{FL} - s1 / A1- s1, d0

c) PROPIEDADES QUÍMICAS – CHEMICAL PROPERTIES

Característica <i>Characteristic</i>	Norma <i>Norm</i>	Valor medio <i>Average value</i>
Resistencia a las manchas <i>Resistance to stains</i>	EN ISO 10545-14	5
Resistencia a productos químicos <i>Chemical resistance</i>		
Ácidos y álcalis de baja concentración <i>Low concentration acids and alkalis</i>	EN ISO 10545-13	GLA
Ácidos y álcalis de alta concentración <i>High concentration acids and alkalis</i>		GHA
Productos domésticos <i>Household chemicals</i>		GA