

Vinyylilankku Cello Londoner

Tekniset tiedot

Luokittelu	Standardi	Mitattu arvo
Käyttöluokka kotikäytössä	EN ISO 10874	23 Kova
Käyttöluokka julkisessa käytössä	EN ISO 10874	33 Kova
Tuotetiedot	Standardi	Mitattu arvo
Kokonaispaksuus	EN ISO 24346	5,50 mm
Kulutuserroksen paksuus	EN ISO 24340	0,55 mm
Paino	EN ISO 23997	8800 g/m²
Sideainepitoisuus	EN ISO 10582	Tyyppi I
Pintakäsittely		TEKTANIUM ®
Luonnollinen rakenne		Kyllä
Viistetyt reunat		Viisteet kaikilla sivuilla
Asennustapa		Lukkopontti
CE-Merkintä	Standardi	Mitattu arvo
Suoritusasoilmoitus	EN 14041	0197-0059-DOP-2023-01
Tekniset tiedot	Standardi	Mitattu arvo
Mittapysyvyys	EN ISO 23999	Mitattu keskiarvo : ≤ 0.15 %
Reunannousu	EN ISO 23999	≤ [1] mm
Paloluokka	EN 13501-1	Bfl-s1
Jäännöspainuma	EN ISO 24343-1	≤ 0.10 mm
Askeläänen parannusarvo - ΔLw	EN ISO 717-2	19 dB
Huoneäänen taso	NF S31-074	Luokka C (≤ 85 dB)
Lämmön vastus	EN ISO 10456	0,05 m²•K/W
Valon kesto	EN ISO 105-B02	≥ 6
Kemikaalien kesto	EN ISO 26987	Hyvä kestävyys
Kitka	DIN 51130	R10
Kitka	EN 13893	DS-luokka (μ ≥ 0,30)
Peel-lujuus	EN ISO 24345	≥ 50N/50mm
Lattialämmitys		Soveltuu (korkeintaan 27°C)
Ympäristötiedot	Standardi	Mitattu arvo
Kierrätettävyys		Kierrätyskelpoinen
Kierrätetyn raaka-aineen osuus	ISO 14021	20 %
Hiilijalanjälki (Cradle-to-Gate, EPD-moduulit A1-A3)		9,62 kg CO₂e /m²
Totaali hiilijalanjälki (EPD -moduulit A-D)		8,10 kg CO₂e /m²
Ftalaatit		100% ftalaatiton
TVOC 28 päivän jälkeen	EN 16516	≤ 10 µg/m³
MHS		Kyllä
Ranskalainen VOC luokitus		A+
Mitat ja kuosit		
Lankku	Lankku 1200 x 200,5mm - 9 lankkua=2,165 m²/pkt - 44 pkt/lava	
Laatta	Laatta 640 x 320mm - 11 laattaa=2,253 m²/pkt - 40 pkt/lava	
Kuosit	10	



Tarkett pidättää oikeuden tehdä muutoksia tässä dokumentissa oleviin tietoihin, ilman erillistä ilmoitusta (26/01/2024). EU:n asettaman rakennustuoteasetuksen 305/2011 mukaan suoritusasoilmoitus eli Declaration of Performance on saatavilla nettisivuillamme www.tarkett.fi. Viimeisimmät tekniset tiedot, asennusohjeet ja hoito-ohjeet on saatavilla nettisivuillamme.

CELLO