

WEBER KL KONEKIPSILAASTI



- 10-30 mm:n täytöt kerralla!
- Maalausvalmis pinta
- Kutistumaton
- Tuote on listattu Pohjoismaisen Ympäristömerkinnän rakennustuotetietokantaan ja sitä voidaan käyttää Joutsenmerkityissä rakennuksissa.

KUVAUS

Kipsipohjainen laasti seinien ja kattojen oikaisuun sekä tasoitukseen kuivissa sisätiloissa.

KÄYTTÖKOhteet

Reikien ja epätasaisuuksien täyttö sekä seinä- ja kattopin-tojen oikaisu ja tasoitus kuivissa sisätiloissa. Soveltuvat alustat ovat: betoni-, kevytbetoni-, kevytsorabetoni-, muu-ratut tai rapatut seinä- ja kattopinnat. Ei sovellu lattioiden tasoitukseen eikä laatoituksen alle.

ALUSTA

Alustan tulee olla puhdas, kiinteä ja pölytön. Tartuntaa heikentävät aineet, kuten rasva, pöly jne. on poistettava. Ulkokulmiin ja aukkojen pieliin asennetaan kuumasinkitty teräskulmavahvikkeet. Suurille seinäpinnoille kiinnitetään linjaarit. Kohtiin, joissa alusmateriaali muuttuu (esim. tiili / betoni), asennetaan kipsirappaukseen soveltuva tukiver-kotus (kuumasinkittyä teräsverkkoa). Suuret kohoumat poistetaan. Yli 50 mm syvät kuopat täytetään KL Kipsi-laastilla ja annetaan kovettua vähintään 1 vrk ennen varsi-naista kipsirappausta. Betonipinta pohjustetaan tartuntaa parantavalla ja imua tasaavalla weber MD 16 -vesiseoksella (1 osa MD 16 ja 3 osaa vettä). Pohjustuksen annetaan kui-vua läpinäkyväksi (2-4 h) ennen rappausta.

TUOTEKUVAUS

Menekki	n. 10 kg/m ² /10 mm:n kerros
Suositeltava kerrospaksuus	10-30 mm / levityskerta
Enimmäiskerrospaksuus	Kolojen täyttö maks. 100 mm
Vedentarve	n. 10 l/20 kg
Käyttölämpötila	Rapattaessa on alustan, laastin ja huoneen läm-pötilan oltava yli +10 °C
Käyttöaika	n. 3 tuntia veden lisäyksestä
Kovettumisaika	n. 1 vrk (+20 °C, 65 % RH)
Sideaine	Hemihydraattikipsi
Runkoaine	Sisältää kevytfilleriä
Puristuslujuus 28 vrk	> 2 MPa (+23 °C, 50 % RH)
Paloluokka	A1, Palamaton (EN 13501-1)
Rasitusluokka	RL 01...03
Vesitiiviys	Ei vedenkestävä
Maalauustuoteryhmä 2012	443.21 Kuivien tilojen tasoitteet. 811 Kuivatasoitteet koneelliseen levitykseen RL 01...04.
Värisävy	Valkeahko
Varastointiolosuhteet	Säilyvyysaika 12 kk valmistuspäivämäärästä (avaamaton pakkaus, kuiva tila)
Pakkaus	20 kg:n säkki
GTIN-koodit	6415910057701 (20 kg)
Tuotehyväksynät	CE, M1

SEKOITUS

Massa sekoitetaan rappauserkoittimessa tai porakone-vispilällä. Säkillinen (20 kg) kuivalaastia sekoitetaan n. 10 litraan puhdasta, korkeintaan +40 °C vettä. Sekoitettun laastin kovettuminen alkaa n. 3 tunnin jälkeen.

TYÖOHJEET

Työskentelyaikana lämpötilan on oltava vähintään +10 °C. Kipsilaasti levitetään laastiruiskulla tai käsin teräslii-pillä tasaisena kerroksena koko tasoitettavalle alueelle. Levitettävän kerroksen vähimmäispaksuus on 10 mm. Jos levitetään useampia kerroksia, ensimmäinen kerros karhennetaan ja uusi kerros levitetään ennen ensimmäisen kerroksen kuivumista (ns. märkää märälle -periaatteella). Sitoutumisen alettua pinta hierretään märällä solumuo-visionellä ja tasoitetaan heti teräslastalla. Työvälineet ja laitteet pestään vedellä heti työn päätyttyä.

PINNOITUS

Hyvin tasoitettu kipsilaastipinta on valmis alusta maala-ukselle ja tapetoinnille. Pinta voidaan vielä hienotasoiittaa

weber LR+ Pintatasoitteella tai weber VT+ Valmistasoitteella. Maalaus tai tapetointi voidaan suorittaa maalin- tai tapetinvalmistajan ohjeen mukaan aikaisintaan 7-14 vrk:n kuluttua kuivumisolosuhteiden mukaan.

HUOM!

Laastin joutuminen viemäriin on estettävä tukkeutumisvaaran vuoksi.

HUOLTO-OHJE

Likaantuneesta pinnasta tahra voidaan varovasti pyyhkiä kostealla sienellä tai liinalla. Jos tahra ei tällä irtoa, pinta voidaan tasoittaa uudelleen weber LR+ Pintatasoitteella tai weber VT+ Valmistasoitteella. Pinta voidaan myös maalata.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tuotteen käyttöön liittyvät rajoitukset: katso tarkemmat tiedot Weberin suunnittelu- ja työohjeista sekä toimitusehdoista.