



ARDEX G 10

Premium-saumauslaasti

- Sementtipohjainen
- Keraamisten laattojen ja luonnonkivien saumaamiseen
- Henkilöliikenteen alle
- Hyvä sävyn pysyvyys
- 1–10 mm saumaleveyksiin
- Hyvä tartunta laatan kantteihin
- Helppo saumaus pitkällä pesuajankohdalla
- Ei pala kiinni



Käyttöalue

Keraamisten laattojen, luonnonkivien ja betonilaattojen saumaamiseen 1–10 mm saumaleveydellä. Lattioille ja seinille, ulko- ja sisätiloissa.

Tyyppi

Sementtipohjainen Premium-saumauslaasti erityisillä täyte- ja lisäaineilla:

- sileä sauma
- paras mahdollinen työstettävyyys
- hyvä sävyn pysyvyys
- riippumaton luonnonkiven vedenimukyvystä
- pitkä pesuajankohta.

Sekoitettaessa veteen saadaan pastamainen ja riittoisa laasti, joka on kevyt levittää, ei pala kiinni, täyttää hyvin ja tarttuu hyvin laatan kantteihin.

Ominaisuudet

ARDEX G10 on hienojakoinen Premium-saumauslaasti, joka on kevyttuutaan likaa ja vettä hylkivä, säilyttäen hyvin päällysteen arvon, ulkonäön ja käytettävyyden.

Työskentely

Puhtaassa astiassa sekoitetaan puhdas vesi ja ARDEX G10 -jauhe taaiseen pastamaiseen koostumukseen koneellisesti. 2–3 minuutin odotusajan jälkeen sekoitetaan laasti vielä kertaalleen voimakkaasti.

Sekoitusuhde:

5 kg ARDEX G10 -jauhetta sekoitetaan noin 1,7 litraan vettä tai 12,5 kg ARDEX G10 -jauhetta sekoitetaan noin 4,25 litraan vettä.

Laasti on käyttökelpoinen +20 °C lämpötilassa noin 30 minuutin ajan. Korkeammat lämpötilat lyhentävät ja alemmat pidentävät työaikaa.

Laastilla on hyvä täyttävyyys ja se on helppo levittää saumakumilla saumoihin.

Lyhyen sitoutumisajan jälkeen esipestään ARDEX G10 -laasti 15–45 minuutin pesuajan kuluessa riippumatta käytetystä laattatypistä, min-kä jälkeen lyhyen odotusajan jälkeen tehdään viimeistelypesu. Huomioikaa erityisohjeemme työskentelyyn ja viimeistelyyn.

Pidemmän odotusajan jälkeen kostutetaan pinta, mikä helpottaa pesua. Jäljelle mahdollisesti jäänyt laastiharso voidaan poistaa kostealla sienellä myöhemmin.

ARDEX G10 voidaan asentaa yli +5 °C lämpötilassa.



ARDEX G 10

Premium-saumauslaasti

Huomattava!

Sementtipohjainen sauma ei ole haponkestävä. Happamat puhdistusaineet kuten sitruunahappo, etikkahappo ja muut happovalmisteet voivat vahingoittaa saumaa. Suosittelemme laattapintojen puhdistukseen neutraaleja puhdistusaineita.

Yleisesti

Lämminvesi- ja uima-altaissa suosittelemme sementtipohjaisten saumojen sijaan ARDEX WA ja ARDEX RG 12 -epoksisauvoja. Huolimatta saumauslaastien hyvästä kestosta mikrobeja vastaan ei säännöllistä laattapintojen hoitoa ja puhdistusta saa laiminlyödä.

Haluttu saumasävy

Värimallit ovat vain suuntaa antavia ja työtekniikka vaikuttaa saumasävyyn toteutumiseen. Halutunlaisen saumasävyyn saamiseksi tehdään aina koesaumaus.

Tasavärisyys

Saumassa voi esiintyä laikkuutta johtuen

- laatan reunojen epätasaisesta imukyvyistä
- heti saumauksen jälkeen pintaan jätetystä vesikalvosta
- kalkkisesta vedestä
- työtekniikasta.

Uuden saumauksen laikkuutta voidaan yleensä tasata jälkikastelulla.

Lisäksi

Sisältää Portland-sementtiä. Aiheuttaa ihoärsytystä. Aiheuttaa vakavan silmävaurion. Voi rasittaa hengitystiehyitä.

Ei lasten ulottuville. Silmät suojataan ja käytetään suojakäsineitä.

IHOKOSKETUKSESSA: Pestään runsaalla vedellä ja saippualla.

AINEEN JOUTUESSA SILMÄÄN: Huuhdellaan huolellisesti muutama minuutti vedellä.

Mahdolliset piilolinssit poistetaan. Jatketaan huuhtelua.

Pölyn hengittämistä vältetään. Säilytetään kuivassa tilassa.

Sisältö / astia kierrätetään paikallisten / alueellisten / kansallisten / kansainvälisten ohjeiden mukaan. Sitoutuneessa tilassa vaaraton ekologisesti ja fysiologisesti.

Tekniset tiedot ARDEX-laatuvaatimusten mukaan:

Sekoitusuhde:	n. 1,7 l vettä : 5 kg jauhetta tai n. 4,25 l vettä : 12,5 kg jauhetta
Jauhepaino:	n. 1,1 kg/l
Tuorepaino:	n. 1,8 kg/l
Menekki:	jauhekulutus kun sauman leveys on 3 mm ja syvyys 5 mm 60x60 cm laatta n. 0,10 kg/m ² 30x60 cm laatta n. 0,15 kg/m ² 30x30 cm laatta n. 0,20 kg/m ² 15x15 cm laatta n. 0,35 kg/m ² 10x10 cm laatta n. 0,45 kg/m ² Materiaalihukka on työtavasta ja laatasta riippuen 0,05–0,2 kg/m ² .
Työskentelyaika (+20 °C):	n. 30 min.
Kävelykelpoinen (+20 °C):	n. 3 h
Kuulapuristuslujuus:	1 vrk kuluttua n. 27 N/mm ² 3 vrk kuluttua n. 43 N/mm ² 7/28 vrk kuluttua n. 48 N/mm ²
Pakkaus:	muoviastia 5 kg netto ja säkki 12,5 kg netto
Varastointi:	kuivassa tilassa avaamattomassa alkuperäispakkauksessa. 5 kg muoviastia: 12 kk, pakkausudistuksen jälkeen varastointiaika 24 kk. Tarkista varastointiaika pakkauksesta. 12,5 kg säkki: varastointiaika 12 kk.

Toimitaan väreissä:

valkoinen	antrasiitti
pergamon	jasmin
hopeanharmaa	bahamabeige
vaaleanharmaa	hiekkabeige
hiekanharmaa	jurabeige
harmaa	siena
sementinharmaa	harmaanruskea
kivenharmaa	balinruskea
basaltti	tummanruskea

Kaikki ARDEX-saumauslaastien värimallit ovat vain suuntaa antavia. Värisävy sopivuus laattaan varmistetaan aina koetyöllä.

ARDEX-tuotteet on testattu laboratoriossa ja käytännössä. Kun noudatetaan voimassa olevia viranomaisten määräyksiä ja ohjeita rakentamisesta sekä antamiamme ohjeita tuotteen käytöstä, saadaan haluttu lopputulos. Tuotteisiin annettuihin käyttöohjeisiin saattavat vaikuttaa maakohtaiset rakennusmääräykset, rakenteet, sertifiointivaatimukset ja käytännön kokemus.