

Yleiset varastointi- ja käsittelyohjeet

Varastointi


Kuitulevy on suojattava kosteudelta, lialta, murenemiselta ja naarmuilta varastoinnin aikana. Ilmankierto levyjen välillä on taattava varastoinnin aikana. Jos levyn suojapäälysteen alle tiivistyy vettä varastoinnin aikana, suojapäälyste on avattava ilmanvaihdon parantamiseksi.

Levyt on aina säilytettävä kuivalla, vahvalla ja tasaisella alustalla siten, jotta ne eivät joutuisi kosketuksiin maahan eikä syntyisi levyjen ulkonäköä vahingoittavia muodonmuutoksia tai vikoja.

Käsittely



Kuitulevyn kosteuspitoisuus muuttuu ympäröivän suhteellisen ilmankosteuden mukaan. Tämän seurauksena levyjen mitat voivat muuttua hieman. Tämä on yleensä puutuotteille ominaista.



Tällaisten mittamuutosten minimoimiseksi levyt tulee sopeuttaa olosuhteisiin, jotka ovat mahdollisimman lähellä lopullista asennusympäristöä, 1–3 päivää ennen asennusta. Ilmanvaihtoa varten levyt voidaan kääntää reunalleen ja tukea esimerkiksi seinää vasten ja levyjen väliin voi laittaa rimat, jotta ilma pääsisi kiertämään vapaasti levyjen välissä.



Asennuksen jälkeen levyt tulee suojata suoralta sääaltistumiselta (sade, sohjo, lumi yms.) ja peittää julkisivuverhousmateriaalilla 7 päivän kuluessa materiaalin ominaisuuksien ja pysyvän suojan varmistamiseksi.



Säilytä
kuivana



Älä
naarmuta



Suojaa
tahroilta



Hauraat
kulmat



Kierrätä