

WEBER CLASSIC GROUT SAUMALAASTI



- Luokitus CG2WA
- Sauman leveys 1-8 mm
- Alhainen vedenimu
- Kaakelilaattojen saumaukseen
- 12 värisävyä
- Sertifioitu EPD-ympäristöseloste
- Tuote on vakuutettu Supply Chain Declaration Portal -järjestelmässä (SCDP) uudisrakennusten kriteeriversion 4 mukaisesti.

Kuvaus

Sementtipohjainen saumauslaasti imevien laattojen saumaukseen.

Käyttökohteet

Imevien seinälaattojen, kuten kaakeli, sekä lasimosaiikin ja soveltuvien luonnonkivilaattojen saumaukseen.

Huomioi ennen käyttöä

Paras lopputulos saavutetaan käyttämällä suositeltua vesimäärää ja aloittamalla laatoituksen puhdistus vasta kun sauma on riittävästi kuivunut. Liian aikainen pesu aiheuttaa sauman vaaleutta ja kirjavuutta. Pesussa on vältettävä liiallista veden käyttöä, sillä se heikentää sauman lujuutta ja aiheuttaa myös kirjavuutta. Lämmin sekoitusvesi lyhentää työaikaa.

Sekoitus

Laastijauhe sekoitetaan puhtaaseen, juomakelpoiseen, korkeintaan +30 °C veteen esim. porakoneeseen kiinnitetyllä vispilillä kunnes massa on tasainen. Tummat

Tuotekuvaus

Menekki	n. 0,5-2,0 kg/m ² sauman leveydestä, laatan koosta ja paksuudesta riippuen
Suosittelava kerrospaksuus	Sauman leveys: 1-8 mm
Vedentarve	27-30 % (n. 0,27-0,30 l/kg)
Käyttölämpötila	Saumattaessa sekä 2 vrk saumauksen jälkeen on alustan, laastin ja ympäristön oltava yli +10 °C
Käyttöaika	n. 1 h veden lisäyksestä
Kovettumisaika: Normaali käyttö	7 vrk (+23 °C, RH 50 %)
Sideaine	Sementti
Runkoaine	Kalkkikivi, maks. raekoko 0,2 mm
Puristuslujuus 28 vrk	≥ 15 N/mm ² (SFS-EN 12808-3)
Taivutusvetolujuus 28 vrk	≥ 2,5 N/mm ² (SFS-EN 12808-3)
Kutistuma 28 vrk	≤ 3 mm/m (SFS-EN 12808-4)
Vedenimukyky	≤ 2 g (30 min), ≤ 5 g (240 min) (SFS-EN 12808-5)
Värisävy	11 White, 12 Marble, 13 Silver grey, 14 Smoke, 15 Concrete, 16 Grey, 17 Medium grey, 18 Dark grey, 19 Anthracite, 20 Graphite, 24 Nude, 26 Sand
Varastointiolosuhteet	Säilyvyysaika n. 24 kk valmistuspäivämäärästä (avaamaton pakkaus, kuiva tila)
Pakkaus	3 kg:n muovipussi. 15 kg:n muovisäkki.
GTIN-koodit	6415910036584 (11 White, 3 kg) 6415910037802 (11 White, 15 kg) 6415910037017 (12 Marble, 3 kg) 6415910037826 (12 Marble, 15 kg) 6415910037048 (13 Silver grey, 3 kg) 6415910037840 (13 Silver grey, 15 kg) 6415910037079 (14 Smoke, 3 kg) 6415910037864 (14 Smoke, 15 kg) 6415910037109 (15 Concrete, 3 kg) 6415910037888 (15 Concrete, 15 kg) 6415910037130 (16 Grey, 3 kg) 6415910037901 (16 Grey, 15 kg) 6415910037161 (17 Medium grey, 3 kg) 6415910037925 (17 Medium grey, 15 kg) 6415910037192 (18 Dark grey, 3 kg) 6415910037949 (18 Dark grey, 15 kg) 6415910037222 (19 Anthracite, 3 kg) 6415910037963 (19 Anthracite, 15 kg) 6415910043544 (20 Graphite, 3 kg) 6415910043575 (20 Graphite, 15 kg) 6415910058043 (24 Nude, 3 kg) 6415910058074 (24 Nude, 15 kg) 6415910058098 (26 Sand, 3 kg) 6415910058128 (26 Sand, 15 kg)
Tuotehyväksynät	M1, EPD, Eurofins142/00, Avainlippu

värisävyt edellyttävät tavanomaista pidempää sekoitusai-
kaa. Laastia seisotetaan n. 5 min, jonka jälkeen sekoitetaan
kevyesti uudelleen.

Työohjeet

Oikea saumausajankohta riippuu käytetystä kiinnitys-
laastista sekä olosuhteista. Saumojen tulee olla puhtaat
eikä kiinnityslaasti saa nousta yli saumojen puolivälin.
Puhdistamisen helpottamiseksi on lasittamattomat laatat
kostutettava kostealla sienellä ennen saumausta. classic
grout Saumalaasti levitetään kumilastalla vinosti yli sau-

mojen painaen samalla saumat täyteen. Laattojen pinnalle jäänyt liika saumalaasti poistetaan. Laatoitus puhdistetaan kostealla sienellä vasta kun sauma on kovettunut niin, ettei siitä enää pestessä häiritsevästi irtoa materiaalia. Pesun ajankohta riippuu lämpötilasta, kosteudesta ja laatan imukykyvyydestä. Samalla saumat tasataan, apuna voidaan käyttää esim. pyöreäpäistä puutikkua. Tarvittaessa puhdistus uusitaan. Saumojen pinnalle muodostunut vaaho poistetaan vetämällä hitaasti sienellä laatoituksen yli. Puhdistusvettä on käytettävä mahdollisimman vähän, ja vesi on aina poistettava huolella saumoista. Pesuvesi vaihdetaan usein, jolloin myös vaahdon muodostus vähenee. Kun kosteus on haihtunut laattojen pinnalta, suoritetaan laattapinnan ja saumojen loppupuhdistus kuivaa puuvillariepua tai trasselia käyttäen. Lujittumisen varmistamiseksi saumat kostutetaan 1-3 kertaa ensimmäisten vuorokausien aikana. Lattialämmitys tulee olla kytkettynä pois n. 1 vrk ennen saumausta ja se voidaan kytkeä päälle asteittain viikon kuluttua saumauksesta.

Liikuntasauamat:

Suuremmat laatoitukset jaetaan liikuntasaumoin suun-

nittelijan ohjeen mukaan. Rakenteiden nurkkien, alustan liikuntasaumojen ja eri materiaalien rajakohtien ja läpivientien ympärille tehdään laatoituskerrokseen liikuntasaumat weber neutral/special silicone Silikonilla.

HUOM!

Ei sovellu käytettäväksi uima-altaissa eikä erityisen kovaa kulutuksen kestoa tai hygieenisyyttä vaativissa saumauksissa. Tällöin saumaukseen tulee käyttää epoksiperustaista weberepox easy Epoksisaumalaastia. Saumavärimallit ovat suuntaa antavia. Lopulliseen väriin vaikuttavat olosuhteet, pohja, pesuajankohta sekä käytetty vesimäärä. Epävarmoissa tapauksissa suosittelemme koesaumauksen tekemistä. Tiiviiden laattojen, kuten klinkkeri, saumaukseen suosittelemme weber rapid grout Saumalaastia.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tuotteen käyttöön liittyvät rajoitukset: katso tarkemmat tiedot Weberin suunnittelu- ja työohjeista sekä toimitusehdoista.

NIMIKKEET

Tuotekoodi	Nimi	Pituus	Leveys	Korkeus	Paino	Lavalla	GTIN
1015298	weber classic grout 11 White 3 kg	140 mm	190 mm	270 mm	3 kg	180	6415910036584
1015299	weber classic grout 12 Marble 3 kg	140 mm	190 mm	270 mm	3 kg	180	6415910037017
1015300	weber classic grout 13 Silvergrey 3 kg	140 mm	190 mm	270 mm	3 kg	180	6415910037048
1015301	weber classic grout 14 Smoke 3 kg	140 mm	190 mm	270 mm	3 kg	180	6415910037079
1015302	weber classic grout 15 Concrete 3 kg	140 mm	190 mm	270 mm	3 kg	180	6415910037109
1015303	weber classic grout 16 Grey 3 kg	140 mm	190 mm	270 mm	3 kg	180	6415910037130
1015304	weber classic grout 17 Mediumgrey 3 kg	140 mm	190 mm	270 mm	3 kg	180	6415910037161
1015315	weber classic grout 18 Darkgrey 3 kg	140 mm	190 mm	270 mm	3 kg	180	6415910037192
1015316	weber classic grout 19 Anthracite 3 kg	140 mm	190 mm	270 mm	3 kg	180	6415910037222
1017079	weber classic grout 20 Graphite 3 kg	140 mm	190 mm	270 mm	3 kg	180	6415910043544
1015339	weber classic grout 11 White 15 kg	381 mm	289 mm	92 mm	15 kg	56	6415910037802
1015340	weber classic grout 12 Marble 15 kg	381 mm	289 mm	92 mm	15 kg	56	6415910037826
1015341	weber classic grout 13 Silvergrey 15 kg	381 mm	289 mm	92 mm	15 kg	56	6415910037840
1015342	weber classic grout 14 Smoke 15 kg	381 mm	289 mm	92 mm	15 kg	56	6415910037864
1015343	weber classic grout 15 Concrete 15 kg	381 mm	289 mm	92 mm	15 kg	56	6415910037888
1015344	weber classic grout 16 Grey 15 kg	381 mm	289 mm	92 mm	15 kg	56	6415910037901
1015345	weber classic grout 17 Mediumgrey 15 kg	381 mm	289 mm	92 mm	15 kg	56	6415910037925
1015346	weber classic grout 18 Darkgrey 15 kg	381 mm	289 mm	92 mm	15 kg	56	6415910037949
1015347	weber classic grout 19 Anthracite 15 kg	381 mm	289 mm	92 mm	15 kg	56	6415910037963
1017080	weber classic grout 20 Graphite 15 kg	381 mm	289 mm	92 mm	15 kg	56	6415910043575