

WEBER RAPID GROUT NOPEA SAUMALAASTI



- Luokitus CG2WA
- Sauman leveys 2-20 mm
- Nopeasti kovettuva, kävelykelpoinen n. 4 tunnissa
- Korkea lujuus
- Alhainen vedenimu
- Sertifioitu EPD-ympäristöseloste
- Tuote on vakuutettu Supply Chain Declaration Portal -järjestelmässä (SCDP) uudisrakennusten kriteeriversion 4 mukaisesti.

KUVAAUS

Sementtipohjainen saumaustaasti lattioiden saumaukseen sisä- ja ulkotiloissa.

KÄYTTÖKOHTTEET

Tiiviiden laattojen, kuten klinkkeri- ja porcellanato, sekä muiden soveltuvien laattamaisten kivimateriaalien saumausta sisä- ja ulkotiloissa.

HUOMIOI ENNEN KÄYTTÖÄ

Paras lopputulos saavutetaan käyttämällä suositeltua vesimäärää ja aloittamalla laatoituksen puhdistus vasta kun sauma on riittävästi kuivunut. Liian aikainen pesu aiheuttaa sauman pintaan vaaleutta ja kirjavuutta. Pesussa on vältettävä liiallista veden käyttöä, sillä se heikentää sauman lujuutta ja aiheuttaa myös kirjavuutta. Likainen pesuvesi saa aikaan vaahtoa sauman pintaan, joten on hyvä vaihtaa vesi usein. Lämmin sekoitusvesi lyhentää työaikaa.

TUOTEKUVAUS

Menekki	Klinkkerilaatoilla alkaen 0,5 kg/m ² ja tiililaatoilla n. 8 kg/m ² sauman leveydestä, laatan koosta ja paksuudesta riippuen
Suosittelava kerrospaksuus	Sauman leveys: 2-20 mm
Vedentarve	n. 0,72-0,81 l / 3 kg n. 3,6-4,05 l / 15 kg (= 0,24-0,27 l / kg)
Käyttölämpötila	Saumattaessa sekä 2 vrk saumauksen jälkeen on alustan, laastin ja ympäristön oltava yli +10 °C
Käyttöaika	n. 30 min veden lisäyksestä
Kovettumisaika: Normaali käyttö	n. 48 h (+23 °C, RH 50 %)
Sideaine	Sementti
Runkoaine	Kalkkikivi, maks. raekoko 0,6 mm
Puristuslujuus 28 vrk	≥ 15 N/mm ² (SFS-EN 12808-3)
Taivutusvetolujuus 28 vrk	≥ 2,5 N/mm ² (SFS-EN 12808-3)
Kutistuma 28 vrk	≤ 3 mm/m (SFS-EN 12808-4)
Vedenimukyky	≤ 2 g (30 min), ≤ 5 g (240 min) (SFS-EN 12808-5)
Värisävy	12 Marble, 13 Silver grey, 14 Smoke, 15 Concrete, 16 Grey, 17 Medium grey, 18 Dark grey, 19 Anthracite, 20 Graphite, 24 Nude, 26 Sand, 35 Khaki, 36 Mocca, 37 Chocolate, 40 Mahogany
Varastointiolosuhteet	Säilyvyysaika n. 24 kk valmistuspäivämäärästä (avaamaton pakkaus, kuiva tila)
Pakkaus	3 kg:n muovipussi, 15 kg:n muovisäkki.
GTIN-koodit	6415910043599 (12 Marble, 3 kg) 6415910043728 (12 Marble, 15 kg) 6415910036683 (13 Silver grey, 3 kg) 6415910038441 (13 Silver grey, 15 kg) 6415910043742 (14 Smoke, 3 kg) 6415910043773 (14 Smoke, 15 kg) 6415910037413 (15 Concrete, 3 kg) 6415910038304 (15 Concrete, 15 kg) 6415910037444 (16 Grey, 3 kg) 6415910038465 (16 Grey, 15 kg) 6415910037475 (17 Medium grey, 3 kg) 6415910038489 (17 Medium grey, 15 kg) 6415910037505 (18 Dark grey, 3 kg) 6415910038502 (18 Dark grey, 15 kg) 6415910037536 (19 Anthracite, 3 kg) 6415910038526 (19 Anthracite, 15 kg) 6415910037567 (20 Graphite, 3 kg) 6415910038540 (20 Graphite, 15 kg) 6415910058142 (24 Nude, 3 kg) 6415910058173 (24 Nude, 15 kg) 6415910058197 (26 Sand, 3 kg) 6415910058227 (26 Sand, 15 kg) 6415910037659 (35 Khaki, 3 kg) 6415910038366 (35 Khaki, 15 kg) 6415910037680 (36 Mocca, 3 kg) 6415910038564 (36 Mocca, 15 kg) 6415910037710 (37 Chocolate, 3 kg) 6415910038380 (37 Chocolate, 15 kg) 6415910037772 (40 Mahogany, 3 kg) 6415910038427 (40 Mahogany, 15 kg)
Tuotehyväksynät	M1, EPD, Eurofins142/00, Avainlippu

SEKOITUS

Laastijauhe sekoitetaan puhtaaseen, juomakelpoiseen, korkeintaan +30 °C veteen esim. porakoneeseen kiinniteillä vispilillä kunnes massa on tasainen. Laastia seisotetaan n. 2 min, jonka jälkeen sekoitetaan kevyesti uudelleen. Suuren pigmenttimäärän takia tummat värisävyt edellyttävät tavanomaista pidempää sekoitusaikaa.

TYÖOHJEET

Oikea saumausajankohta riippuu käytetystä kiinnityslaastista sekä olosuhteista. Saumojen tulee olla puhtaat eikä kiinnityslaasti saa nousta yli saumojen puolivälin. Puhdistamisen helpottamiseksi on lasittamattomat laatat kostutettava kostealla sienellä ennen saumausta. rapid grout Saumalaasti levitetään kumilastalla vinosti yli saumojen painaen samalla saumat täyteen. Laattojen pinnalle jäänyt liika saumalaasti poistetaan. Lämpötilasta, kosteudesta ja laattojen imukykyistä riippuen saumojen annetaan kuivua n. 10-30 min, jonka jälkeen laatoitus puhdistetaan kostealla sienellä. Samalla saumat tasataan, apuna voidaan käyttää esim. pyöreäpäistä puutikkaa. Tarvittaessa puhdistus uusitaan. Saumojen pinnalle muodostunut vaahto saadaan pois vetämällä hitaasti viimeinen puhdistus sienellä laatoituksen yli. Puhdistusvettä on käytettävä mahdollisimman vähän, ja vesi on aina poistettava huolella saumoista. Pesuvesi vaihdetaan usein, jolloin myös vaahton muodostus vähenee. Kun kosteus on haihtunut laattojen pinnalta, suoritetaan laattapinnan ja saumojen loppupuhdistus kuivaa puuvillariepua tai trasselia käyttäen. Lattialämmitys tulee olla kytkettynä pois n. 1 vrk ennen saumausta ja se voidaan kytkeä päälle asteittain viikon kuluttua saumauksesta. Lattia on kävelykelppoinen n.

4 h kuluttua saumauksesta.

Liikuntasauamat:

Suuremmat laatoitukset jaetaan liikuntasaumoin suunnittelijan ohjeen mukaan. Myös rakenteiden nurkkien, alustan liikuntasaumojen ja eri materiaalien rajakohtien ja läpivientien ympärille tehdään laatoituskerrokseen liikuntasaumat weber neutral/special silicone Silikonilla.

HUOM!

Ei sovellu käytettäväksi uima-altaissa eikä erityisen kovaa kulutuksen kestoja tai hygieenisyyttä vaativissa saumauksissa. Tällöin saumaukseen tulee käyttää epoksiperustaista weberepox easy Epoksisaumalaastia. Saumavärimallit ovat suuntaa antavia. Lopulliseen väriin vaikuttavat olosuhteet, alusta, pesuajankohta sekä käytetty vesimäärä. Epävarmoissa tapauksissa suosittelemme koesaumauksen tekemistä.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tuotteen käyttöön liittyvät rajoitukset: katso tarkemmat tiedot Weberin suunnittelu- ja työohjeista sekä toimitussehdoista.

NIMIKKEET

Tuotekoodi	Nimi	Pituus	Leveys	Korkeus	Paino	Lavalla	GTIN
1017081	weber rapid grout 12 Marble 3 kg	140 mm	190 mm	270 mm	3 kg	180	6415910043599
1015325	weber rapid grout 13 Silvergrey 3 kg	140 mm	190 mm	270 mm	3 kg	180	6415910036683
1017083	weber rapid grout 14 Smoke 3 kg	140 mm	190 mm	270 mm	3 kg	180	6415910043742
1015326	weber rapid grout 15 Concrete 3 kg	140 mm	190 mm	270 mm	3 kg	180	6415910037413
1015327	weber rapid grout 16 Grey 3 kg	140 mm	190 mm	270 mm	3 kg	180	6415910037444
1015328	weber rapid grout 17 Mediumgrey 3 kg	140 mm	190 mm	270 mm	3 kg	180	6415910037475
1015329	weber rapid grout 18 Darkgrey 3 kg	140 mm	190 mm	270 mm	3 kg	180	6415910037505
1015330	weber rapid grout 19 Anthracite 3 kg	140 mm	190 mm	270 mm	3 kg	180	6415910037536
1015331	weber rapid grout 20 Graphite 3 kg	140 mm	190 mm	270 mm	3 kg	180	6415910037567
1015334	weber rapid grout 35 Khaki 3 kg	140 mm	190 mm	270 mm	3 kg	180	6415910037659
1015335	weber rapid grout 36 Mocca 3 kg	140 mm	190 mm	270 mm	3 kg	180	6415910037680
1015336	weber rapid grout 37 Chocolate 3 kg	140 mm	190 mm	270 mm	3 kg	180	6415910037710
1015338	weber rapid grout 40 Mahogany 3 kg	140 mm	190 mm	270 mm	3 kg	180	6415910037772
1017082	weber rapid grout 12 Marble 15 kg	381 mm	289 mm	92 mm	15 kg	56	6415910043728
1015383	weber rapid grout 13 Silvergrey 15 kg	381 mm	289 mm	92 mm	15 kg	56	6415910038441
1017084	weber rapid grout 14 Smoke 15 kg	381 mm	289 mm	92 mm	15 kg	56	6415910043773
1015376	weber rapid grout 15 Concrete 15 kg	381 mm	289 mm	92 mm	15 kg	56	6415910038304
1015384	weber rapid grout 16 Grey 15 kg	381 mm	289 mm	92 mm	15 kg	56	6415910038465
1015385	weber rapid grout 17 Mediumgrey 15 kg	381 mm	289 mm	92 mm	15 kg	56	6415910038489
1015386	weber rapid grout 18 Darkgrey 15 kg	381 mm	289 mm	92 mm	15 kg	56	6415910038502
1015387	weber rapid grout 19 Anthracite 15 kg	381 mm	289 mm	92 mm	15 kg	56	6415910038526
1015388	weber rapid grout 20 Graphite 15 kg	381 mm	289 mm	92 mm	15 kg	56	6415910038540

NIMIKKEET

Tuotekoodi	Nimi	Pituus	Leveys	Korkeus	Paino	Lavalla	GTIN
1015379	weber rapid grout 35 Khaki 15 kg	381 mm	289 mm	92 mm	15 kg	56	6415910038366
1015389	weber rapid grout 36 Mocca 15 kg	381 mm	289 mm	92 mm	15 kg	56	6415910038564
1015380	weber rapid grout 37 Chocolate 15 kg	381 mm	289 mm	92 mm	15 kg	56	6415910038380
1015382	weber rapid grout 40 Mahogany 15 kg	381 mm	289 mm	92 mm	15 kg	56	6415910038427