



ARDEX RF

Patruunatasoite

- Kutistumaton
- 12 mm paksuuteen yhdellä levityksellä
- Maalattavissa
- Joustava
- Liuotteeton
- Hiottavissa



Käyttöalue

Sisä- ja ulkotiloissa, seinillä ja lattioilla.

- Kolojen, halkeamien ja vaurioalueiden paikkaukseen.
- Kuivien rakenteiden saumoihin, joiden liikkuminen ei ole suurta, kuten jalkalistoihin, ovien- ja ikkunoiden liittymiin sekä seinä- ja kattorakenteiden liittymiin.
- Puu-, betoni-, rappaus-, muuraus-, kipsikartonkipinnoille ja muihin vastaaviin.

Tyyppi

Käyttövalmis (yksikomponenttinen), akryylipohjainen ja liuotteeton kevyttasoite täyttämiseen ja tasoittamiseen.

Työskentely

Kolot ja halkeamat voidaan täyttää 12 mm asti. Tasoittamiseen käy tavallinen teräslasta. Tarvittaessa voidaan seuraava tasoitekerros tehdä 1–2 tunnin kuluttua edellisestä. ARDEX RF voidaan kerrospaksuudesta riippuen hioa 3–48 tunnin kuluttua. Tasoite voidaan maalata, kun se on täysin kuiva, tarkoitukseen sopivilla maaleilla.

Märkärasituksessa (esim. ulkotiloissa) on ARDEX RF suojattava tarkoitukseen sopivalla maalauskäsittelyllä.



ARDEX RF

Patruunatasoite

Alustan esikäsittely

Alustan pitää olla kuiva, kantava, pölytön ja puhdas.

Alusta	pohjustamatta	pohjustus
Siporex	✓	
Betoni	✓	
Muuratut pinnat	✓	
Kipsi	✓	
Kalkkielekatiili	✓	
Kipsitasoite	✓	
Kipsikartonki- ja kipsikuitulevy	✓	
Sementtikuitulevy	✓	
OSB-levy DIN EN 300	✓	
Lastulevy P4 – P7	✓	
Keraaminen laatta		ARDEX P 82
Luonnonkivi		ARDEX P 82
Akryylilakka ja -harts		ARDEX P 82
Pinnoitettu koristerappaus	✓	
Lateksimaali	✓	
Mineraalinen hiertorappaus		ARDEX P 82
MG 2 -kalkkisementtilaasti	✓	
MG 3 -sementtilaasti	✓	
MG 4 -kipsilaasti	✓	
Keinohartsirappaus		ARDEX P 82

Epävarmoissa tilanteissa suosittemme koetyötä.

ARDEX RF

Patruunatasoite

Tekniset tiedot ARDEX-laatuvaatimusten mukaan

Raekoko	<0,2 mm
Asennuslämpötila	+5 °C – +35 °C
Lämpötilankesto	–25 °C – +80 °C
Muodonmuutos	korkeintaan 5 %
Shore-lujuus	n. 50
Tunkeutuminen (DIN 51579 / 5 sek.)	230 ±30 1/10 mm
Valuminen (ASTM 2202)	≤2 mm
Nahoittuminen	n. 5 min.
Merkinnät GHS/CLP-asetuksen mukaisesti	ei merkintöjä
Merkinnät ADR:n mukaisesti	ei merkintöjä
EMICODE	EC 1 PLUS = erityisen pienet emissiot
GISCODE	D1 = liuotinvapaa
Pakkaus	patruuna 310 ml
Varastointi	n. 12 kk kuivassa tilassa avaamattomassa alkuperäispakkauksessa.

Tekninen neuvonta

puh. 09 6869 140
email: ardex@ardex.fi



ARDEX GmbH
Friedrich-Ebert-Str. 45
58453 Witten
Germany

19
32419

Air drying dual-purpose compound
EN 13963:2005/AC:2006

ARDEX-tuotteet on testattu laboratoriossa ja käytännössä. Kun noudatetaan voimassa olevia viranomaisten määräyksiä ja ohjeita rakentamisesta sekä antamiamme ohjeita tuotteen käytöstä, saadaan haluttu lopputulos. Tuotteisiin annettuihin käyttöohjeisiin saattavat vaikuttaa maakohtaiset rakennusmääräykset, rakenteet, sertifiointivaatimukset ja käytännön kokemus.