

PAH & VOC PINNOITE+



2-komponenttinen korkean kiintoainepitoisuuden omaava pinnoite, jossa on bio-kalvoamuodostava ainesosa. Pinnoitetta voidaan levittää betonialustoille estämään seinien tai lattioiden kautta tunkeutuvien haitta-aineiden pääsyn asuinympäristöön. Pinnoite voidaan päällystää tai jättää kulutuspinnaksi.

KUVAUS	PAH&VOC PINNOITE+ on kiinteäksi muodostuva bio-kalvopinnoite. Kuivuu nopeasti ja muodostaa kestävä pinnoitteen, joka sopii sekä sisä- että ulkokäyttöön sekä kestää kemikaaleja. Parannettu koostumus soveltuu myös seinäpinnoille. Pinnoite soveltuu kaikkien PAH-yhdisteiden ja muiden haitallisten aineiden haittaainekapselointiin. Kun pinnoitetta ei jätetä viimeiseksi pinnaksi. Se tasoitetaan (kvartsihiekkapeitto) tai päällystetään uivalla lattiapäällysteellä.
EDUT	» Lähes hajuton levityksen aikana. » Kapselointipinnoite PAH:lle, VOC:lle ja nousevaa kosteutta vastaan sekä Radon-tiivistykseen. » Yhden kammion testimenetelmä läpäisty PAH:lle and VOC:lle (Testaaja AFRY). » M1 sisäilmaluokiteltu (4/2028 asti voimassa).
LEVITYS	» Varmista, että alusta on kiinteä, pölytön ja luja, jos pinnoite jää kulutuspinnaksi on alustan hyvä olla tasainen. Varmista, että alusta on puhdas kaikista aineista, jotka voivat vaarantaa tarttuvuuden, kuten öljy tai muut aineet. Imuroi kaikki irtomateriaali ja pöly. Betonin on oltava pintakuiva ja imukykyinen, sekä betonin kosteus saa olla maks. 95 % RH. » Komponentit sekoitetaan keskenään. Kansiosa lävistetään ruuvimeisselillä useita kertoja ja valutetaan tyhjäksi. Sekoitetaan mekaanisesti vähintään 3 minuuttia matalilla kierroksilla epoksivispilillä, kunnes seos on homogeeninen. Vältä ilman joutumista pinnoitteen joukkoon. Kerää aine myös astian sivuilta varmistaaksesi oikeat ainemäärät seokseen. Huonosti sekoitetussa seoksessa jotkin alueet voivat pysyä märkinä tai ristsidokset eivät ole riittävän vahvoja ja saattavat menettää asianmukaiset suojaominaisuudet. » Kaada ja levitä välittömästi seos alustalle ja aloita levitys telalla, siveltimellä tai lastalla (n. 350g/m² levityskerta). Sekoitettun tuotteen käyttöaika astiassa on 20 minuuttia. » Anna kuivua; tämä voi kestää 5-6 tuntia olosuhteista riippuen. » Kuivumisen jälkeen, viimeistään seuraavaan päivään mennessä, levitä toinen kerros (n. 350g/m² levityskerta). Samalla ainemäärällä ja samalla menetelmällä paitsi, että mukaan lisätään väripigmenttineeste. Anna kuivua vähintään yön yli ennen kävelyliikenteen sallimista. » Erittäin huukoissa pinnoilla saattaa olla tarpeen levittää kolmas kerros, jos kaikki huukokset eivät ole peitossa. Tällöin ensimmäinen kerros toimii täyttöpohjusteena. » Varmista tuuletus levityksen aikana kuivumisen ja kalvon muodostumisen nopeuttamiseksi. » Mikäli pinnoite jatkokäsitellään tasoitteella, hiekoita toisen kerroksen märkä PAH&VOC PINNOITE+ kvartsihiekkalla, jonka raekoko on 0,1–0,6 mm. Ylimääräinen hiekka poistetaan harjaamalla ja imuroimalla kuivumisen jälkeen (5-6h tai seuraavana päivänä). Tämä varmistaa tasoitteen tartunnan. » Lasittunut pinnoite ei sovellu tasoitamiseen. » PAH&VOC PINNOITE+ voidaan jättää myös viimeksi pinnaksi, tällöin jälkimmäiseen levitykseen lisätään sekoitusvaiheessa musta väripigmenttijauhe. Käyttöpinnasta tulee harmaa.
OMINAISUUDET	» Tiheys: 1,1 kg/l » Käyttöaika: 20 – 30 minuuttia, olosuhteista riippuen » Menekki: n.0,350 kg/m²/levitys (alustasta riippuen), kokonaismenekki 700g/ m² » Väri: Valkoinen (Musta väripigmentti voidaan lisätä, jotta saadaan harmaa pinnoite) » Kuivumisaika: Normaaleissa olosuhteissa, pinnoite kuivuu 5-6 tunnissa » Säilyvyys: Vähintään 12 kuukautta
PAKKAUS	10 kg yhdistelmäpakkaus: - Komponentti A: 7,5kg - Komponentti B: 2,5kg
SÄILYTYS	0–20 °C; säilytettävä kuivassa, suojattuna suoralta auringonvalolta; säilyvyys: vähintään 12 kuukautta
TURVALLISUUS	Lue käyttöturvatiedote ennen levitystä. Pinnoitetta levitettäessä on käytettävä suojavaatetusta, suojalaseja ja hengityssuojainta (aktiivihiihi-suodatin).



Maahantuojat Suomessa:

Tectis Oy
Mänkimiehentie 19
02780 Espoo

Tiedustelut: info@tectis.fi
Tilaukset: tilaukset@tectis.fi

Asiakaspalvelu: (0)9 4393 460
Tekninen neuvonta: (0)9 4393 4620

PÄIVÄYS: 30/04/2025 - Kaikki informaatio on annettu hyvässä tarkoituksessa ilman erillistä takuuta. Tuotteen käyttö ja levitys ovat ulkopuolella tehtaan valvonnan ja siksi vastuu käytöstä on asiakkaalla/urakoitsijalla. Jos epäilet tartuntaa tee ensin koeläly. Mahdollinen korvaus on aina enintään käytettävän tuotteen arvo. Tuotteet valmistetaan aina noudattaen erillistä laadunvalvontaa. Hevadex bvba varaa oikeuden muuttaa tuotteen ominaisuuksia. Käyttäjän tulee aina varmistaa tuotteen oikea käyttö viimeisimmästä teknisestä tiedotteesta.