

PRO 20

16.05.2023

Tuotetyyppi

Vesiohenteinen, puolihimmeä sisäremonttimaali. Hyvä tarttuvuus myös vanhoihin alkydimaalipintoihin. Soveltuu sisäseinien ja -kattojen maalaukseen, kun vaaditaan erittäin hyvää kulutuksenkestävyyttä. Kestää myös hyvin pesua ja puhdistus-kemikaaleja. Tuote kuuluu rakennusmateriaalien parhaaseen päästöluokkaan M1, eli siitä ei haihdu sisäilmaan haitallisia aineita.



Maalaustuoteryhmä 2012

314, 313, 312, 311

Käyttökohteet

Rappaus-, betoni-, tasoite-, tiili-, lastulevy-, kartonkipintaiselle kipsilevy- ja puukuitulevy-pinnoille sisäkäyttöön sekä uudis- että huolto-maalaukseen. Hyvä tarttuvuus vanhoihin alkydimaalipintoihin. Soveltuu sisäseinien ja kattojen maalaukseen, joilta vaaditaan erityistä kulutuksen kestävyyttä, kuten keittiöt, eteiset ja porraskäytävät.



Riittoisuus

Erittäin huokoiset ja imevät pinnat 3-5 m²/l
Lastulevy-, tasoite- ym. pinnat 7-9 m²/l
Tiiviit pinnat noin 10–12 m²/l

Kiiltoryhmä

4, Puolihimmeä (RT-luokitus)

Kuiva-ainetilavuus

n. 41 %.

Tiheys

n. 1,3 kg/l, SFS 3635

Ohenne

Vesi

Levitysmenetelmät

Telaus, sively tai ruiskutus.
Korkeapaineruiskutuksessa suutin 0,015" - 0,021"
eli 0,380–0,530 mm ja ohennemäärä n. 0–5 til. %

Kuivumisaika

Kosketuskuiva n. ½ tuntia
Seuraava käsittely 1–2 tuntia
(+23 °C, ilman suhteellinen kosteus 50 %)

Maalausolosuhteet

Maalattavan pinnan tulee olla kuiva ja puhdas. Maalaustyön ja maalin kuivumisen aikana on pinnan, ilman ja maalin lämpötilan oltava yli + 5 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.

Sävytys

Valkoinen A-pohja tai väritön C-pohja. C-pohja on sävytettävä ennen käyttöä, A-pohja voidaan sävyttää tai käyttää sellaisenaan. Sävytetään sisämaalikarttojen mukaan sävytyspastoilla. Varaa aina yhtenäistä pintaa varten riittävä määrä samaa maalierää mahdollisten värierojen välttämiseksi.

Tuoteselosteen tiedot perustuvat käytännön kokemuksiin ja laboratoriokokeisiin. Emme voi vaikuttaa tuotteen työskentely- ja / tai käyttöolosuhteisiin. Vastaamme vain tuotteen laadusta. Takaamme, että tuote on Eskaro Oy:n laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttötarkoitusta tai -ohjetta.

Vesirasitus	Kestää yli 5000 harjausta
Märkähankauskestävyys	SFS-EN 13300 luokka 1, ISO 11998
Kemikaalienkestävyys	Kestää puhdistuskemikaaleja sekä heikkoja liuotteita.
Lämmönkestävyys	85 °C, SFS 3757
Varastointi	Ei palava. Suojeltava jäätymiseltä.
Pakkauskoot	0,9 L, 2,7 L, 9 L ja 18 L

KÄYTTÖOHJEET

Esikäsittele	Sekoita maali hyvin ennen käyttöä.
Maalaamaton pinta	Puhdista uudet pinnat liasta ja pölystä. Tasoita pinnat tarvittaessa sopivalla tasoitteella ja hio kuivunut pinta. Poista hiontapöly. Pohjamaalaa Pro 3:lla. Suorita pintamaalaus Pro 20:lla
Aikaisemmin maalattu pinta	Pese aikaisemmin maalatut pinnat tarvittaessa soveltuvalla pesuaineella, huuhtele ja anna kuivua. Tasoita kolot ja syvennykset kohteeseen soveltuvalla tasoitteella ja hio kuivunut pinta. Kovat ja kiiltävät pinnat on hiottava himmeiksi ja hiontapöly on poistettava.
Maalaus	Sekoita Pro 20 hyvin ennen käyttöä, ohenna tarvittaessa vedellä. Levitä maali telalla, siveltimellä tai ruiskulla 1 - 2 kertaa.
Työvälineiden pesu	Poista ylimääräinen maali työvälineistä ja pese ne välittömästi vedellä ja saippualla.
Hoito-ohjeet	Maalattuja pintoja on käsiteltävä varoen muutamien viikkojen ajan, sillä tuote saavuttaa lopullisen kestävyytensä normaaliolosuhteissa noin kuukauden kuluttua. Pinnat puhdistetaan neutraalilla (pH 6 – 8) pesuaineliuksella pesusientä tai pesuliinaa käyttäen. Erityisen likaiset pinnat voidaan puhdistaa heikosti emäksisellä (pH 8 – 10) pesuaineella. Maalipinta huuhdellaan huolellisesti pesun jälkeen.
Huoltokäsittely	Maalatut pinnat voidaan huoltomaalata samantyyppisellä vesiohenteisella maalilla.
Tuoteturvallisuus	Säilytä lasten ulottumattomissa. Lue varoitukset huolellisesti ennen käsittelyä. Käytä vaadittuja henkilönsuojaimia. Hävitä sisältö/pakkaus paikallisten määräysten mukaisesti ongelmajätteiden keräilypisteeseen. Sisältää 1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-oni ja 5-kloori-2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onia ja 2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onia (3:1). Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Varoitus! Vaarallisia keuhkorakkuloihin kulkeutuvia pisaroita saattaa muodostua suihkutuksen yhteydessä. Älä hengitä suihketta tai sumua. Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä. Sisältää tuotteen säilyvyyttä parantavia biosidivalmisteita: BIT ja C(M)IT/MIT (3:1). Voi aiheuttaa ihon herkistymistä. Käytä suojakäsineitä.
VOC	EU raja-arvo tälle tuotteelle (kat. A/a): 30g/l (2010) Tämä tuote sisältää max 30 g/l VOC
Kuljetus	VAK/ADR-

Tuoteselosteen tiedot perustuvat käytännön kokemuksiin ja laboratoriokokeisiin. Emme voi vaikuttaa tuotteen työskentely- ja / tai käyttöolosuhteisiin. Vastaamme vain tuotteen laadusta. Takaamme, että tuote on Eskaro Oy:n laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttötarkoitusta tai -ohjetta.