



Ominaisuudet

Mitat (pituus*leveys* korkeus): 594*68*298 mm

Paino: 11,0 kg/kpl

Mittatoleranssit (pituus, leveys ja korkeus): +1 -3 mm, +1 -3 mm ja ± 1 mm

Rauditusura: ei ole, ympäri pontattu

Pinta: kevytsorabetoni

Standardi: SFS-EN 771-3

Kappaleen puristuslujuuden keskiarvo f_m [N/mm²]:

3 MPa(lape ja pää)

Normalisoitu puristuslujuus f_b [N/mm²]: 4,0 MPa(lape ja pää)

Massan laskennallinen puristuslujuus f_q [N/mm²]: 5 MP

Nettokuivatiheys [kg/m³]: 1100-1200

Bruttokuivatiheys [kg/m³]: 900-1000

Paloluokka: A1

Palonkestoluokka: EI30

Vesihöyryn läpäisevyys (diffuusiokerroin): 30/100

Lappeiden tasaisuuspoikkeama: ≤ 1 mm

Kosteuslaajenemiskerroin ($\Delta l_g/l$): 0,500 mm/m

Kokonaismuodonmuutoskerroin ($\Delta l_c/l$): ≤ 1 mm/m

Jäädytys-sulatustesti 50 sykliä tuoteryhmänä

Muuraus

Menekki: 5,6 kpl/m²

Harkot on suunniteltu muurattaviksi puolen harkon limityksin. Nurkat tehdään limittämättä käyttäen puolikkaita harkkoja. Käytetään HB-Priima-ohutsaumamuurauslaastia tai tarkoitukseen soveltuvaa kiviiliimaa. Ääneneristävyys ja palotekniset arvot täyttyvät vain, kun vaaka- ja pystysaumot on muurattu ohutsaumamuurauslaastilla.

Yhteensopivat tuotteet: Priima 68:lle suunnitellut lähtö- ja ylityslisat.

Suunnittelu- ja työohjeet: www.hb.fi

Yleisimmät käyttökohteet

Rakennusten kevyet väliseinät ja rakennuksen märkätilat. Myös ulkokäyttöön.

Lavan tiedot

Kpl/lava: 90

Lavan paino: 1015 kg,

lavalla puolikkaita harkkoja 14-18 kpl

m²/lava: 16,0 saumojen ollessa 2-3 mm

Valmistus: Jyväskylä

Varastointi: Jyväskylä ja Somero

Ilmaääneneristävyyysluku: 36 dB

Aukkoryhmä: 1

Kapilaarinen vedenimukerroin [g/m²s]: 6

Lappeiden yhdensuuntaisuuspoikkeama: ≤ 1 mm

Kuivumiskutistumakerroin ($\Delta l_r/l$): 0,300 mm/m

