

PREMIUM LAMINATE FLOOR

Tekniset tiedot

Suorapuristuslaminaatti,
käyttöluokitus EN 13329: luokka **23/32** - AC4

8 mm 32/AC4 V4 Classic

MITAT

Mitat	Paksuus (d)	$8 \pm 0,50 \text{ mm} \cdot d_{\max} - d_{\min} \leq 0,50 \text{ mm}$		
	Pituus	$1288 \pm 0,50 \text{ mm}$		
	Leveys (b)	$195 \pm 0,10 \text{ mm} \cdot b_{\max} - b_{\min} \leq 0,20 \text{ mm}$		
pontti	pitkä sivu	twin clic+	lyhyt sivu	1clic 2go pure+
sauma	pitkä sivu	v-groove	lyhyt sivu	v-groove

TOLERANSSI

suorakulmaisuus	EN 13329	$\leq 0,20 \text{ mm}$
suoruus	EN 13329	$\leq 0,30 \text{ mm}$
tasaisuus poikittaisuunnassa	EN 13329	koveruus: $\leq 0,15\%$ · kupuruus: $\leq 0,20\%$
tasaisuus pituussunnassa	EN 13329	koveruus: $\leq 0,50\%$ · kupuruus: $\leq 1,00\%$
rako lautojen välillä	EN 13329	keskiarvo: $\leq 0,15 \text{ mm}$ · enimmäismäärä: $\leq 0,20 \text{ mm}$
lautojen välinen korkeusero	EN 13329	keskiarvo: $\leq 0,10 \text{ mm}$ · enimmäismäärä: $\leq 0,15 \text{ mm}$
kohdistustarkkuus		$\pm 2 \text{ mm}$

TESTI

kulutuksenkesto		EN 13329	AC4 (≥ 4000 rpm)
iskunkesto		EN 13329	pieni kuula ≥ 35 mm · suuri kuula ≥ 600 mm
tahrantumisenkesto	ryhmä 1 & 2	EN 13329	luokka 5
	ryhmä 3		≥ luokka 4
tuolinpyörä-testi		EN 13329	ei näkyviä vaurioita, EN 425 mukaisesti
tuolinjalan kesto		EN 13329	ei näkyviä vaurioita, testi tuolinjalan tyyppillä 0
turpoaminen		EN 13329	≤ 18%
varautuminen		EN 13329	≤ 0,05 mm
valonkesto		EN 13329	harmaa-asteikko ≥ 4 siniasteikkio 6
mittamuutokset suhteellisen kosteuden muuttuessa		EN 13329	lengthwise ≤ 0,9 mm · crosswise ≤ 0,9 mm
lukituksen vahvuus		EN 13329	pituussunnassa ≥ 1 kN/m · poikittaisuunnassa ≥ 2 kN/m
pinnan lujuus		EN 13329	≥ 1,25 N/mm²

YMPÄRISTÖ

formaldehydiemissiöt	EN 16516	luokka E1
----------------------	----------	-----------

FYYSINEN KÄYTTÄYTYMINEN

paloluokka	EN 13501-1	Cfl s1
liukastumisen esto	EN 13893	tekniinen luokka DS
lämmöneristävyys	EN 12667	$0,073 \text{ (m}^2\text{K)/W} \pm 15\%$
lämmönjohtavuus	EN 12664	$0,110 \text{ W/(m}^2\text{K)} \pm 15\%$



kronospan

Kronoflooring GmbH
Mühlbacher Straße 1
01561 Lampertswalde / Germany
Tel: +49 3522 33-30
Fax: +49 3522 33-399
info@kronoflooring.com

* Takuu on voimassa kotikäytössä takuehtojen mukaisesti.

Teknisiä tietoja päivitetään jatkuvasti uusimpien teknisten standardien vaatimusten mukaisesti.
Tämä versio korvaa kaikki edelliset sekä kaikki päiväämättömät versiot. Tämä versio astuu voimaan tehoketkellä.