

BITUMILIUOS BIL 80/85

Katepal K-70

Katepal K-70 on musta eristysbitumiliuos, jota käytetään kosteuden eristykseen betoni ym. pinnoissa kuumabitumin asemasta. Vain ulkokäyttöön. BIL 80/85.



KÄYTTÖKOHDDE JA SOVELTUVUUS

Katepal K-70 -bitumiliuosta käytetään kosteuden eristämiseen. Käsiteltävät pinnat puhdistetaan ja esikäsitellään Katepal K-80 -esisivelyliuoksella. Varsinainen kosteuseristys tehdään harjaamalla tai telaamalla vähintään kahteen kertaan Katepal K-70 -bitumiliuoksella. Sivelyjen välillä pintojen on annettava kuivua täysin. Menekki on 0,6–1,0 l/m² sivelykertaa kohden. Tahrat ja työvälineet puhdistetaan mekaanisesti sekä lakkabensiinillä tai mineraalitärpätillä.

Menekki	0,6–1,0 l/m ²
Kuivumisaika	2–4 h (+20 °C)
Pakkauskoot	3 l, 10 l, 20 l

KÄSITTELY JA VARASTOINTI

Katepal-tuotteet on säilytettävä kuivassa sekä suojattuna auringonvalolta ja kuumuudelta. Tuotteita tulee käsitellä varoen ennen asennustöitä. Lavoja ei saa varastoida päällekkäin. Huomioi turvalliset nostotyöskentelytavat: lavojen nosto-ohjeet löytyvät kotisivuiltamme. Tyhjät pakkaukset ja kuivuneet tuotteet voidaan hävittää kaatopaikkajätteenä. Tuoretta tuotetta sisältävä jäte luokitellaan ongelmajätteeksi, ja se on hävitettävä jätelainsäädännön sekä ympäristöviranomaisten ohjeiden mukaisesti.

