

Katepal Kumibitumi



Katepal Kumibitumi KB 100/40 on bitumikermien liimaukseen tarkoitettu massa. Tuotetta käytetään betonipintojen, kuten siltojen reunapalkkien eristyssivelyyn. Siltojen teräskansien eristyssivelyyn ennen mastiksieristystä. Tuotteella on SILKO-hyväksyntä (SL).

KÄYTTÖKOHDE JA SOVELTUVUUS

Katepal Kumibitumi KB 100/40 sulatetaan ja kuumasivellään alle 220 °C asteessa. Käyttölämpötila on 200–220 °C. Kumibitumin sulattamiseen käytetään termostaattiohjattua sekoitinpataa. Menekki on noin 1,5 kg/m² kauttaaltaan kermien liimauksessa. Ei sovellu suurien saumojen, kuten liikuntasaumojen, täyttöihin silta- tai kansirakenteissa.

KÄSITTELY JA VARASTOINTI

Katepal-tuotteet on säilytettävä kuivassa sekä suojattuna auringonvalolta ja kuumuudelta. Tuotteita tulee käsitellä varoen ennen asennustöitä. Rullatuotteet on säilytettävä pystyasennossa. Vaaka-asennossa kuljetetut rullat tulee siirtää pystyasentoon heti tilauksen vastaanoton jälkeen. Lavoja ei saa varastoida päällekkäin. Huomioi turvalliset nostotyöskentelytavat: lavojen nosto-ohjeet löytyvät kotisivuiltamme.

