

Katepal Puhallettu bitumi



Katepal Puhallettu bitumi BIP 100/25 bitumikermien kuumabitumiliimaukseen tarkoitettu bitumimassa.

KÄYTTÖKOHDE JA SOVELTUVUUS

Katepal Puhallettu bitumi BIP 100/25 on bitumikermien kuumabitumiliimaukseen tarkoitettu bitumimassa. Katepal Puhalletun bitumin menekki on noin 1,5 kg/m² kermien kauttaaltaan liimauksessa, 0,5 kg/m² piste- ja saumaliimauksessa, ja noin 0,3 kg/m² saumaliimauksessa. Tuotteella varmistetaan kermien pitkäikäinen ja luotettava kiinnittyminen vedenpitävästi.

KÄSITTELY JA VARASTOINTI

Katepal-tuotteet on säilytettävä kuivassa sekä suojattuna auringonvalolta ja kuumuudelta. Tuotteita tulee käsitellä varoen ennen asennustöitä. Rullatuotteet on säilytettävä pystyasennossa. Vaaka-asennossa kuljetetut rullat tulee siirtää pystyasentoon heti tilauksen vastaanoton jälkeen. Lavoja ei saa varastoida päällekkäin. Huomioi turvalliset nostotyöskentelytavat: lavojen nosto-ohjeet löytyvät kotisivuiltamme.

