














## TEKNISK DATABLAD

### PRODUKTSPECIFIKATIONER SE

Rigid Core SPC + IXPE	EN ISO 10582	
Dimensioner	Planka	1235 x 232 x (4+1) (0.55) mm
	Förpackning	8 plankor / 2.292 m <sup>2</sup> / 19.6 kg
	Pall	52 förp / 119.18 m <sup>2</sup> / 1049 kg
Densitet	EN ISO 23996	+/- 1650 kg/m <sup>3</sup>
Installation	ISO 24334	l4F Tight Lock (>1.5 KN/m)
Olika plankor		30
Övre skyddsskikt		Synkron trästruktur Antibakteriell keramisk ytbehandling
Glansnivå	60°	2-4 %
Fasning		4V
Garanti	Bostad Kommersiellt bruk	35 år 20 år
Bruksklasse	EN ISO 10874	Klass 23/33 –Intensiv kommersiell användning
		

### TEKNISKA EGENSKAPER

EGENSKAP	TESTMETOD	MINIMIKRAV	RESULTAT
Miljöcertifikat			A+, M1, Greenguard Gold, IACG, Floorscore, REACH, ftalatfritt
Brandklassificering	 EN 13501-1		Bfl-s1
Statisk intryckning	 EN ISO 24343-1 (2.5h)	≤ 0.1 mm	0.05 mm
Variation i dimension	 EN ISO 23999 (80°C/6h)	≤ 0.15 %	0.03 %
Ljusåktethet	 EN ISO 105-B02	≥ 6	≥ 6
Halkskydd	 EN 13893 DIN 51130		DS (0.44) R10
Slitstyrka	EN 13329	≥ 2000 sykler	≥ 4700 sykler
Motstånd mot fläckar	 EN 438-2		Grupp 1 & 2 : Klass 5 Grupp 3 : Klass 5
Ridsefasthed	 EN 16094	≤ MSR-A2 ≤ MSR-B2	MSR-A2 MSR-B2
Formaldehyd	 EN 717-1	≤ 0.124 mg/m <sup>3</sup>	0.02 mg/m <sup>3</sup> (E1)
Innehåll av pentaklorfenol	 DL PCP	< 5 ppm	< detektionsgräns
Effekt av kontorstolhjul	 ISO 4918 (25000 cycles)	Endast en liten förändring	Inget synligt skador
Värmeresistans	EN 12664	< 0.15 m <sup>2</sup> K/W	0.042 m <sup>2</sup> K/W
Golvvärme			OK (max +28°C)
Bakterietillväxt			Yta med bakterieresistens
Stegljudsdämpning	 ISO 10140-1		ΔLw 18 dB (underlag IXPE)