



Tekniset tiedot

Suorapuristuslaminaatti, käyttöluokitus EN 13329: **23/31 - AC3**

MITAT				
mitat	Paksuus (d)	$7 \pm 0,50 \text{ mm} \cdot d_{\text{max}} - d_{\text{min}} \leq 0,50 \text{ mm}^4$		
	Pituus	$1288 \pm 0,50 \text{ mm}$		
	Leveys (b)	$195 \pm 0,10 \text{ mm} \cdot b_{\text{max}} - b_{\text{min}} \leq 0,20 \text{ mm}$		
pontti	pitkä sivu	twin clic+	lyhyt sivu	1clic 2go pure+



Asuintilat / kova käyttö



Julkiset tilat / vähäinen käyttö

TOLERANSSI		
suorakulmaisuus	EN 13329	$\leq 0,20 \text{ mm}$
suoruus	EN 13329	$\leq 0,30 \text{ mm}$
tasaisuus poikittaisunnassa	EN 13329	koveruus: $\leq 0,15\%$ · kuperuus: $\leq 0,20\%$
tasaisuus pituussunnassa	EN 13329	koveruus: $\leq 0,50\%$ · kuperuus: $\leq 1,00\%$
rako lautojen välillä	EN 13329	keskiarvo: $\leq 0,15 \text{ mm}$ · enimmäismäärä $\leq 0,20 \text{ mm}$
lautojen välinen korkeusero	EN 13329	keskiarvo: $\leq 0,10 \text{ mm}$ · enimmäismäärä: $\leq 0,15 \text{ mm}$
kohdistustarkkuus		$\pm 2 \text{ mm}$

TESTI			
kulutuksenkesto		EN 13329	AC3 (≥ 2000 rpm)
iskunkesto		EN 13329	pieni kuula ≥ 10 mm · suuri kuula≥ 350 mm
stain resistance	group 1 & 2	EN 13329	luokka 5
	group 3		≥ luokka 4
tuolinpyörä-testi		EN 13329	ei näkyviä vaurioita, EN 425 mukaisesti
tuolinjalan kesto		EN 13329	ei näkyviä vaurioita, testi tuolinjalan tyyppillä 0
turpoaminen		EN 13329	≤ 18%
varautuminen		EN 13329	≤ 0,05 mm
valonkesto		EN 13329	harmaa-asteikko ≥ 4 siniasteikkio 6
mittamuutokset suhteellisen kosteuden muuttuessa		EN 13329	pituussunnassa ≤ 0,9 mm · poikittaisuunnassa ≤ 0,9 mm
pinnan lujuus		EN 13329	≥ 1,25 N/mm²

YMPÄRISTÖ		
formaldehydiemissiot	EN 16516	luokka E1

FYYSINEN KÄYTTÄYTYMINEN		
paloluokka	EN 13501-1	Bfl s1
liukastumisen esto	EN 13893	tekninen luokka DS
lämmöneristävyyt	EN 12667	$0,062 \text{ (m}^2\text{K)/W} \pm 15\%$
lämmönjohtavuus	EN 12664	$0,110 \text{ W/(m}^2\text{K)} \pm 15\%$

* tarkemmat takuehdot saatavana osoitteesta www.krono-original.com

kronospanno

Teknisiä tietoja päivitetään jatkuvasti uusimpien teknisten standardien vaatimusten mukaisesti.

Tämä versio korvaa kaikki edelliset sekä kaikki päiväämättömät versiot.

Tämä versio astuu voimaan tekohetkellä. Tämän lomakkeen perustana on englanninkielinen versio. Versio 01/2026

Kronoflooring GmbH
Mühlbacher Straße 1
01561 Lampertswalde/Germany
Ph. +49 3522 33 30 • Fax: +49 3522 33 399
info@kronoflooring.com