



Tekniset tiedot

Suorapuristuslaminaatti, käyttöluokitus EN 13329: **23/32 - AC4**

MITAT				
mitat	Paksuus (d)	8 ± 0,50 mm · dmax - dmin ≤ 0,50 mm		
	Pituus	1288 ± 0,50 mm		
	Leveys (b)	195 ± 0,10 mm · bmax - bmin ≤ 0,20 mm		
pontti	pitkä sivu	twin clic+	lyhyt sivu	1 clic 2go pure+
sauma	pitkä sivu	v-sauma	lyhyt sivu	v-sauma



Asuintilat / kova käyttö



Julkiset tilat / normaali käyttö

TOLERANSSI		
suorakulmaisuus	EN 13329	≤ 0,20 mm
suoruus	EN 13329	≤ 0,30 mm
tasaisuus poikittaisuunnassa	EN 13329	koveruus: ≤ 0,15% · kuperuus: ≤ 0,20%
tasaisuus pituussunnassa	EN 13329	koveruus: ≤ 0,50% · kuperuus: ≤ 1,00%
rako lautojen välillä	EN 13329	keskiarvo: ≤ 0,15 mm · enimmäismäärä ≤ 0,20 mm
lautojen välinen korkeusero	EN 13329	keskiarvo: ≤ 0,10 mm · enimmäismäärä: ≤ 0,15 mm
kohdistustarkkuus		± 2 mm

TESTI		
kulutuksenkesto	EN 13329	AC4 (≥ 4000 rpm)
iskunkesto	EN 13329	pieni kuula ≥ 35 mm · suuri kuula ≥ 600 mm
stain resistance	group 1 & 2	luokka 5
	group 3	≥ luokka 4
tuolinpyörä-testi	EN 13329	ei näkyviä vaurioita, EN 425 mukaisesti
tuolinjalan kesto	EN 13329	ei näkyviä vaurioita, testi tuolinjalan tyyppillä 0
turpoaminen	EN 13329	≤ 18%
varautuminen	EN 13329	≤ 0,05 mm
valonkesto	EN 13329	harmaa-asteikko ≥ 4 siniasteikko 6
mittamuutokset suhteellisen kosteuden muuttuessa	EN 13329	pituussunnassa ≤ 0,9 mm · poikittaisuunnassa ≤ 0,9 mm
lukituksen vahvuus	EN 13329	Pituus ≥ 1 kN/m · Leveys ≥ 2 kN/m
pinnan lujuus	EN 13329	≥ 1,25 N/mm ²

YMPÄRISTÖ		
formaldehydiemissiot	EN 16516	luokka E1

FYYSINEN KÄYTTÄYTYMINEN		
paloluokka	EN 13501-1	Cfl s1
liukastumisen esto	EN 13893	tekninen luokka DS
lämmöneristävyys	EN 12667	0,073 (m ² K)/W ± 15%
lämmönjohtavuus	EN 12664	0,110 W/(m ² K) ± 15%

* tarkemmat takuehdot saatavana osoitteesta www.krono-original.com

kronospano

Teknisiä tietoja päivitetään jatkuvasti uusimpien teknisten standardien vaatimusten mukaisesti.

Tämä versio korvaa kaikki edelliset sekä kaikki päiväämättömät versiot.

Älä versio astuu voimaan tekohelellä. Tämän lomakkeen perustana on englanninkielinen versio. Versio 01/2026

Kronoflooring GmbH
Mühlbacher Straße 1
01561 Lampertswalde/Germany
Ph. +49 3522 33 30 • Fax: +49 3522 33 399
info@kronoflooring.com