

PREMIUM LAMINATE FLOOR

Tekniset tiedot

Suorapuristuslaminaatti, käyttöluokitus EN 13329: 23/32 - AC4

MITAT

mitat	Paksuus (d)	$8 \pm 0,50 \text{ mm} \cdot d_{\text{max}} - d_{\text{min}} \leq 0,50 \text{ mm}$		
	Pituus	$1288 \pm 0,50 \text{ mm}$		
	Leveys (b)	$195 \pm 0,10 \text{ mm} \cdot b_{\text{max}} - b_{\text{min}} \leq 0,20 \text{ mm}$		
pontti	pitkä sivu	twin clic+	lyhyt sivu	1clic 2go pure+
sauma	pitkä sivu	v-sauma	lyhyt sivu	v-sauma



Asuintilat / kova käyttö



Julkiset tilat / normaali käyttö

TOLERANSSI

suorakulmaisuus	EN 13329	$\leq 0,20 \text{ mm}$
suoruus	EN 13329	$\leq 0,30 \text{ mm}$
tasaisuus poikittais suunnassa	EN 13329	koveruus: $\leq 0,15\%$ · kuperuus: $\leq 0,20\%$
tasaisuus pituussuunnassa	EN 13329	koveruus: $\leq 0,50\%$ · kuperuus: $\leq 1,00\%$
rako lautojen välillä	EN 13329	keskiarvo: $\leq 0,15 \text{ mm}$ · enimmäismäärä: $\leq 0,20 \text{ mm}$
lautojen välinen korkeusero	EN 13329	keskiarvo: $\leq 0,10 \text{ mm}$ · enimmäismäärä: $\leq 0,15 \text{ mm}$
kohdistustarkkuus		$\pm 2 \text{ mm}$

TESTI

kulutuksenkesto		EN 13329	AC4 (≥ 4000 rpm)
iskunkesto		EN 13329	pieni kuula ≥ 35 mm · suuri kuulal ≥ 600 mm
stain resistance	group 1 & 2	EN 13329	luokka 5
	group 3		≥ luokka 4
tuolinpyörä-testi		EN 13329	ei näkyviä vaurioita, EN 425 mukaisesti
tuolinjalan kesto		EN 13329	ei näkyviä vaurioita, testi tuolinjalan tyypillä 0
turpoaminen		EN 13329	≤ 18%
varautuminen		EN 13329	≤ 0,05 mm
valonkesto		EN 13329	harmaa-asteikko ≥ 4 siniasteikkio 6
mittamuutokset suhteellisen kosteuden muuttuessa		EN 13329	pituussunnassa ≤ 0,9 mm · poikittaisuunnassa ≤ 0,9 mm
lukituksen vahvuus		EN 13329	Pituus ≥ 1 kN/m · Leveys ≥ 2 kN/m
pinnan lujuus		EN 13329	≥ 1,25 N/mm²

YMPÄRISTÖ

formaldehydiemissiot	EN 16516	luokka E1
----------------------	----------	-----------

FYYSINEN KÄYTTÄYTYMINEN

paloluokka	EN 13501-1	Cfl s1
liukastumisen esto	EN 13893	tekninen luokka DS
lämmöneristävyyys	EN 12667	$0,073 \text{ (m}^2\text{K)/W} \pm 15\%$
lämmönjohtavuus	EN 12664	$0,110 \text{ W/(m}^2\text{K)} \pm 15\%$



Kronoflooring GmbH
Mühlbacher Straße 1
01561 Lampertswalde / Germany
Tel: +49 3522 33-30
Fax: +49 3522 33-399
info@kronoflooring.com

Teknisiä tietoja päivitetään jatkuvasti uusimpien teknisten standardien vaatimusten mukaisesti.

Tämä versio korvaa kaikki edelliset sekä kaikki päiväämättömät versiot.

Tämä versio astuu voimaan tekohetkellä. Tämän lomakkeen perustana on englanninkielinen versio. Versio 01/2026