

# weber Silcopinnoite+



- Silcopinnoite+ (1,5; 2 ja 3 mm) hierto- ja roiskepinnoitukseen, saatavana myös 2 mm piirto
- Pearl-efektin vaikutuksesta erittäin hydrofobinen pinta, joka hylkii voimakkaasti likaa ja vettä. Tämä antaa kestävän ja hyvän suojan likaantumista vastaan ja pitää seinän kuivana.
- Erittäin hyvin vesihöyryä läpäisevä tuote
- Lähes rajaton väriskaala, 216 vakio värisävyä
- Helposti puhtaana pidettävä, kirkas ja tasasävyinen julkisivu

## KUVAUS

Käyttövalmis, Pearl-efektin ansiosta likaa hylkivä vesiohenteinen silikonihartsipohjainen pinnoite kiviaineisille julkisivuille. Hierto- tai roiskekuvio.

## KÄYTTÖKOHTTEET

Soveltuu kaikkien Weberin eriste- ja levyrappausjärjestelmien päälle (poislukien weber SerpoRoc). Soveltuu myös korjauslaastien ja yleensä betonipintojen pinnoittamiseen. Pinnoitteen pohjusteena käytetään weber Silcomaalia.

## ALUSTA

Alustan tulee olla puhdas, kuiva, kiinteä ja tartunnaltaan hyvä. Pohjalaastin tulee olla kovettunut ja kuivunut vähintään 2 vrk olosuhteista riippuen. Pinnoitettavat pinnat on puhdistettava huolellisesti. Kaikki vanha orgaaninen maali tai pinnoite poistetaan esimerkiksi vesihiekkapuhalluksella. Mikäli vanha pinnoitus tai maalaus sisältää asbestia, valitaan poistomenetelmä asbestimääräysten mukaisesti. Vaurioitunut tai epätasainen betoni- ja rappauspinta paikataan ja tasoitetaan ennen maalausta weber 410

Menekki	Hierrettynä n. 2,5 kg/m <sup>2</sup> (1,5 mm raekoko), n. 3,0 kg/m <sup>2</sup> (2 mm raekoko), n. 4,5 kg/m <sup>2</sup> (3 mm raekoko). Ruiskutettuna n. 3-4 kg/m <sup>2</sup> halutun pintakuivon mukaan. Menekit ovat ohjeellisia ja vaihtelevat alustan ja työtavan mukaan.
Koostumus	Valkoinen tai sävytetty märkäläästi
Sideaine	Silikonihartsiemulsio
Runkoaine	Murskattu kalkkikivi ja dolomiitti
Lisäaine	Varastointikestävyyttä ja työstettävyyttä parantavat aineet. Väriaineet: Epäorgaaniset pigmentit.
Vesihöyrynläpäisevyys	S <sub>d</sub> < 0,14 m
pH	n. 8
Maalautuoteryhmä 2012	425 Silikoniemulsio-pinnoitteet RL 11...13
Kalostosuositus	Weber rappauspumppu 6-12 l/min
Varastointiolosuhteet	Avaamattoman pakkauksen säilyvyysaika on n. 12 kk valmistuspäivästä (auringolta ja pakkaselta suojattuna)
Pakkaus	25 kg:n astia
GTIN-koodit	6415910047801 (1,5 mm Valkoinen T001) 6415910050924 (1,5 mm Tilausvärit, Tampere) 6415990357227 (1,5 mm Tilausvärit, Vantaa) 6415910047818 (2 mm Valkoinen T001) 6415910050931 (2 mm Tilausvärit, Tampere) 6415990356688 (2 mm Tilausvärit, Vantaa) 6415990356725 (3 mm Tilausvärit, Vantaa) 6415910047832 (Piirto 2 mm Valkoinen T001) 6415990356862 (Piirto 2 mm Tilausvärit, Vantaa)
Tuotehyväksynnät	CE

Ohutrappauslaastilla tai Weberin korjauslaasteilla.

Suojaavuuden ja tasaisen värisävyn varmistamiseksi alusta pohjustetaan weber Silcomaalilla ennen pinnoitusta Silcopinnoitteella. Silcomaalin kuivumisaika ennen Silcopinnoitusta on vähintään 12 tuntia.

## TYÖOHJEET

Ennen työn aloittamista on tarkistettava, että tuote on tilatun mukainen. Mallipinta on tehtävä halutun värisävyn ja kuvioidin varmistamiseksi! Varataan riittävä pinnoitemäärä samaa sävytyserää sävyerojen välttämiseksi. Pinnoitettaessa sekä kuivumisen aikana on alustan ja ilman lämpötilan oltava yli +5 °C vähintään 7 vrk pinnoittamisesta. Maksimi lämpötila +30 °C. Suositeltavin sää on pilvipoutainen, lämpötilan ollessa +10...+20 °C. Pinnoitusta suorassa auringonvalossa, sateella tai voimakkaalla tuulella tulee välttää. Huom! Pinnoitteiden täytyy kuivua kovettuakseen, joten sateisena ja kylmänä syksynä on pinnoitustyö lopetettava riittävän ajoissa ennen pakkaskautta. Ennen pinnoitusta tulee puu-, lasi- ja metallipinnat suojata. Katolta ja julkisivun kaikkien ulkonevien osien yläpuolelta on vesi johdettava pois työn aikana ja sen jälkeen.

Näkyvien työsaumojen välttämiseksi seinäpinnat kannattaa jakaa pienempiin kokonaisuuksiin, jotka aina pinnoitetaan yhtäjaksoisesti. Työsaumat sijoitetaan vähiten näkyviin kohtiin, kuten esimerkiksi liikuntasaumojen kohdalle tai syöksytorvien taakse. Silcopinnoite+ on käytövalmis, mutta se on sekoitettava hyvin ennen käyttöä. Pinnan rakenne voi olla esim. ruiskutettu roiskepinta tai hiertopinta. Pinnoite levitetään koneellisesti pinnoiteruis-kulla, suppiloruis-kulla tai käsin teräslastalla voimakkaasti painaen. Pinnoite tasataan lastalla maksimi raekoon kerrosvahuuteen ja hierretään. Hierrettäessä tuore pinnoite hierretään tasaiseksi esim. leikkaavalla muovihiertimel-lä. Kerrospaksuus määräytyy valitun raekoon mukaan.

Työvälineet ja roiskeet puhdistetaan välittömästi vedellä. Pinnoitustyössä on suositeltavaa aina käyttää ammattiura-koitsijaa hyvän lopputuloksen saamiseksi.

### HUOLTO-OHJE

Uudelleenpinnoitus voidaan tarvittaessa tehdä vastaavalla materiaalilla.

### VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tuotteen käyttöön liittyvät rajoitukset: katso tarkemmat tiedot Weberin suunnittelu- ja työohjeista sekä toimitu-sehdoista.

### NIMIKKEET

Tuotekoodi	GTIN	Nimi	Pituus	Leveys	Korkeus	Paino	MY/ UoP2	/UoP3
1021039	6415910047801	weber Silcopin+ 1,5mm T001 25kg	380 mm	300 mm	300 mm	25 kg	24	0
1023889	6415910050924	weber Silcopin+ 1,5mm TIL.Väri 25 kg TRE	300 mm	380 mm	300 mm	25 kg	24	0
1004501	6415990357227	weber Silcopin+ 1,5mm TIL.Väri 25 kg VAN	300 mm	380 mm	300 mm	25 kg	24	0
1021034	6415910047818	weber Silcopin+ 2mm T001 25kg	380 mm	300 mm	300 mm	25 kg	24	0
1023890	6415910050931	weber Silcopin+ 2mm TIL.Väri 25 kg TRE	300 mm	380 mm	300 mm	25 kg	24	0
1004505	6415990356688	weber Silcopin+ 2mm TIL.Väri 25 kg VAN	300 mm	380 mm	300 mm	25 kg	24	0
1004507	6415990356725	weber Silcopin+ 3mm TIL.Väri 25 kg VAN	300 mm	380 mm	300 mm	25 kg	24	0
1021056	6415910047832	weber Silcopin+ Piirto 2mm T001 25kg	380 mm	300 mm	300 mm	25 kg	24	0
1004510	6415990356862	weber Silcopin+ Piirto 2mmTIL.Vä 25kgVAN	300 mm	380 mm	300 mm	25 kg	24	0