

Butyband

Tuotekuvaus

Butyband on täyspintainen, itseliimautuva tiivistysteippi, joka perustuu korkealaatuiseen butylikumiin ja jossa on suojakerros PET-vahvistettua alumiinia ja joka on kehitetty höyry-, ilma- ja vesitiiviisiin liitoksiin.

Ominaisuudet

- Repäisynkestävä
- Höyrytiivis
- Ilmatiivis
- Vedenpitävä
- Itsetiivistävä
- Erittäin hyvä tarttuvuus moniin materiaaleihin
- Hyvä tarttuvuus matalissa lämpötiloissa
- Hyvä lämmönkestävyys
- Ei pystysuoraa virtausta
- Hyvä UV-kestävyys
- Kylmä levitetty (muuta liimoja ei tarvita)
- Helppo asentaa ja taittaa kulmiin
- Ei kuivumisaikaa, työskentelyä voidaan jatkaa välittömästi
- Liuotinvapaa



Käyttökohteet

- Höyry-, ilma- ja vesitiiviit liitokset.
- Ikkunoiden ja ovien ympärillä olevien liitosten tiivistäminen.
- Tiivisteet ja liitokset lasista, teräksestä, pleksilasista, polykarbonaatista, puusta, alumiinista, PVC:stä
- Kasvihuoneiden, vesikourujen, putkien, kanavien, katosten, kattojen, savupiippujen, kattoikkunoiden ym. tiivistäminen

Tekniset tiedot

Materiaali	Alumiini - PET	
Liimakerros	Butylikumi	
Release liner	Silikonoitu kalvo	
Paloluokitus	EN 13501-1	E (normaali syttyvyys)
Vetolujuus (pitkittäinen)	EN 12311-1	185 N/50mm
Vetolujuus (poikittainen)	EN 12311-1	200 N/50mm
Murtovenymä (pitkittäinen)	EN 12311-1	10 %
Venymä murtuessa (poikittainen)	EN 12311-1	20 %
180° Peel-adheesio	ASTM D1000	22 N/cm
Probe Tack	ASTM D2979	7.2 N
Vesihöyryn difuusionvastuskerroin (μ)	EN 1931	2720000
Käyttölämpötila	0°C → +40°C	

Butyband

Lämpötilankestävyys

-30°C → +90°C

Huomioita: Nämä arvot voivat vaihdella ympäristötekijöiden, kuten lämpötilan, kosteuden ja substraattityypin, mukaan.

Pinnat

- Pinnan kunto
Pinnan tulee olla: tukeva, puhdas, kuiva, pölytön ja rasvaton. Varmista, että pinnalla ei ole huurretta tai kosteutta.
- Pinnan esivalmistelu
Erittäin imukykyisillä pinnoilla pinta tulee käsitellä pohjamaalilla. Jokaiselle alustalle suositellaan alustavaa tarttuvuustestiä.
- Pinnan tyyppi
Butyband tarttuu hyvin seuraaviin alustoihin: kaikki rakennusmateriaalit.

Käyttötapa

- Käyttötapa
Poista suojakalvo tasaisesti ja paina tiukasti koko pituudelta. Jos mahdollista, käytä asennustelaa. Vältä ryppyjä (= mahdollisia ilmavuotoja). Vältä ilmakuplien muodostumista teipin ja alustan väliin. Jos liität kaksi teippiä, tee vähintään 5 cm limitys.
- Puhdistusmenetelmä
Liimajäämät voidaan poistaa Soudal Remover CT:llä tai Soudal Surface Cleanererilla.
- Korjaukset
Korjaus: samalla tuotteella.

Terveys- ja turvallisuussuositukset

Noudata tavanomaista teollisuushygieniaa. Katso lisätiedot pakkauksesta ja käyttöturvallisuustiedotteesta.

Pakkaus/logistiikka

Väri: Alu, lyijy

Pakkaus: rulla

Pituus (m): 10

Leveys (mm): 50, 75, 100, 150, 225, 300

Paksuus (mm): 0.6

Säilyvyys: 3 vuotta avaamattomassa pakkauksessa viileässä ja kuivassa säilytystilassa +5 °C - +40 °C lämpötilassa., Säilytys yli +50°C:ssa voi aiheuttaa vaikeuksia irrotettavan suojakalvon poistamisessa., Il prodotto non teme il gelo.

Huomioitavaa

- Älä käytä jäätyville pinnoille tai pinnoille, joissa on kondensoitunutta vettä.
- Käytetty paine määrittelee sidoksen lopullisen lujuuden.

Tämä tekninen tuoteseloste korvaa kaikki aiemmat versiot. Kaikki tässä teknisessä tuoteselosteessa annetut ohjeistukset ovat pitkäaikaisten testiemme ja kokemuksemme tulosta ja ne on annettu hyvässä uskossa. Se on luonteeltaan yleinen eikä aiheuta mitään vastuuta. Koska erilaisia materiaaleja ja pintoja kuten myös mahdollisia käyttökohteita ja -tapoja on suuri määrä ja ne ovat kontrollimme ulkopuolella, emme voi ottaa vastuuta saavutetuista tuloksista. Koska suunnittelu, pintojen laatu ja työskentelyolosuhteet eivät ole hallinnassamme, tämän julkaisun mukainen vastuu ei ole voimassa. Kaikissa tapauksissa suosittelemme alustavien testien suorittamista ennen varsinaisen lopullisen työn aloittamista. Valmistaja pidättää oikeuden muuttaa tuotteita ilman ennakkoilmoitusta.