



Contact Spray Adhesive

Tuotekuvas

Contact Spray Adhesive on synteettisiin kumeihin perustuva käyttövalmis kontaktiliima. Sitä käytetään kaksipuolisesti pysyvään liimaukseen ja yksipuolisesti väliaikaiseen/korjattavaan liimaukseen. Contact Spray Adhesive kuljetetaan aerosolissa.

Ominaisuudet

- Per incollaggi permanenti o riposizionabili
- Käyttövalmis ja erittäin käyttäjäystävällinen
- Nopeasti kuivuva
- Erittäin hyvä tarttuvuus moniin materiaaleihin
- Nopea käden tiukka sidos

Käyttökohteet

- Paperituotteiden liimaus
- Monenlaisten materiaalien liimaamiseen (ei sovellu epätasaisille pinnoille)
- Soveltuu mm. muovin, metallin, puun, posliinin, korkin, nahan, keramiikan, pahvin, paperin ja kumin nopeaan liimaamiseen



Tekniset tiedot

Perusaine	Synteettinen kumi
Kuivumistapa	Fyysinen kuivuminen
Avoin aika	ca. 30 minuuttia
Spraykuvio	Sumu
kulutus	ca. 125 ml/m ² , kummallakin puolella
Käyttölämpötila	5°C - 30°C
Lämpötilankestävyys	-20°C → +80°C
Haihtumisaika	ca. 2 minuuttia pysyvään liimaamiseen ca. 5 minuuttia väliaikaiseen liimaamiseen

Huomioitavaa: haihtumisaika, avoin aika ja kuivumisnopeus voivat vaihdella riippuen ympäristöstä (lämpötila, kosteus jne.)

Pinnat

- Pinnan kunto
Materiaalien on oltava tasaisia ja hyvin istuvia sekä puhtaita, kuivia ja pölyttömiä ja rasvattomia.
- Pinnan esivalmistelu
Molempien alustojen on oltava tasaisia ja/tai hyvin sovitettuja. Sileiden pintojen karkea hionta parantaa tarttuvuutta. Kaikkien alustojen sopivuus on testattava tarttuvuuden ja yhteensopivuuden suhteen.
- Pinnan tyypit
Contact Spray Adhesive tarttuu hyvin seuraaviin alustoihin: Kaikki yleiset materiaalit. Varo pehmittimen siirtymistä pehmeisiin muoveihin, tämä voi vaikuttaa negatiivisesti sidokseen. Contact Spray Adhesive: ei hyvää tarttuvuutta tai ei sovellu PE, PP, PTFE (Teflon®). Suosittelemme alustavaa tartunta- ja yhteensopivuustestiä jokaiselle pinnalle.



Contact Spray Adhesive

Käyttötapa

■ Käyttötapa

Ravista pakkaus hyvin ennen käyttöä. Pidä aerosolipulloa koko ajan pystyssä ja paina suutin pohjaan. Suihkuta n. 5–10 cm kohteesta. Levitä liima tasaisesti molemmille kiinnitettävälle pinnoille. Suihkuta suoraan kaistoin koko materiaalille, mieluiten siten, että kaistat ovat puoleen väliin asti päällekkäin, jotta koko pinta on peitetty kahdella kerroksella. Kaksi kevyttä kerrosta (päällekkäin) antaa parempia tuloksia kuin yksi paksu kerros. PYSYVÄ KIIINNITYS: Odota n. 2 minuuttia ja liitä molemmat osat yhteen. VÄLIAIKAINEN KIIINNITYS: Odota n. 5 minuuttia ja liitä molemmat osat yhteen. Paina sen jälkeen lujasti. Käytetty puristuslujuus määrittää sidoksen lopullisen lujuuden, ei puristuksen kesto. Pidä ruiskutuksen jälkeen tölkkiä ylösalaisin ja paina ruiskupäätä, kunnes se tulee ulos vain ponneainetta eikä mitään muuta, jotta suihkepullo ei tukkeutuisi.

■ Puhdistusmenetelmä

Levitä liuotinpuhdistusainetta kankaalle pyyhkiäksesi kovettumattoman tuotteen pois.

■ Korjaukset

Korjaus: samalla tuotteella.

Terveys- ja turvallisuussuositukset

Vaarallinen. Noudata varotoimia käytettäessä.

Käytä ainoastaan hyvin ilmastoiduissa tiloissa.

Mikäli ilmanvaihto on riittämätön, on käytettävä hengityssuojainta.

Koska astia sisältää syttyvää ponneainetta, kaikki mahdolliset syttymislähteet on poistettava ennen käyttöä.

Älä tupakoi.

Noudata tavanomaista teollisuushygieniaa. Katso lisätiedot pakkauksesta ja käyttöturvallisuustiedotteesta.

Pakkaus/logistiikka

Pakkaus: Eri kokoja saatavilla. Tutustu tuoteluetteloon, Soudalin verkkosivustoon tai Soudalin edustajaan.

Säilyvyys: 24 kuukautta avaamattomassa pakkauksessa viileässä ja kuivassa säilytyspaikassa +5 °C - +25 °C lämpötilassa, Tuote on säilytettävä syttyvien aineiden varastointisäädösten mukaisesti. Katso lisätietoja käyttöturvallisuustiedotteesta.

Huomioitavaa

- Käytetty paine määrittelee sidoksen lopullisen lujuuden.
- Ei sovellu synteettisille materiaaleille, joissa on suuri pehmittimen prosenttiosuus.
- Älä käytä sovelluksissa, joissa tiivistemassa on jatkuvasti veden alla.

Tämä tekninen tuoteseloste korvaa kaikki aiemmat versiot. Kaikki tässä teknisessä tuoteselosteessa annetut ohjeistukset ovat pitkäaikaisten testiemme ja kokemuksemme tulosta ja ne on annettu hyvässä uskossa. Se on luonteeltaan yleinen eikä aiheuta mitään vastuuta. Koska erilaisia materiaaleja ja pintoja kuten myös mahdollisia käyttökohteita ja -tapoja on suuri määrä ja ne ovat kontrollimme ulkopuolella, emme voi ottaa vastuuta saavutetuista tuloksista. Koska suunnittelu, pintojen laatu ja työskentelyolosuhteet eivät ole hallinnassamme, tämän julkaisun mukainen vastuu ei ole voimassa. Kaikissa tapauksissa suosittelemme alustavien testien suorittamista ennen varsinaisen lopullisen työn aloittamista. Valmistaja pidättää oikeuden muuttaa tuotteita ilman ennakkoilmoitusta.