



Adhesive 2C Professional

Tuotekuvaus

Adhesive 2C Professional on kaksipakkauksjärjestelmä, joka koostuu korkean viskositeetin syanoakrylaattiliimasta ja aerosoliaktivaattorista.

Ominaisuudet

- Korkea tartuntalujuus
- Nopea kovettuminen
- Soveltuu vertikaalisiin sovelluksiin

Käyttökohteet

- Puisten jiirisaumojen liimaus
- Soveltuu mm. muovin, metallin, puun, posliinin, korkin, nahan, keramiikan, pahvin, paperin ja kumin nopeaan liimaamiseen

Tekniset tiedot

Perusaine	Syanoakrylaatti
Kuivumistapa	Kemiallinen kuivuminen
Kuivumisaika	ca. 1 minuuttia
Komponentti A	Syanoakrylaatti
Komponentin A koostumus	Nestemäinen
Komponentin A tiheys	ca. 1,06 g/ml
Komponentti B	Aktivaattori
Komponentin B koostumus	Spray
Avoin aika	4 sekuntia
Käyttölämpötila	15 °C - 25 °C
Lämpötilankestävyys	-40°C → +120°C

Huomioitavaa: haihtumisaika, avoin aika ja kuivumisnopeus voivat vaihdella riippuen ympäristöstä (lämpötila, kosteus jne.)

Pinnat

- Pinnan kunto
Alustojen tulee olla tiiviisti istuvia, jäykkiä, puhtaita, kuivia, pölyttömiä ja rasvattomia.
- Pinnan esivalmistelu
Esikäsitteilyä ei tarvita.
- Pinnan tyypit
Adhesive 2C Professional tarttuu hyvin seuraaviin alustoihin: Kaikki yleiset materiaalit. Suosittelemme alustavaa tartunta- ja yhteensopivuustestiä jokaiselle pinnalle.

Käyttötapa

- Käyttötapa
Suihkuta yksi pinta aktivointiaineella. Levitä liima tipoitain yhdelle liimattavista materiaaleista. Liitä materiaalit suoraan yhteen ja paina vähintään 1 minuutti.





Adhesive 2C Professional

- Puhdistusmenetelmä
Adhesive 2C Professional voidaan puhdistaa ennen kovettamista työkaluista ja materiaaleista Soudal Adhesive Remover, Soudal Swipex Wipes tai lakkabensiinillä. Kovettunut Adhesive 2C Professional voidaan poistaa vain mekaanisesti.
- Korjaukset
Korjaus: samalla tuotteella.

Terveys- ja turvallisuussuositukset

Varmista, ettei liimaa pääse sormiesi väliin tai silmiisi

Voi aiheuttaa vakavia silmävaurioita.

Pidä poissa lasten ulottuvilta.

Noudata tavanomaista teollisuushygieniaa. Katso lisätiedot pakkauksesta ja käyttöturvallisuustiedotteesta.

Pakkaus/logistiikka

Pakkaus: Eri kokoja saatavilla. Tutustu tuoteluetteloon, Soudalin verkkosivustoon tai Soudalin edustajaan.

Säilyvyys: 12 kuukautta avaamattomassa pakkauksessa viileässä ja kuivassa säilytyspaikassa +5°C - +25°C lämpötilassa

Huomioitavaa

- Puhdista suutin ja putki käytön jälkeen neulalla ja sulje korkki.
- Tuotetta voidaan käyttää ilman aktivaattoria, mutta kovettuu paljon hitaammin

Tämä tekninen tuoteseloste korvaa kaikki aiemmat versiot. Kaikki tässä teknisessä tuoteselosteessa annetut ohjeistukset ovat pitkäaikaisten testiemme ja kokemuksemme tulosta ja ne on annettu hyvässä uskossa. Se on luonteeltaan yleinen eikä aiheuta mitään vastuuta. Koska erilaisia materiaaleja ja pintoja kuten myös mahdollisia käyttökohteita ja -tapoja on suuri määrä ja ne ovat kontrollimme ulkopuolella, emme voi ottaa vastuuta saavutetuista tuloksista. Koska suunnittelu, pintojen laatu ja työskentelyolosuhteet eivät ole hallinnassamme, tämän julkaisun mukainen vastuu ei ole voimassa. Kaikissa tapauksissa suosittelemme alustavien testien suorittamista ennen varsinaisen lopullisen työn aloittamista. Valmistaja pidättää oikeuden muuttaa tuotteita ilman ennakoilmoitusta.