Primer 100

Tuotekuvaus

Primer 100 on polyuretaaniin perustuva universaali pohjamaali huokoisille alustoille.

Ominaisuudet

- Helppo käyttää
- Ohut neste
- Sopii kaikille ammattimaisille tiivisteille, jotka perustuvat polyuretaaniin, polysulfidiin ja MS-polymeereihin

Käyttökohteet

- Kaikki huokoiset pinnat
- Paisuntasaumojen liitospuolet.
- Huokoisten materiaalien liitossivut, joissa on kohonnut vedenpaine

Tekniset tiedot

Perusaine	Polyuretaani
Koostumus	Nestemäinen
Kuivumistapa	Fyysinen kuivaus ja reaktio kosteuden kanssa
Kuivumisaika	ca. 60 minuuttia
Tiheys	ca. 1.03 g/ml
kulutus	ca. 5 m^2/L
Käyttölämpötila	+5°C → +25°C
Leimahduspiste	ca. 47 °C

Huomioita: nahkoittuminen ja kuivumisnopeus voivat vaihdella ympäristötekijöiden, kuten lämpötilan, kosteuden ja pintojen tyypin mukaan

Pinnat

- Pinnan kunto
  Pinnan tulee olla: tukeva, puhdas, kuiva, pölytön ja rasvaton.
- Pinnan tyypit
  Primer 100 tarttuu hyvin seuraaviin alustoihin: Kaikki yleiset ja huokoiset rakennusalustat. Suosittelemme alustavaa tartunta- ja yhteensopivuustestiä jokaiselle pinnalle.

Käyttötapa

- Käyttötapa
  Levitä Primer 100 siveltimellä tai telalla yhteen peitekerrokseen. Primer 100:n levittämisen jälkeen odota vähintään 1 tunti ja enintään 4 tuntia ennen saumatiivisteen levittämistä.
- Puhdistusmenetelmä
  Puhdista lakkabensiinillä tai Soudal Surface Cleanerilla välittömästi käytön jälkeen (ennen kovettumista).

Soudal Oy
Tahkotie 1A, 01530 Vantaa
+385 1 3877 482
www.soudal.com asiakaspalvelu@soudal.com

Primer 100

Terveys- ja turvallisuussuositukset

Noudata tavanomaista teollisuushygieniaa. Katso lisätiedot pakkauksesta ja käyttöturvallisuustiedotteesta.
Käytä aina käsineitä ja suojalaseja.
Vaarallinen. Noudata varotoimia käytettäessä.

Pakkaus/logistiikka

Väri: Tutustu tuoteluetteloon, Soudalin verkkosivustoon tai Soudalin edustajaan.
Pakkaus: Tutustu tuoteluetteloon, Soudalin verkkosivustoon tai Soudalin edustajaan.
Säilyvyys: 12 kuukautta avaamattomassa pakkauksessa viileässä ja kuivassa säilytyspaikassa +5°C - +25°C lämpötilassa, Suojattava jäätymiseltä.

Ympäristölausekkeet

- Leed regulation: tuote täyttää LEED-vaatimukset. Vähäpäästöiset materiaalit: Liimat ja tiivisteet. SCAQMD rule 1168. Täyttää USGBC LEED -vaatimukset v4.1: Vähäpäästöiset materiaalit – liimat ja tiivisteet VOC-pitoisuuden osalta.

Huomioitavaa

- Jos enimmäisodotusaika on kulunut ennen tiivisteaineen levittämistä, levitä uusi kerros Primer 100.
- Jos Primer 100 säilytetään korkeammissa lämpötiloissa (> 25°C), on mahdollista, että tuote muuttuu käyttökelvottomaksi ennen eräpäivää.

Tämä tekninen tuoteseloste korvaa kaikki aiemmat versiot. Kaikki tässä teknisessä tuoteselosteessa annetut ohjeistukset ovat pitkäaikaisten testiemme ja kokemuksemme tulosta ja ne on annettu hyvässä uskossa. Se on luonteeltaan yleinen eikä aiheuta mitään vastuuta. Koska erilaisia materiaaleja ja pintoja kuten myös mahdollisia käyttökohteita ja -tapoja on suuri määrä ja ne ovat kontrollimme ulkopuolella, emme voi ottaa vastuuta saavutetuista tuloksista. Koska suunnittelu, pintojen laatu ja työskentelyolosuhteet eivät ole hallinnassamme, tämän julkaisun mukainen vastuu ei ole voimassa. Kaikissa tapauksissa suosittelemme alustavien testien suorittamista ennen varsinaisen lopullisen työn aloittamista. Valmistaja pidättää oikeuden muuttaa tuotteita ilman ennakkoilmoitusta.

Soudal Oy
Tahkotie 1A, 01530 Vantaa
+385 1 3877 482
www.soudal.com **asiakaspalvelu@soudal.com**